



بررسی اتحال یک ماده رنگزای دیسپرس نفتالیمیدی حاوی گروه کربوکسیلیک اسید در حضور پراکنش کننده‌های آنیونی و غیریونی

کمال الدین قرنجیگ^{۱*}، موسی صادقی کیاخانی^۲

۱- استادیار، گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران، صندوق پستی ۱۶۷۶۵-۶۵۴

۲- دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۴۴۱۳

تاریخ دریافت: ۱۳۸۸/۷/۱۸ تاریخ پذیرش: ۱۳۸۹/۳/۳۰ در دسترس به صورت الکترونیکی از: ۱۳۸۹/۹/۲۰

چکیده

در این مقاله اتحال یک ماده رنگزای آزو دیسپرس بر پایه نفتالیمید که حاوی گروه کربوکسیلیک اسید است در حضور پراکنش کننده‌های آنیونی و غیریونی گزارش شده است. در این راستا عوامل مؤثر بر اتحال ماده رنگزای در آب حاوی مواد پراکنش کننده از قبیل دما، زمان و غلظت پراکنش کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهند که میزان اتحال ماده رنگزای با افزایش غلظت هر دو ماده پراکنش کننده غیریونی و آنیونی، دما و زمان افزایش می‌یابد. در تمامی حالت‌ها اتحال ماده رنگزای در پراکنش کننده آنیونی بیشتر از نوع غیریونی است. مطالعه سینتیکی اتحال ماده رنگزای در حضور هر دو ماده پراکنش کننده در دمایا و غلظت‌های مختلف نشان داد که سرعت اتحال ماده رنگزای در دو پراکنش کننده به کار رفته از رابطه تابع نمایی پیروی می‌کنند. ضمناً نتایج نشان داد که ماده رنگزای در آب حاوی پراکنش کننده آنیونی با سرعت بیشتری نسبت به پراکنش کننده غیریونی حل می‌شود. اندازه‌گیری سرعت اتحال ماده رنگزای در هر دو ماده پراکنش کننده نشان داد که سرعت اتحال ماده رنگزای با افزایش زمان کاهش می‌یابند.

واژه‌های کلیدی: سینتیک اتحال، نفتالیمید، ماده رنگزای دیسپرس، پراکنش کننده آنیونی و غیریونی.

Investigation of Dissolution of an Azo Naphthalimide Disperse Dye Containing Carboxylic Acid Group in the Presence of Anionic and Nonionic Dispersing Agents

K. Gharanjig^{*1}, M. Sadeghi-Kiakhani²

¹ Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology, P.O. Box: 16765-654, Tehran, Iran

² Amirkabir University of Technology, Faculty of Textile Engineering, P.O. Box: 15875-4413, Tehran, Iran

Abstract


In this paper, dissolution of a monoazo disperse dye based on naphthalimide containing carboxylic acid in the presence of anionic and nonionic dispersing agents was reported. In this respect, the effect of various parameters such as temperature, time, and concentration of dispersing agents on dissolution of the dye in water containing dispersing agents were evaluated. The results showed that with increasing the concentration of both anionic and nonionic dispersing agents, temperature and time of dissolution of the dye was increased. In all cases, dissolution of the dye in the presence of anionic dispersing agent is better than nonionic type. The kinetic study of the dissolution of the dye in the presence of both anionic and nonionic dispersing agents at various temperatures and different concentrations of dispersing agents represented that the rate of dissolution of dye in aqueous dispersing agents are fitted with exponential equation and the rate of dissolution of dye in water containing anionic dispersing agent is more than nonionic type. The measurement of dissolution rate of the dye in both dispersing agents showed that the rate of dissolution of dye decreased with increasing of the time. J. Color Sci. Tech. 4(2010), 133-142 © Institute for Color Science and Technology.

Keywords: Dissolution kinetic, Naphthalimide, Disperse dye, Anionic and nonionic dispersing agents.

*Corresponding author: gharanjig@icrc.ac.ir

محلول در آب بر خواص انحلال مواد رنگزای تأثیر می‌گذارد. برای مثال ماده رنگزای سودان قرمز ب در محلول‌های آبی حاوی دودسیل تری متیل آمونیوم هالید و هالیدهای سدیم مختلف رفتار انحلال متفاوتی نشان می‌دهد. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد که قدرت انحلال محلول‌های مایسلی دودسیل تری متیل آمونیوم هالیدها با افزایش غلظت هالیدهای سدیم افزایش می‌یابند. افزایش انحلال ماده رنگزای در این محلول‌ها به افزایش اندازه مایسل‌های کروی و تغییر شکل مایسل از حالت کروی به میله‌ای نسبت داده است [۱۰].

اخیراً مواد رنگزای دیسپرس بر پایه نفتالیمید برای رنگزی الیاف پلی‌استر معرفی شده‌اند [۱۱، ۱۲]. این گروه از مواد رنگزای عموماً دارای قدرت رنگی زیاد، درخشندگی بالا و خواص ثباتی نسبتاً خوبی هستند. حضور گروه‌های شیمیایی مختلف بر روی ساختار شیمیایی مواد رنگزای دیسپرس نفتالیمیدی بر ویژگی‌های خواص رنگزی و پراکنده شدن آنها تأثیر می‌گذارد. گروه‌های مانند هیدروکسی و کربوکسیلیک اسید بر روی حلقه نفتالیمیدی سبب افزایش خواص آبدوستی مواد رنگزای دیسپرس در آب می‌شوند [۱۳-۱۵]. با این حال آنها برای ایجاد یک سیستم سوسپانسیون مناسب در طول فرآیند رنگزی نیاز به مواد دیسپرس کننده دارند. مطابق با آخرین بررسی‌های ما تاکنون رفتار انحلال مواد رنگزای دیسپرس بر پایه نفتالیمید حاوی گروه‌های کربوکسیلیک اسید در حضور مواد پراکندها بررسی نشده است. بنابراین، در این مقاله سینتیک اندیشه این این رنگزای دیسپرس بر پایه N-آلکیل کربوکسیلیک اسید-۸،۱-نفتالیمید در حضور دو ماده فعال سطحی آئیونی ایرگازول^۱ و غیر یونی لیوپرینت^۲ گزارش می‌شود. در مطالعات انجام شده قبلی توسط محققین سینتیک انحلال برخی از مواد رنگزای دیسپرس از سینتیک نوع اول پیروی کرده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رفتار سینتیکی یک ماده رنگزای دیسپرس بر پایه N-کربوکسیلیک نفتالیمید و تطبیق رفتار آن با سینتیک نوع اول می‌باشد. علاوه بر آن در این پژوهش عوامل مؤثر در انحلال ماده رنگزای از قبیل زمان، دما و غلظت ماده فعال سطحی بر انحلال ماده رنگزای در آب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ساختار شیمیایی ماده رنگزای به کار رفته در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱: ساختار شیمیایی ماده رنگزای مورد استفاده.

1- Irgasol
2- Lyoprint

۱- مقدمه


مواد فعال سطحی کاربردهای متنوعی در فرآیندهای نساجی از قبیل رنگزی، چاپ و تکمیل منسوجات دارند [۱]. آنها عمولاً به عنوان تعلیق کننده، پراکنش کننده، شوینده، مواد ضد میکروبی، نرم‌کننده و پخش کننده مصرف می‌شوند [۲]. بدین معنی مواد رنگزایی دارای متصفح مواد فعال سطحی به عنوان مواد پراکنش کننده در رنگزی الیاف مصنوعی و استاتس سلولز است، یعنی در جایی که از مواد رنگزای دیسپرس برای رنگزی الیاف نساجی استفاده می‌شود [۳]. حضور مواد فعال سطحی پراکنش کننده در رنگزی الیاف نساجی باعث می‌شود تا ذرات مواد رنگزای در حمام رنگزی به صورت پراکنش شده باقی بمانند و از تجمع آنها و در نتیجه از رسوب کردن آنها در حمام رنگزی جلوگیری به عمل آید. البته حضور پراکنش کننده‌ها در حمام رنگزی سبب افزایش انحلال مواد رنگزای در آب شده و این خود باعث پراکنش آسان ذرات مواد رنگزای در آب می‌گردد [۴]. افزایش انحلال مواد رنگزای در آب بر روی رفتار رنگزی الیاف غیرآبدوست تأثیر می‌گذارد. سرعت رنگزی الیاف غیرآبدوست با مواد رنگزای دیسپرس یا از طریق سرعت انحلال مواد رنگزای در آب انداره‌گیری می‌شود یا از طریق نفوذ مواد رنگزای به داخل الیاف تعیین می‌گردد [۳]. بنابراین تعیین سرعت انحلال یک ماده رنگزای دیسپرس جدید ممکن شایانی در به دست آوردن نتیجه مطلوب در رنگزی الیاف غیرآبدوست کند. تاکنون مقالات زیادی در مورد مواد فعال سطحی مصرفی در رنگزی الیاف غیرآبدوست منتشر شده است [۵-۷] و در آنها اثر مواد فعال سطحی مختلف بر روی پراکنش و انحلال مواد رنگزای دیسپرس در آب مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعات، از مواد رنگزای دیسپرس با ساختارهای شیمیایی مختلف استفاده شده و قابلیت پراکنده شدن آنها در مواد فعال سطحی آئیونی، کاتیونی و غیریونی بررسی شده است. بررسی انحلال مواد رنگزای دیسپرس با ساختار شیمیایی آزو و آنتراکینونی در آب حاوی مواد فعال سطحی کاتیونی دو قلو و مقایسه قدرت انحلال آنها با مواد فعال سطحی کاتیونی متداول نشان می‌دهد که مواد فعال سطحی کاتیونی دو قلو نسبت به مواد فعال سطحی کاتیونی متداول دارای قدرت انحلال بیشتری هستند [۸]. انحلال مواد رنگزای دیسپرس در آب به عوامل مختلفی نظر ماهیت مواد فعال سطحی و ماهیت مولکول‌های مواد رنگزای بستگی دارد. هرچه طول زنجیر غیرآبدوست در مواد فعال سطحی کاتیونی بزرگتر و تعداد بارهای مثبت روی نمک‌های آمونیوم بیشتر باشد قدرت انحلال آنها بیشتر افزایش می‌یابد [۹]. میزان انحلال مواد رنگزای در آب حاوی مواد فعال سطحی به ساختار شیمیایی ماد رنگزای، اندازه مولکولی و حضور گروه‌های قطبی و اثرات متقابل بین مولکول‌های ماده رنگزای و مولکول‌های مواد فعال سطحی بستگی دارد.

حضور مواد کمکی در رنگزی الیاف نساجی با مواد رنگزای غیر

ماده رنگزای بیشتری جذب کالا شود. اندازه‌گیری میزان انحلال مواد رنگزای دیسپرس جدید در آب و در حضور مواد پراکنش‌کننده می‌تواند ما را در انتخاب نوع مناسب آن یاری دهد [۱۸]. در این راستا انحلال ماده رنگزای دیسپرس آزو نفتالیمید در آب حاوی دو ماده پراکنش‌کننده آئیونی ایرگازول و غیرآئیونی لیوپرینت مورد مطالعه قرار گرفت. اندازه‌گیری میزان حلایق ماده رنگزای انتخابی در دماهای ۲۵ و ۵۰ و ۸۰ درجه سانتی‌گراد نشان داد که با افزایش دما میزان انحلال ماده رنگزای در آب حاوی هردو ماده پراکنش‌کننده افزایش می‌یابد. البته مقادیر جذب مشخص کرد که اثر حل کنندگی پراکنش‌کننده آئیونی بیشتر از پراکنش‌کننده غیر آئیونی است [۱۸، ۱۹] (شکل ۲).

اثر غلظت پراکنش‌کننده‌های آئیونی و غیرآئیونی نیز بر میزان حلایق ماده رنگزای در آب با دماهای ۸۰ و ۵۰°C مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که با افزایش غلظت ماده فعال سطحی، میزان انحلال ماده رنگزای در آب افزایش می‌یابد (شکل ۳).

مقایسه انحلال ماده رنگزای در آب و در حضور پراکنش‌کننده آئیونی و غیرآئیونی نیز نشان داد که با گذشت زمان میزان انحلال ماده رنگزای در هر دو پراکنش‌کننده افزایش می‌یابد. به هر حال میزان انحلال ماده رنگزای در حضور پراکنش‌کننده آئیونی بیشتر از انحلال ماده رنگزای در حضور ماده فعال سطحی غیر آئیونی است (شکل ۴).



شکل ۲: حلایق ماده رنگزای در غلظت ۰.۵٪ پراکنش‌کننده‌های آئیونی (الف) و غیرآئیونی (ب) در دماهای مختلف.

۲- بخش تجربی

۲-۱- مواد

مواد فعال سطحی آئیونی و غیرآئیونی مورد استفاده در این پژوهش به ترتیب عبارت بودند از ایرگازول و لیوپرینت (Lyoprint EV 800%) از محصولات شرکت سیبا- گایگی سوئیس و آب مورد استفاده از نوع آب دیونیز بوده است. ماده رنگزای به کار رفته از نوع آزو نفتالیمید با ساختار شیمیایی نشان داده شده در شکل ۱ است.

۲-۲- روش کار

روش سنتز ماده رنگزای مورد استفاده قبلاً در مقاله دیگری گزارش شده است [۱۳]. برای اندازه‌گیری میزان انحلال ماده رنگزای دیسپرس انتخابی در آب حاوی مواد فعال سطحی از روش اسپکتروفوتومتری و روش اصلاح یافته برد^۱ استفاده شد [۱۶]. اسپکتروفوتومتر استفاده شده از نوع اسپکتروفوتومتر انتقالی Double Beam Cecil 9200 بود. برای این کار مقدار مشخصی از ماده رنگزای ۰.۱ گرم در ۵۰ میلی‌لیتر آب حاوی مواد پراکنش‌کننده قرار داده شده و در داخل یک انکوباتور (Hiedolph Inkubator 1000) با دماهای ثابت توسعه شیکر ایکاتکان داده شدند. از مخلوط تهیه شده به وسیله یک پیپت در طی زمان‌های مختلف نمونه‌برداری شد (هر بار پنج میلی‌لیتر) و توسط کاغذ صاف واتمن شماره یک صاف شدند. محصول زیر صافی به نسبت ۱:۵ با استن مخلوط شد تا مولکول‌های ماده رنگزای به حالت تک مولکولی درآیند. مقادیر جذب محلول‌های به دست آمده در طول موج بیشینه آنها (۵۵۰ nm) اندازه‌گیری شد. برای به دست آوردن غلظت ماده رنگزای حل شده در آب حاوی مواد فعال سطحی، ابتدا منحنی کالیبراسیون ماده رنگزای در مخلوطی از آب و استن به دست آمد و سپس غلظت ماده رنگزای حل شده از طریق قرار دادن مقادیر جذب در منحنی کالیبراسیون به دست آمدند. برای دستیابی به غلظت اشباع ماده رنگزای در محیط‌های مختلف، هر یک از مخلوط‌ها به مدت ۷۲ ساعت در دماهای مشخص تکان داده شد و غلظت محلول‌های آنها پس از صاف کردن و رقیق سازی با استن به روش اسپکتروفوتومتری اندازه‌گیری شدند.

۳- نتایج و بحث

آزو نفتالیمیدهایی که در رنگزی الیاف پلی استر به کار می‌روند دارای ثبات حرارتی نسبتاً بالایی می‌باشند [۱۷]. به همین دلیل آنها در رنگزی الیاف پلی استر به روش دمای بالا و تموزول از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. با توجه به اینکه در روش تموزول مقدار آب مصرفی در فرآیند رنگزی بسیار کم است، بنابراین میزان حلایق ماده رنگزای در آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا ضمن ایجاد پراکندگی مناسب،

1- Bird

$$\text{Rate} = -dC/dt = k S \cdot (Cs - C) \exp[-C/\kappa] \quad (1)$$

$$\text{Rate} = -dC/dt = k' \exp(-C/\kappa) \quad (2)$$

$$k' = k S \cdot (Cs - C)$$

که در آن k ثابت سرعت، S سطح اولیه ماده حل شونده، C_s غلظت اشباع و C غلظت ماده حل شونده در هر لحظه است. با انتگرال گیری از رابطه ۲ و قرار دادن تقریب‌های $C/\kappa > t$ و $\kappa/k \gg t$ دست می‌آید.

$$\int dt = \int -dC/k' \exp(-C/\kappa) \quad (3)$$

$$t = -\int \exp(C/\kappa) dC/k' \quad (4)$$

$$\ln t = C/\kappa + \ln \kappa/k' \quad (5)$$

$$C = \kappa \ln k'/\kappa + \kappa \ln t \quad (6)$$


که در آن κ نسبتی از ثابت سرعت و κ نسبتی از حلایت ماده رنگزا در آب است. عواملی که بر روی مقدار κ مؤثر هستند عبارتند از مقدار غلظت اشباع ماده رنگزا در آب و کاهش مساحت قابل دسترس ماده رنگزا در طول اتحلال. با تعیین مقدار κ به راحتی می‌توان سرعت اتحلال ماده رنگزا را بدست آورد. هر چه مقدار κ بیشتر باشد سرعت اتحلال ماده رنگزا در آب نیز بیشتر می‌گردد.

اگر سرعت حلایت یک ماده رنگزا از رابطه ۱ پیروی کند خط راست از رسم منحنی غلظت (C) بر حسب t به دست خواهد آمد. این کار برای تعیین سرعت حلایت ماده رنگزا انتخابی در محیط‌های آبی حاوی پراکنش‌کننده‌های آنیونی و غیریونی انجام شد و خط مستقیمی به دست آمد که نشان دهنده تبعیت سرعت حلایت ماده رنگزا در آب (۱) حاوی پراکنش‌کننده از رابطه ۳ است. مقادیر ضریب همبستگی (r^2) نشان داد که سینتیک اتحلال ماده رنگزا در آب و در حضور مواد پراکنش‌کننده در دمای ۵۰ و ۸۰ درجه سانتی‌گراد از رابطه ۱ پیروی می‌کند. با تغییر غلظت ماده فعال سطحی مقادیر ثابت سرعت اتحلال نیز تغییر یافت. هر چه غلظت ماده فعال سطحی بیشتر می‌شود سرعت اتحلال ماده رنگزا در آب نیز افزایش می‌یابد (شکل‌های ۵ و ۶).


با توجه به اینکه $C = f(\ln t)$ است بنابراین با توجه به شکل‌های ۵ و ۶ می‌توان مقادیر κ را به دست آورد (جدول ۱). با داشتن مقادیر κ براحتی سرعت اتحلال ماده رنگزا در هر لحظه از طریق مشتق گیری از رابطه ۶ به دست می‌آید (۷):

$$\text{Rate} = \kappa / t \quad (7)$$

مقادیر سرعت به دست آمده از رابطه ۷ در شکل‌های ۷ و ۸ نشان می‌دهد که سرعت اتحلال ماده رنگزا در حضور هر دو ماده پراکنش‌کننده با افزایش زمان کاهش می‌یابند.




شکل ۳: حلایت ماده رنگزا در دمای ۸۰°C در غلظت‌های مختلف پراکنش‌کننده‌های آنیونی (الف) و غیریونی (ب).




شکل ۴: حلایت ماده رنگزا در دمای ۸۰°C و در غلظت ۱٪ مواد فعال سطحی آنیونی و غیریونی.


ایزوترم‌های سینتیک اتحلال ماده رنگزا در آب حاوی پراکنش‌کننده‌های آنیونی و غیریونی در دماهای ۵۰ و ۸۰ درجه سانتی‌گراد به دست آمدند و با رابطه سینتیک اتحلال مواد رنگزای دیسپرس در آب مطابقت داده شدند (رابطه ۱) [۲۰].




شکل ۵: منحنی غلظت ماده رنگزا بر حسب $\ln t$ در دماها و غلظت‌های مختلف پراکنش کننده آنیونی؛ (الف): $T=25^\circ\text{C}$ ، (ب): $T=50^\circ\text{C}$ و (ج): $T=80^\circ\text{C}$ در دماها و غلظت‌های مختلف پراکنش کننده آنیونی؛ (الف): $T=25^\circ\text{C}$ ، (ب): $T=50^\circ\text{C}$ و (ج): $T=80^\circ\text{C}$



شکل ۶: منحنی غلظت ماده رنگرا بر حسب $\ln t$ در دمایها و غلظت‌های مختلف پراکنش‌کننده غیریونی (الف): $T=25^{\circ}\text{C}$ ، (ب): $T=50^{\circ}\text{C}$ و (ج): $T=80^{\circ}\text{C}$



شکل ۷: سرعت حلایت ماده رنگزا در دماها و غلظت‌های مختلف پراکنش‌کننده آئینونی (الف): $T=25^{\circ}\text{C}$ ، (ب): $T=50^{\circ}\text{C}$ و (ج): $T=80^{\circ}\text{C}$.



شکل ۸: سرعت حلایت ماده رنگرا در دمایا و غلظت‌های مختلف پراکنش‌کننده غیریونی (الف): $T=25^{\circ}\text{C}$, (ب): $T=50^{\circ}\text{C}$ و (ج): $T=80^{\circ}\text{C}$

جدول ۱: مقادیر ثابت κ برای ماده رنگرا در دمایا و غلظت‌های مختلف پراکنش‌کننده آبیونی و غیرآبیونی.

r^2	80°C		50°C		25°C		غلظت(%)	پراکنش‌کننده
	$\kappa (10^{-3})$	r^2	$\kappa (10^{-3})$	r^2	$\kappa (10^{-3})$			
۰,۹۸	۳,۱۷۶	۰,۹۶	۲,۶۱۹	۰,۹۹	۱,۷۲۳	۰,۱	آبیونی	
۰,۹۶	۸,۲۲۳	۰,۹۹	۵,۲۶۱	۰,۹۸	۳,۴۶۸	۰,۵		
۰,۹۸	۱۲,۵۷	۰,۹۵	۹,۶۵۹	۰,۹۹	۶,۵۶۷	۱		
۰,۹۸	۱,۴۰۹	۰,۹۸	۱,۲۷۹	۰,۹۷	۱,۰۸۵	۰,۱		
۰,۹۷	۳,۰۹۴	۰,۹۹	۲,۰۰۷	۰,۹۹	۱,۶۵۹	۰,۵		
۰,۹۶	۳,۷۳۱	۰,۹۸	۳,۴۱۱	۰,۹۸	۳,۱۲۹	۱		

۴- نتیجه‌گیری

فعال سطحی آبیونی از قابلیت حل شوندگی بیشتری نسبت به ماده فعال سطحی غیرآبیونی به کار برده شده برخوردار است. تعیین سرعت انحلال ماده رنگرا در آب و در حضور پراکنش‌کننده‌ها نشان داد که سرعت انحلال ماده رنگرا در دمایا و غلظت‌های مختلف مواد فعال سطحی از سینتیک تابع نمایی پیروی می‌کند. اندازه‌گیری عوامل نسبت انحلال نیز نشان‌دهنده انحلال بیشتر ماده رنگرا در پراکنش‌کننده آبیونی است.

انحلال یک ماده رنگزای دیسپرس نفتالیمیدی حاوی گروه کربوکسیلیک اسید در آب و در حضور دو ماده پراکنش‌کننده آبیونی و غیرآبیونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که حضور پراکنش‌کننده باعث افزایش انحلال ماده رنگزای ذکر شده در آب می‌شوند. دما، زمان و غلظت پراکنش‌کننده‌های مصرفی در میزان انحلال ماده رنگرا در آب تأثیرگذار است. به هر حال در این تحقیق مشخص شد که ماده رنگزای دیسپرس به کار برده شده در حضور ماده

۵- مراجع

- K. Holmberg, Novel surfactants: preparation, application biodegradability, 2nd Ed., Interscience Publishers, Inc., New York, 2003.
- A. M. Schwartz, J. W. Perry, J. Berch, Surface active agents and detergents, Interscience Publishers, Inc., New York (1958), 2.
- D. M. Nunn, The dyeing of synthetic-polymer and acetate fibres. The dyers company Publications trust, Bradford, 1979.
- S. Heimann, Textile auxiliaries: Dispersing agents. 11, 1981, 1-8.
- M. Bielska, A. Sobczynska, K. Prochaska, Dye-surfactant interaction in aqueous solutions. *Dyes Pigm.* 80(2009), 201.
- A. Sudbeck Elise, L. Dubin Paul, E. Curran Mary and J. Skelton, Dye solubilization in polyelectrolyte-micelle complexes. *Dyes Pigm.* 142(1991), 512-517.
- E. Barni, P. Savarino, G. Viscardi, Dye-surfactant interactions and their applications. *Acc. Chem. Res.* 24(1991), 98-103.
- T. S. Choi, Y. Shimizu, H. Shirai, K. Hamada,
- K. Gharanjig, M. Sadeghi-Kiakhani, A. Tehrani-Bagha, Solubilization of a monoazo naphthalimide disperse dye in the presence of Gemini cationic surfactants. *J. Color Sci. Tech.* 4(1389), 55-64.
- T. Imae, A. Abe, Y. Taguchi, S. Ikeda, Solubilization of a water insoluble dye in aqueous solutions of dodecyltrimethylammonium halids, and its relation to micelle size and shape. *J. Colloid Interface Sci.* 109(1986), 567-575.
- K. Gharanjig, M. Arami, H. Bahrami, B. Movassagh, N. M. Mahmoodi, Sh. Rouhani, Synthesis, spectral properties and application of novel monoazo disperse dyes derived from N-ester-1,8-naphthalimide on polyester fibres. *Dyes pigm.* 76(2008), 684-689.
- A. Khosravi, S. Moradian, K. Gharanjig, F. A. Taromi, Synthesis and spectroscopic studies of some naphthalimide based disperse azo dyestuffs for the dyeing of polyester fibres. *Dyes Pigm.* 69(2006), 79-92.
- M. Sadeghi-Kiakhani, K. Gharanjig, M. Arami, J.

- Mokhtari, N. M. Mahmoodi, Synthesis and characterization of novel monoazo naphthalimide disperse dyes containing carboxylic acid group with high-heat fastness properties. *J. Chin. Chem. Soc.* 55(2008), 1300-1307.
14. M. Sadeghi-Kiakhani, M. Arami, K. Gharanjig, J. Mokhtari, N. M. Mahmoodi, Synthesis of some novel monoazo disperse dyes derived from N-carboxylic acid-1,8-naphthalimide and their dyeing on polyethyleneterphthalate (PET). *Fibers Polym.* 10(2009), 446-451.
15. M. Sadeghi-Kiakhani, K. Gharanjig, M. Arami, N. M. Mahmoodi, J. Mokhtari, The dyeing of wool with monoazo disperse dyes based on naphthalimide containing butyric acid. *J. Color Sci. Tech.* 3(2009), 9-15.
16. C. L. Bird, The dyeing of acetate rayon with disperse dyes. *J. Soc. Dyers Colour.* 70(1954), 68-71.
17. K. Wojciechowski, Spectral properties of disperse dyes, Derivatives of N- methylnaphthalimidoazobenzene. *Dyes Pigm.* 12(1990), 273-286.
18. K. Hunger, Industrial dyes, Freiburg: Wiley- VCH pub., 2003, 395-396.
19. S. Ikeda, Y. Maruyama, Solubilization of a water-insoluble dye in aqueous sodium halide solutions of dodecylpyridinium halides: Effects of counterion species of ionic micelles. *J. Colloid Interface Sci.* 166 (1994), 1-5.
20. S. Veleva, A. Georgieva, D. Pishev, A kinetic study on the dissolution of disperse dye in the presence of intensifying additives. *J. Soc. Dyers Colour.* 116(2000), 174-176.