



مطالعه خواص نوری ۴-آمینو اتیلن(آمینو-N-آلیل-۱،۸-نفتالیمید، کوپلیمر تهیه شده بر پایه متیل متاکریلات و کاربرد آن به عنوان حسگر فلورسننتی pH

پروانه علائی^۱، شهره روحانی^{۲*}، کمال الدین قرنجیگ^۲

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۶۵۴

۲- دانشیار، گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۶۵۴

۳- دانشیار، گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۶۵۴

در دسترس به صورت الکترونیکی از: ۱۳۹۰/۹/۲۰ تاریخ پذیرش: ۸۹/۱۰/۱ تاریخ دریافت: ۸۹/۷/۲۴

چکیده

در این تحقیق خواص نوری ماده رنگزای ۴-(۲-آمینو اتیلن) آمینو-N-آلیل-۱،۸-نفتالیمید (۱) و کوپلیمر متیل متاکریلات بررسی شده است. طیف نشری کوپلیمر ماده رنگزای ۱ به حالت فیلم نازک در pH های مختلف اندازه گیری شد و به عنوان حسگر فلورسننتی pH در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، شدت نشر فلورسانس فیلم پلیمری با افزایش pH کاهش قابل ملاحظه ای می یابد. همچنین رفتار سولواتوکرومیزم ماده رنگزای ۱ با بررسی طیف جذبی و نشری آن در حللاهای مختلف انجام شد. خواص فلورسانسی این ترکیب بسیار تحت تاثیر قطبیت حللا می باشد به طوری که در برخی حللاها با قطبیت خیلی بالا نشر فلورسانس به شدت کاهش می یابد.

واژه های کلیدی: ۴-آمینو-۱،۸-نفتالیمید، پلیمر فلورسننتی متیل متاکریلات، حسگر pH، سولواتوکرومیزم.

Studying the Photophysical Properties of 4-(2-Aminoethylene) Amino- N-Allyl- 1,8-Naphthalimide and its Copolymer with Methylmethacrylate as Fluorescent pH Sensors

P. Alaei, Sh. Rouhani*, K. Gharanjig

Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology, P.O. Box: 16765-654, Tehran, Iran

Received: 15-10-2010

Accepted: 22-12-2010


Available online: 11-12-2011

Abstract

In this research, the photophysical properties of 4-(2-aminoethylene) amino- N- allyl- 1,8-naphthalimide and its methylmethacrylate copolymer were investigated. Fluorescence spectrum of its thin film copolymer taken at different pH solutions suggest that it could be used as fluorescent pH sensors. The results showed that fluorescence emission of the polymer film dramatically decreased while pH is increased. Also, solvatochromism behavior of dye in various solvents has been evaluated. The fluorescence properties of this dye are so strongly affected by the nature of the solvent polarity in which the emission of molecule can be considered to be switched off when a solvent polarity is increased. J. Color Sci. Tech. 5(2011), 161-168 © Institute for Color Science and Technology.

Keywords: 4-amino-1,8-naphthalimide, fluorescent methylmethacrylate polymer, pH sensor, solvatochromism.

معرفه‌های DNA و در سایر زمینه‌ها به عنوان مواد رنگزای لیزر، الکترولومینسانس، درخشان‌کننده‌های نوری و غیره به کار می‌روند [۵-۸]. اثر حلال بر روی خواص فتوفیزیکی حالت‌های برانگیخته نفتالیمیدها، می‌تواند نقش مهمی داشته باشد [۹،۱۰]. در این تحقیق، خواص نوری ۴-۲-(آمینو اتیلن)آمینو-N-آلیل-۸،۱-نفتالیمید و کوپلیمر متیل‌متاکریلات آن (شکل ۱) در pHهای مختلف برسی و شدت نشر فلورسانس فیلم پلیمری با افزایش pH اندازه‌گیری شد. فیلم پلیمری متیل‌متاکریلات (ترکیب ۱) به عنوان حسگر فلورسانسی برای pH معرفی شد. همچنین اثر حلال روی خواص نوری این ترکیب برسی و بهره‌کوانتمی در حلال‌های مختلف تعیین شد و جابجایی‌های طیفی در محیط‌های مختلف ارزیابی گردید.



شکل ۱: کوپلیمر متیل‌متاکریلات ماده رنگزای ۴-(۲-آمینو اتیلن)آمینو-N-آلیل-۸،۱-نفتالیمید.

۱- مقدمه

در سال‌های اخیر دانشمندان توجه ویژه‌ای به حسگر و بیوحسگرهای فلورسانسی نشان داده‌اند که به دلیل حساسیت و دقت بسیار بالای آنها نسبت به تغییرات جزئی محیط پیرامون خود می‌باشد. یکی از پرکاربردترین حسگرهای فلورسانسی pH می‌باشد که در زیست‌شناسی، پزشکی، محیط زیست و به طور وسیعی مورد نیاز می‌باشد. تاکنون حسگرهای فلورسانسی pH بسیاری در مقالات گزارش شده است و براساس تعیین شدت فلورسانس، نسبت شدت فلورسانس در دو طول موج نشر و یا طول عمر فلورسانس کار می‌کنند که در بیشتر روش‌ها از اندازه‌گیری شدت فلورسانس استفاده می‌شود [۱]. بیشتر حسگرهای فلورسانسی pH را می‌توان به سه گروه اصلی براساس فرآیندهای اولیه‌شان تقسیم کرد: فلئوروفورهایی که تحت فرآیند انتقال پروتون با القاء نور قرار می‌گیرند، فلئوروفورهایی که در فرآیند انتقال الکترون با القاء نور (PET)^۱ شرکت می‌کنند و فلئوروفورهایی که در هیچ‌یک از این دو فرآیند شرکت نمی‌کنند. تعداد کمی از حسگرهای فلورسانسی pH مانند ۲-۳،۵،۶-تری‌فلئورو-۲-هیدروکسی-۴-متوكسی فنیل) بتزاکسازول هم توسط نیروهای هیدروژنی بین مولکولی، به pH جواب می‌دهند [۲]. در حقیقت بیشتر حسگرهای نفتالیمیدی متداول pH، برپایه فرآیند PET هستند که از یک فلئوروفوری که با جداکننده متیلنی به یک گیرنده آمینی متصل شده تشکیل شده‌اند. PET که از گروههای آمینی به هیدروکربن‌های آромاتیکی اتفاق می‌افتد، بعداً باعث خاموش شدن فلورسانس می‌شود. وقتی گروه آمینی پروتون دار می‌شود (یا شدیداً با کاتیون واکنش می‌دهد) از انتقال الکترون جلوگیری کرده و افزایش بسیار زیادی در شدت فلورسانس دیده می‌شود. دسیلوا^۲ و همکارانش چگونگی فرآیند PET با pH را در ترکیبات ۴-آمینو نفتالیمید برسی کردند [۳]. طبقه‌بندی دیگر حسگرهای شیمیایی فلورسانسی از نظر جرم مولکولی است دو نوع هستند، مونومرهای فلورسانسی با جرم مولکولی پایین و پلیمرهای فلورسانسی که به عنوان حسگر شیمیایی کاتیونی یا pH به کار می‌روند. این حسگرها به دلیل حساسیت بالا، مقاومت در برابر آب و حرارت، همچنین انجام فرآیند PET در فیلم پلیمریشان از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می‌توانند به عنوان حسگر فلورسانسی برای کاتیون‌ها یا pH استفاده شوند [۴]. مشتقات مختلف ۸،۱-نفتالیمیدها کاربردهای متنوعی به عنوان رنگ‌های نساجی، درخشان‌کننده و معرفه‌های فلورسانس دارند. این ترکیبات به عنوان فلئوروفور با پایداری و بازده کوانتمی بالا کاربردهای زیادی در زیست‌شناسی به عنوان

1- Photoinduced electron transfer

2- De Silva

۲-بخش تجربی
۱- مواد
حالا، آغازگر دی بنزوئیل پراکساید و مونومر متیل‌متاکریلات همگی از نوع آزمایشگاهی از شرکت مرک تهیه شدند.

۲-۲- روش کار

طیف جذبی UV-Vis و طیف نشری فلورسانس با دستگاه CECIL Ocean Optics CE9200 spectrophotometer و دستگاه فلاوریمتر usb2000flg اندازه‌گیری شد. همچنین برای برسی تاثیر pH بر شدت فلورسانس، محلول‌هایی از HCl و تترابوتیل‌آمونیم هیدروکسید با Metrohm 713 pH Meter pH متر H pH متر SPECTRUM ONE تهیه شد. به منظور شناسایی مواد سنتز شده از

solution): $M_w = 23439 \text{ g/mol}$, $M_n = 10299 \text{ g/mol}$ and $M_w/M_n = 2.27$.

خواص فتوفیزیکی ماده رنگزای (۱) در DMF با غلظت $M^{10^{-4}}$ و کopolymer متیل متاکریلات آن در حالت فیلم پلیمری نازک با ضخامت ۳۵ میکرومتر بررسی شد. برای تهیه فیلم، پس از حل کردن پلیمر در حلal کلروفوم و ایجاد محلول نسبتاً غلیظ و گرانزو توسط فیلم کش بر روی شیشه های لام، فیلم پلیمری کشیده شد. همچنین طیف جذبی و نشری ماده رنگزای (۱) در حلal های مختلف با غلظت $M^{10^{-5}}$ به دست آمد. بازده کوانتمومی فلورسانسی Φ_F بر اساس طیف جذبی و نشری فلورسانسی در محلول آبی سود N₁₀ به عنوان مرجع استاندارد تعیین شد [۱۴]. تاثیر pH بر شدت فلورسانس با تهیه محلول هایی از HCl و تترابوتیل آمونیم هیدروکسید بررسی شد.

۳- نتایج و بحث

۱-۳- خواص نوری ماده رنگزای (۱) در DMF و فیلم کopolymer متیل متاکریلات آن

-۴- آمینو-۸-نفتالیمیدها ترکیبات فلورسانستی خوبی هستند که خواص نوری منحصر به فردی دارند. از جمله خواص نوری مهم مواد فلورسانست -۴- آمینو-۸-نفتالیمید طول موج بیشینه جذب (λ_{A}) و طول موج بیشینه نشر (λ_F) می باشد ماده رنگزای (۱) در حلal DMF، دارای دو طول موج بیشینه جذب در ۲۸۳،۴ nm و ۴۳۵،۵ nm و ضریب خاموشی (ϵ) $12549 \text{ mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ است. همچنین در حلal DMF، ترکیب مورد نظر نشر فلورسانست زرد- سبز به دلیل انتقال بار از گروه الکترون دهنده آلکیل آمینو در موقعیت کربن ۴ نفتالیمید به گروه های کربونیل در ۱،۸-نفتالیمیدها دارد. طول موج بیشینه نشر آن در DMF ۵۲۳،۸۳ nm است. شکل ۲ طیف جذبی و نشری ماده رنگزای (۱) در حلal DMF و فیلم پلیمری آن را نشان می دهد. یکی دیگر از مشخصه های مهم ترکیبات فلورسانست شیفت استوکس ($v_A - v_F$) و قدرت نوسانگر (f) می باشد. شیفت استوکس ضریبی است که اختلاف خواص و ساختار فلوروفور در حالت پایه S₀ و حالت برانگیخته S₁ را نشان می دهد. شیفت استوکس به صورت رابطه ۱ تعریف می شود:

$$(v_A - v_F) = \left(\frac{1}{\lambda_A} - \frac{1}{\lambda_F} \right) \times 10^7 \quad (1)$$


مقدار شیفت استوکس برای ماده رنگزای (۱) برابر 3872 cm^{-1} است که با مقدار شیفت استوکس برای نفتالیمیدها (-۳۸۸۰ cm⁻¹) همخوانی دارد [۱۵].

¹HNMR and ¹³CNMR: Brucker DRX AVANCE500 و FTIR: استفاده شد. تعیین جرم مولکولی کopolymer سنتز شده نیز با GPC: Atilent 1100 RI, PLGell 10 μm, 300 mm برای سنتز ماده رنگزا و کopolymer آن (شکل ۱) ابتدا با بروماسیون، اکسیداسیون و ایمیدار کردن آسنفتین، N-آلیل-۴-برومو نفتالیمید حاصل شد. سپس، با اضافه کردن دی اتیلن آمین طی واکنش جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیک، ماده رنگزای ۴-(۲-آمینو اتیلن) آمینو-N-آلیل-۸،۱-نفتالیمید (۱) سنتز شد [۱۱]. ویژگی های ترکیب نهایی (۱) به شرح زیر بود:

m.p. ۲۰۷،۲۴ °C. FTIR (KBr), ν (cm⁻¹): ۳۴۳۰, ۳۳۷۵ cm⁻¹ (N-H str. first amine); ۲۹۷۸, ۲۹۳۱ cm⁻¹ (C-H str. aliphatic); ۱۶۷۴ cm⁻¹ (C=C str. allyl); ۱۶۷۰, ۱۶۴۵ cm⁻¹ (C=O str. Carbonyl); ۱۵۸۵, ۱۴۵۸ cm⁻¹ (C=C str. aromatic); ۱۲۴۴ cm⁻¹ (C-N str.). ¹HNMR (500 MHz, DMSO-d₆): ۸،۶۱-۸،۶۲ (1H, d, naphthalimide, H-7), ۸،۴۲-۸،۴۳ (1H, d, naphthalimide, H-5), ۸،۴۴-۸،۲۶ (1H, d, naphthalimide, H-2), ۷،۸۲ (1H, b s, naphthalimide 4-NH.), ۷،۶۷-۷،۷۰ (1H, t, naphthalimide, H-6), ۶،۸۳-۶،۸۵ (1H, d, naphthalimide, H-3), ۵،۸۷-۵،۹۵ (1H, m, CH=), ۵،۰۶-۵،۰۹ (2H, d, =CH₂), ۴،۶۱-۴،۶۲ (2H, d, N-CH₂), ۳،۴۲-۳،۴۸ (6H, CH₂CH₂NH₂). ¹³CNMR (125 MHz, DMSO-d₆): ۱۶۴, ۱۶۳ (C=O), ۱۵۱ (naphthalimide, C-4), ۱۳۵, ۱۳۴, ۱۳۱ (CH=), ۱۳۰, ۱۲۹, ۱۲۵, ۱۲۲, ۱۲۱, ۱۱۶ (=CH₂), ۱۰۸, ۱۰۴, ۴۳, ۴۲, ۳۶.

کopolymer متیل متاکریلات آن نیز مطابق مراجع [۱۳, ۱۲] به شرح زیر سنتز شد: ۰،۰۱ گرم ماده رنگزای (۱) و ۰،۰۱ گرم دی بنزوئیل پراکساید را به ۱ گرم متیل متاکریلات خالص شده به روش نقطیزیر با خلاء، در ظروف مخصوص آمپولی شکل اضافه کرده، گاز نیتروژن به مدت نیم ساعت به داخل آن دمیده می شود. سپس در آن را با حرارت شعله می بندیم و داخل حمام رونغن با دمای ثابت ۷۰ °C به مدت ۱ ساعت قرار داده تا پلیمریزاسیون انجام شود. کopolymer حاصل شده با شدت فلورسانس سبز- زرد را در کلروفورم حل کرده و چندین بار با اتانول می دهیم تا مونومرهای واکنش نداده آن خارج شود. کopolymer سنتز شده با روش های FTIR, DSC و GPC شناسایی شد:

Copolymer (MMA-co-dye); Tg: ۵۹،۴۷ °C, FTIR (KBr): ν (cm⁻¹): ۳۴۵۱, ۳۴۴۶ cm⁻¹ (N-H str. first amine), ۲۹۹۹, ۲۹۵۳ cm⁻¹ (C-H str. aliphatic), ۱۷۳۲ cm⁻¹ (C=O str. Carbonyl ester), ۱۶۳۵ cm⁻¹ (C=O str. Carbonyl), ۱۴۷۸, ۱۴۴۶ cm⁻¹ (C=C str. aromatic), ۱۲۴۵ cm⁻¹ (C-N str. amine), GPC (chloroform



شکل ۲: طیف جذبی و نشری ترکیب (۱)، الف - در حلال DMF ، ب - فیلم پلیمری آن.

که در آن A_{ref} , S_{sample} , n_{sample} , n_{ref} به ترتیب جذب، نشر و ضریب شکست حلال مربوط به مرجع و ماده رنگزای (۱) می‌باشد [۱۷].

بازده کوانسومی ماده رنگزای (۱) در DMF، به دست آمد. مشخصات نوری محلول ماده رنگزای (۱) در DMF و فیلم پلیمری آن در جدول ۱ آورده شده است. بیشینه جذب فیلم پلیمری متیل متاکریلات در ۳۹۱ nm و نشر فلورسانس در ۵۰۱ nm دیده می‌شود. هر دو بیشینه در کوپلیمر نسبت به ماده رنگزای (۱) در حلال DMF، شیفت هیپسوکرومیک یعنی به سمت طول موج‌های کمتر دارند و این می‌تواند به خاطر درگیر شدن کروموفورهای نفتالیمیدی در زنجیر پلیمری (حالت جامد یا فیلم پلیمری) و درنتیجه ایجاد ساختار سخت^۱ و ثابت باشد.

از ویژگی‌های نوری مهم دیگر مواد رنگزای فلورسانست، قدرت نوسانگر (۱) است که بیانگر تعداد موثر الکترون‌های برانگیخته شده از حالت پایه به حالت برانگیخته در طیف جذبی می‌باشد که با رابطه ۲ نشان داده می‌شود:

$$f = 4.32 \times 10^{-9} \Delta \nu_{1/2} \varepsilon_{\max} \quad (2)$$

مقدار f برای ماده رنگزای (۱)، $\phi_F = 0.20$ بود که با مقدار آن برای نفتالیمیدها ($\phi_F = 0.15 - 0.35$) مطابقت دارد [۱۶]. بازده کوانسومی (ϕ_F) مواد فلورسانست از دیگر ویژگی مهم آنها می‌باشد که توانایی مولکول در نشر الکترون‌های جذب شده را می‌گویند. بازده کوانسومی ماده رنگزای (۱) با استفاده از فلورسین به عنوان مرجع ($\phi_{\text{ref}} = 0.95$) طبق رابطه ۳ محاسبه شد.

$$\phi_F = \phi_{\text{ref}} \left(\frac{S_{\text{sample}}}{S_{\text{ref}}} \right) \left(\frac{A_{\text{ref}}}{A_{\text{sample}}} \right) \left(\frac{n_{\text{sample}}^2}{n_{\text{ref}}^2} \right) \quad (3)$$

1- Rigid

جدول ۱: خواص فتوفیزیکی ماده رنگرای (۱) در DMF و فیلم پلیمری متیل متاکریلات آن.

f	$\nu_A - \nu_F$ (cm ⁻¹)	λ_F (nm)	ϵ (l mol ⁻¹ cm ⁻¹)	λ_A (nm)	
۰,۲۰	۳۸۷۲	۵۲۳,۸۳	۱۲۵۴۹	۴۳۵,۵	ماده رنگرای (۱)
-	۵۶۱۵	۵۰۱	-	۳۹۱	کوپلیمر متیل متاکریلات (۱)

جدول ۲: طول موج بیشینه جذب و نشر فلورسانس، شیفت استوکس، جهت‌بایی قطبش‌بذیری و بازده کوانتمومی ترکیب (۱) در حلال‌های با قطبیت متفاوت.

Φ_F	Δf	$\nu_A - \nu_F$ (cm ⁻¹)	λ_F (nm)	λ_A (nm)	n	ϵ^1	حلال
۰,۹۶	۰,۰۱۶	۳۹۲۷	۵۰۲	۴۱۹,۲۸۶	۱,۴۹۷	۲,۳۸	تولوئن
۰,۸۱	۰,۱۴۹	۳۵۸۴	۵۰۴	۴۲۷,۲۷۵,۲۵۷	۱,۴۴۵	۴,۸۱	کلروفرم
۰,۷۲	۰,۲۰۹	۳۷۲۶	۵۲۲	۴۳۷	۱,۴۰۷	۷,۵۸	ترابهیدروفوران
۰,۷۰	۰,۲۶۴	۳۷۶۳	۵۲۳	۴۳۷,۲۸۵	۱,۳۹۹	۱۷,۸	-n-بوتanol
۰,۷۰	۰,۲۸۴	۳۸۵۵	۵۱۴	۴۲۹	۱,۳۵۸	۲۰,۷	استون
۰,۶۸	۰,۲۸۹	۳۹۰۴	۵۲۴	۴۳۵,۲۸۱,۲۷۵	۱,۳۶۱	۲۴,۵	اتانول
۰,۴۷	۰,۳۰۹	۴۱۹۱	۵۳۲	۴۳۵,۲۷۹,۲۵۸	۱,۳۲۸	۳۲,۷	متانول
۰,۹۳	۰,۲۷۵	۳۸۶۸	۵۲۳	۴۳۵,۲۸۳	۱,۴۳۰	۳۶,۷	دی‌متیل‌فرامید
۰,۵۸	۰,۳۰۵	۴۰۰۵	۵۱۸	۴۲۹,۲۸۳,۲۵۵	۱,۳۴۴	۳۷,۵	استونیتریل

¹Dielectric constant

نمودار $\Delta\nu$ بر حسب Φ_F است. در واقع بر هم‌کنش بین حلال و فلوئورو فور روی اختلاف انرژی حالت پایه و برانگیخته فلوئورو فور اثر می‌گذارد. تغییرات شیفت استوکس یا $\Delta\nu$ را می‌توان به صورت رابطه ۵ نشان داد که وابسته به ϵ ثابت دی‌الکتریک و n ضریب شکست حلال می‌باشد.

$$\nu_A - \nu_F = \frac{2}{hc} \left(\frac{\epsilon - 1}{2\epsilon + 1} - \frac{n^2 - 1}{2n^2 + 1} \right) \frac{(\mu_E - \mu_G)^2}{a^3} \quad (5)$$

جهت قطبش‌بذیری γ در طیف‌های اسپکتروسکوپی مربوط به جهت‌گیری مولکول‌های حلال می‌شود که به صورت رابطه ۶ تعریف می‌شود:

$$\Delta f = \frac{\epsilon - 1}{2\epsilon + 1} - \frac{n^2 - 1}{2n^2 + 1} \quad (6)$$


شکل ۳ نمودار تغییرات شیفت استوکس در برابر Δf را نشان می‌دهد. شیفت استوکس با افزایش قطبیت حلال به دلیل ایجاد پیوند هیدروژنی با مولکول نفتالیمید زیاد می‌گردد که در مورد متانول این مقدار بیشتر بوده است [۱۹].

1 - Orientation polarizability


۲-۳- خواص نوری ماده رنگرای (۱) در حلال‌های با قطبیت متفاوت

در جدول ۲ خواص فتوفیزیکی ماده رنگرای (۱) در حلال‌های با قطبیت مختلف بررسی شده است. در این ترکیب فرآیند ICT (انتقال بار درونی) اتفاق می‌افتد که در حلال‌های قطبی پروتیک مانند اتانول بهتر از حلال‌های قطبی بدون پروتون چون استونیتریل انجام می‌گردد. این ترکیب به دلیل داشتن گروه دی‌آمینو‌آلکیل در ۴-آمینو نفتالیمید در حلال‌های بسیار قطبی نشر فلورسانس ضعیفتری نسبت به حلال‌های غیرقطبی دارد.


یکی دیگر از عواملی که باعث خاموش شدن فلورسانس ماده رنگرای (۱) می‌شود قرار گرفتن آن در حلال‌های با قطبیت بالا است. همانطور که جدول ۲ نشان می‌دهد بازده کوانتمومی بین مقادیر $0,47 - 0,96$ تغییر می‌کند. در واقع بازده کوانتمومی در حلال‌های غیرقطبی به طور محسوسی بسیار بالاتر از حلال‌های قطبی است. گروه دی‌آمینو اتیل در موقعیت کربن ۴ نفتالیمید واحد گیرنده است که وقتی برانگیختگی رخ می‌دهد انتقال الکترون از بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده (HOMO) اتم نیتروژن آمینو انتهایی به اوربیتال HOMO کروموفور یعنی فرآیند PET صورت می‌گیرد و فلورسانس کاهش می‌یابد. در حلال‌های قطبی PET سریعتر انجام شده که منجر به کاهش بازده کوانتمومی و افزایش شیفت استوکس می‌گردد [۱۸]. عامل دیگر که حساسیت فلوئورو فور به حلال را نشان می‌دهد، شیب



شكل ۴: الف - طیف نشری فیلم پلیمری متبیل متاکریلات را در H_{ph}های مختلف، ب - اثر H_p بر شدت فلورسانس فیلم پلیمری.



شکل ۵: فرآیند PET در فیلم پلیمری ۴-آمینو نفتالیمید در محیط اسیدی.



شکل ۳: نمودار تغییرات شفت استوکس در برابر Δf .

-۳-۳ اثر pH بر خواص فتوفیزیکی فیلم پلیمری متیل-متاک بلات

شکل ۴-الف طیف نشری فیلم پلیمری متیل متاکریلات را در pH های مختلف نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود شدت فلورسانس pH کاهش می یابد. در محلول های بازی با pH های ۹ به بالا، با افزایش pH ضعیفی در ناحیه ۳۰۰-۵۵۰ nm با $\lambda_{\text{F}} = ۴۲۲ \text{ nm}$ = دیده می شود. همچنین با اسیدی شدن و کاهش pH، نشر فلورسانس فیلم پلیمری افزایش می یابد (شکل ۴-ب). پس نشر فلورسانس در محلول های «switched on» و در محلول های اسیدی «switched off» می شود.

در pH های اسیدی به دلیل پروتون دار شدن گروه آمینوی انتهایی مولکول نفتالیمید، فرآیند PET از گروه دهنده آمین انتهایی به حلقه نفتالیمید قطع شده و بنابراین شدت فلورسانس ۴- آمینو نفتالیمید افزایش می یابد [۲۰]. در حسگرهایی که فرایند PET در آنها اتفاق می افتد مانند ۴- آمینو نفتالیمیدها، معمولاً فلوئوروفور و گیرنده با جذاکننده آلکیلی (کوتاه) از هم جدا شده درنتیجه، گستنگی سیستم های π الکترونی بین گیرنده و فلوئوروفور ایجاد می گردد. این نوع حسگرها توسط سیلوا و زارینک توسعه یافته اند [۲۱]. پس از برانگیخته شدن انتقال الکترونی سریع به فلوئوروفور، فلورسانس سیستم را خاموش می کند.

محصور شدن کاتیون یا پروتون در مولکول گیرنده باعث کاهش آهسته انرژی می‌شود (و یا به طور کامل خاموش می‌شود) و فرآیند PET نشر فلورسانس را دوباره احیاء می‌کند. در شکل ۵ چگونگی فرآیند PET به خوبی نشان داده شده است. وقتی فیلم پلیمری در محیط اسیدی قرار می‌گیرد، گروه آمین انتهایی به عنوان گیرنده پروتون دار شده و انتقال الکترون به فلوئوروفور نفتالیمید قطع شده و نشر فلورسانس افزایش می‌یابد.

یعنی با تغییر pH از ۷ به ۱۰ هر دفعه میزان تغییر شدت نشر تقریباً از ۱۰۰۰ به ۸۰۰ خواهد بود. دقت تکرارپذیری با انحراف استاندارد بیان می‌شود که برای ۴ بار قرار دادن مکرر فیلم پلیمری در دو pH ۷ و ۱۰، مقدار کمتر از ۱۱.۵٪ به دست آمد. گستره پاسخ حسگر پلیمری، محدوده‌ای از pH است که تغییرات نشر حسگر قابل توجه است که برای حسگر پلیمری این محدوده تقریباً از pH ۸-۱۲ pH می‌باشد.

۴- نتیجه‌گیری


در این تحقیق خواص فتوفیزیکی ماده رنگزای ۴-(۲-آمینو اتیلن) آمینو-N-آلیل-۸،۱-نفتالیمید (۱) و کوپلیمر متیل متاکریلات آن بررسی شد و نتایج نشان داد نشر فلورسانس آن نسبت به تغییرات محیطی بسیار حساس بوده و قطبیت حلال به طور چشمگیری خواص آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طوری که در حلال‌های با قطبیت خیلی بالا مانند متانول و استونیتریل نشر فلورسانس آن به شدت کاهش می‌یابد. همچنین نتایج نشان داد نشر فلورسانس فیلم پلیمری به شدت تحت تأثیر pH بوده و با افزایش pH نشر فلورسانس آن به شدت کاهش یافته، بنابراین می‌تواند به عنوان حسگر فلورسانستی مناسب برای ناحیه قلیایی pH به کار رود. فیلم‌های تهیه شده در ناحیه pH ۸-۱۲ تغییر رنگ کاملاً برگشت‌پذیری را نشان می‌دهند. حسگر ساخته شده پلیمری پاسخی سریع و دقیق دارد (زمان ۹۰ ثانیه) و از تکرار پذیری قابل قبولی برخوردار است.

1- Response time

2- Repeatability

از مشخصه‌های مهم حسگرهای شیمیایی، زمان پاسخگویی^۱ سریع، تکرارپذیری^۲ خوب و گستره پاسخ آنها می‌باشد. زمان پاسخگویی، زمانی است که ۹۵٪ کل سیگنال نشری تغییر کند [۲۲]. شکل ۶ زمان پاسخگویی حسگر پلیمری متیل متاکریلات، هنگامی که از داخل pH ۷ به ۱۰ منتقل می‌شود را ۹۰ ثانیه نشان می‌دهد که در بین حسگرهای نوری زمانی سریع به شمار می‌رود. در مراجع زمان پاسخ حسگرها از ۱۰ ثانیه الی ۲۰ دقیقه گزارش شده است [۲۳].

همچنین فاکتور تکرارپذیری حسگر پلیمری با قرار دادن مکرر آن در دو pH ۷ و ۱۰ به دست می‌آید، بدین صورت که فیلم پلیمری پس از هر دفعه قرارگرفتن در pH = ۱۰ و رسیدن به تعادل در طول موج مشخص $\lambda_F = 422 \text{ nm}$ مقدار تغییر نشان خواهد بود.



شکل ۶: نشر حسگر پلیمری متیل متاکریلات با زمان در فرآیند تغییر pH از ۷ به ۱۰ و بر عکس.

۵- مراجع

- Z. Z. Li, C. G. Niu, G. M. Zeng, Y. G. Liu, P. F. Gao, G. H. Huang, Y. A. Mao, A novel fluorescence ratiometric pH sensor based on covalently immobilized piperazinyl-1,8-naphthalimide and benzothioxanthene. *Sens. Actuators. B.* 114 (2006), 308-315.
- D. Cui, X. Qian, F. Liu, R. Zhang, Novel fluorescent ph sensors based on intramolecular hydrogen bonding ability of naphthalimide. *Org. Lett.* 6 (2004), 2757-2760.
- A. P. de Silva, H. Q. N. Gunaratne, J. Habib-Jiwani, C. P. McCoy, T. E. Rice, New fluorescent model compounds for the study of photoinduced electron transfer: The influence of a molecular electric field in the excited state. *J. Angew. Chem. Int. Ed.* 34 (1995), 1728- 1731.
- I. Grabchev, J. M. Chovelon, New blue fluorescent sensors for metal cations and protons based on 1,8-naphthalimide. *Dyes Pigm.* 77 (2008), 1-6.
- N. I. Georgiev, V. B. Bojinov, P. S. Nikolov, The design, synthesis and photophysical properties of two novel 1,8-naphthalimide fluorescent pH sensors based on PET and ICT. *Dyes Pigm.* 88 (2011), 350-357.
- Y. Tian, F. Su, W. Weber, V. Nandakumar, B. R. Shumway, Y. Jin, A series of naphthalimide derivatives as intra and extracellular pH sensors. *Biomater.* 29 (2010), 7411-7422.
- S. Golkar, K. Gharanjig, M. Arami, Synthesis of a novel naphthalimide based cationic dye and its antimicrobial properties. *J. Color. Sci. Technol.* (1388), 42-37.
- I. Grabchev, S. Guittonneau, Sensors for detecting metal ions and protons based on new green fluorescent poly (amidoamine) dendrimers peripherally modified with 1,8-naphthalimides. *J. Photochem Photobiol. A.* 179 (2006), 28-34.
- P. Suppan, N. Ghoneim, Solvatochromism. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1997, 205-212.
- X. Poteau, A. I. Brown, R. G. Brown, C. Holmes, D. Matthew, Fluorescence switching in 4-amino-1,8-naphthalimides: "on-off-on" operation controlled by solvent and cations. *Dyes Pigm.* 47 (2000), 91-105.
- P. Alaei, Sh. Rouhani, K. Gharanjig, Synthesis and characteristics of novel polymerisable N- allyl substituted

- 1,8-naphthalimide, The proceedings of the 3 International Color and Coatings Congress (ICCC 2009), November 16-18, 2009, Tehran-Iran.
12. I. Grabchev, Photophysical characteristics of polymerizable 1,8-Naphthalimide dyes and their copolymers with styrene or methylmethacrylate. *Dyes Pigm.* 38 (1998), 219- 226.
 13. I. Grabchev, X. Qian, Y. Xiao and R. Zhang, Novel heterogeneous PET fluorescent sensors selective for transition metal ions or protons: Polymers regularly labelled with naphthalimide. *New J. Chem.* 26 (2002), 920-925.
 14. J. R. Lakowicz, Principles of Fluorescence Spectroscopy, 2nd Ed, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, New York, London, Moscow, Dordrecht, 1999, 210.
 15. J. M. Chovelon, I. Grabchev, A novel fluorescent sensor for metal cations and protons based of bis-1,8-naphthalimide. *Spectrochim. Acta, Part A.* 67 (2007), 87-91.
 16. I. Grabchev, J. M. Chovelon, New blue fluorescent sensors for metal cations and protons based on 1,8-naphthalimide. *Dyes Pigm.* 77 (2008), 1-6.
 17. V. B. Bojinov, D. B. Simeonov, N. I. Georgiev, A novel blue fluorescent 4-(1,2,2,6,6 pentamethylpiperidin-4-yloxy)-1,8- naphthalimide pH chemosensor based on photoinduced electron transfer. *Dyes Pigm.* 76 (2008), 41-46.
 18. I. Grabchev, S. Sali, R. Betcheva, V. Gregoriou, New green fluorescent polymer sensors for metal cations and protons. *Eur. Polym. J.* 43 (2007), 4297-4305.
 19. Ch. G. Niu, P. Z. Qin, G. M. Zeng, X. Q. Gui, A. L. Guan, Fluorescence sensor for water in organic solvents prepared from covalent immobilization of 4-morpholinyl-1, 8-naphthalimide. *Anal. Bioanal. Chem.* 387 (2007), 1067-1074.
 20. B. V. Bojinov, N. I. Georgiev, P. Bosch, Design and synthesis of highly photostable yellow-green emitting 1,8-naphthalimides as fluorescent sensors for metal cations and protons. *J. Fluoresc.* 19 (2009), 127-139.
 21. J. R. Lakowicz, C. D. Geddes, Topics in Fluorescence Spectroscopy, Vol. 9 Advanced concepts in fluorescence sensing part A: Small molecule sensing, Springer Science, Inc. United States of America. 2005.
 22. S. Rouhani, S. Salimi, Optical pH sensor based on quinizarin for alkaline pH regions. *Prog. Color Colorants Coat.* 1 (2008), 11-17.
 23. F. Baldini, A. N. Chester, J. Homola, Optical Chemical Sensors (NATO Science Series II: Mathematics Physics and Chemistry). Publisher: Springer, 2006.