



## ساخت رنگدانه نانوساختار آبی آلومینات کبالت به روش هیدرورترمال

مژده موسایی<sup>۱</sup>، محمدعلی فقیهی ثانی<sup>۲\*</sup>، سعید باغشاهی<sup>۳</sup>، مرتضی احسانی<sup>۴</sup>

۱- کارشناس ارشد، دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵

۲- دانشیار، دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵

۳- دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مواد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی<sup>(۵)</sup>، قزوین، ایران، صندوق پستی: ۳۴۱۴۹-۱۶۸۱۸

۴- دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۴۹۷۵

تاریخ دریافت: ۹۰/۸/۱۰ تاریخ پذیرش: ۹۱/۲/۱۱ در دسترس به صورت الکترونیکی از: ۱۳۹۱/۹/۲۰

### چکیده

در این تحقیق به منظور ساخت رنگدانه نانوساختار آلومینات کبالت روش هیدرورترمال انتخاب شد. ابتدا مقادیر مناسبی از  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  و  $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  در آب مقطر حل شد و سپس با کانی سازهای  $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3$  با نسبت مولی ۱ به ۳ تیتر شد تا pH به مقدار مورد نظر رسید. آنگاه نمونه حاصل، داخل اتوکلاو از جنس فولاد ضد زنگ با جداره داخلی تفلون، قرار داده شد و در دمایها و زمان‌های مختلف تحت عملیات هیدرورترمال قرار گرفت. در نهایت رسوب حاصل با آب مقطر شستشو، صاف و در دمای  $0^\circ\text{C}$  خشک شد. پودر به دست آمده برای شناسایی فازی، رنگ‌سنجی و ریزساختار تحت آزمون‌های XRD، SEM و رنگ‌سنجی قرار گرفت. نتایج XRD نشان داد با افزایش زمان و دمای عملیات هیدرورترمال، فاز  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  به قیمت از بین رفتن فازهای  $\text{Co-Al-LDH}$  و  $\text{AlO(OH)}$  تشکیل شد. همچنین با افزایش زمان عملیات هیدرورترمال، در دمای ثابت  $245^\circ\text{C}$  به علت کاهش فاز  $\text{Co-Al-LDH}$  و تشکیل فاز  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$ ،  $a^*$  کم و  $b^*$  پارامتر منفی تر شده که نشان‌دهنده رنگ آبی است. پارامتر  $L^*$  نیز با افزایش خلوص نمونه افزایش یافت. بنابراین نمونه ساخته شده در دمای ثابت  $245^\circ\text{C}$  و زمان ۲۴ ساعت با کانی ساز  $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3$  به عنوان نمونه بهینه انتخاب شد. تصاویر TEM نشان داد که اندازه دانه‌ها  $100-200\text{ nm}$  نانومتر است. همچنین نتایج توزیع اندازه ذرات و تصاویر SEM از پودرهای ساخته شده در زمان‌های مختلف عملیات هیدرورترمال کلوجه شدن را نشان داد.

واژه‌های کلیدی: رنگدانه، هیدرورترمال، آلومینات کبالت، اسپینل.

## Hydrothermal Synthesis of $\text{CoAl}_2\text{O}_4$ Blue Nano Structure Pigment

M. Mousaei<sup>1</sup>, M. A. Faghihi Sani<sup>\*1</sup>, S. Baghshahi<sup>2</sup>, M. Ehsani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Department of Materials Engineering, Science and Researches Branch, Islamic Azad University, P.O. Box: 14155-4933, Tehran, Iran

<sup>2</sup> Department of Materials, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, P.O. Box: 34149-16818, Qazvin, Iran

<sup>3</sup> Iran Polymer & Petro Chemical Institute, P.O. Box: 14975-112, Tehran, Iran

Received: 01-11-2011

Accepted: 30-04-2012

Available online: 10-12-2012

### Abstract

In this research, in order to synthesize nano structure cobalt aluminate pigments hydrothermal method was used. First, appropriate amounts of  $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  and  $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  were dissolved in distilled water and titrated by 3M NaOH and  $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3$  mineralizers with the molar ratio of 1:3 in order to achieve desired pH. Then samples were put into a teflon lined stainless steel autoclave and hydrothermally treated at different temperatures and times. Finally, the prepared precipitates were washed with distilled water, filtered and dried at  $80^\circ\text{C}$ . The powders were analyzed for the formed phases, colorimetry, and morphology and particle size distribution by XRD, CIELab, SEM and TEM. The XRD results showed that by increasing time and temperature of hydrothermal treatment,  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  formed in expense of  $\text{Co-Al-LDH}$  and  $\text{AlO(OH)}$  phases. Also, by increasing hydrothermal time in a fixed temperature ( $245^\circ\text{C}$ ), because of decreasing  $\text{Co-Al-LDH}$  and formation of  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$ ,  $a^*$  parameter decreased and  $b^*$  parameter (representing blue color) became more negative.  $L^*$  parameter also increased by increasing purity of the samples. Thus, the sample synthesized at  $245^\circ\text{C}$  for 24 hr with  $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3$  mineralizer was selected as the optimum sample. TEM analysis showed that the size of grains were about  $100-150\text{ nm}$ . Also particle size distribution results and SEM images showed agglomeration of particles in different hydrothermal times. J. Color Sci. Tech. 6 (2012), 263-270 © Institute for Color Science and Technology.

**Keywords:** Pigment, Hydrothermal, Cobalt aluminate, Spinel.

\*Corresponding author: faghihi@sharif.edu

می کند [۹]. پودرهای نانو ساختار ساخته شده به روش شیمیایی با استفاده از واکنش هیدروترمال، همگنی شیمیایی بهتر و اندازه ذره ریزتر همراه با کنترل بهتری از ریزساختار ذره نشان می دهد که به واسطه آن رشد ذره تحت این شرایط رخ می دهد. این ویژگی ها قابلیت زینترپذیری پودرهای سرامیکی خیلی ریز در دمای پایین را بهبود بخشیده و یک میکرو ساختار زینتر شده دانه ریز همگن دارای خواص مکانیکی و الکتریکی بهتر تولید می کند [۱۰]. در این تحقیق، روش هیدروترمال به عنوان یک روش مناسب برای آماده سازی رنگدانه نانو ساختار آبی آلومینات کبات، به دلیل مزایای آن از جمله مواد اولیه ارزان، به وجود آمدن مستقیم پودر از محلول و امکان دسترسی مستقیم به نانو پودر بدون نیاز به کلسیناسیون و آسیاب انتخاب شد [۱۱، ۱۲]. ارائه یک سیستم کانی سازی مناسب برای ساخت آلومینات کبات به روش هیدروترمال که بتواند پایداری حرارتی فاز-Co-Al LDH را که عامل بحرانی در ساخت پودرهای آلومینات کبات است را با کنترل عامل هایی از جمله زمان و دما کاهش دهد به عنوان هدف این تحقیق در نظر گرفته شد.

## ۲-بخش تجربی

### ۲-۱-مواد

در این تحقیق از کلرید کبات ۶ آبه، با خلوص ۹۹٪، کربنات سدیم، با خلوص ۹۹٪، هیدروکسید سدیم با خلوص ۹۸٪ از شرکت مرک و کلرید آلمینیم ۶ آبه با خلوص ۹۹٪ از شرکت فلوكار برای ساخت آلومینات کبات نانو ساختار استفاده شد.

### ۲-۲-روش کار

مراحل ساخت رنگدانه شامل توزین مواد اولیه، انحلال، تیترکردن، تشکیل رسوب، عملیات هیدروترمال، سانتریفوژ، صاف و خشک کردن بود. تیترکردن توسط کانی ساز تک جزئی NaOH سه مولار و کانی ساز دوجزئی NaOH/Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> با نسبت مولی ۱ به ۳ در pH مورده نظر انجام شد. پس از تشکیل رسوب، نمونه داخل اتوکلاو در دمایها و زمان های مختلف تحت عملیات هیدروترمال قرار گرفت. پس از خنک شدن اتوکلاو، رسوب حاصل چندین مرحله با آب مقطر شستشو، سانتریفوژ، صاف و در دمای ۸۰ °C خشک شد. شناسایی فازی، تعیین پارامترهای رنگی و ریزساختار پودر حاصل به کمک آزمون های XRD، CIE-Lab SEM و TEM مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به کاربرد رنگدانه در چاپگرهای جت، رنگدانه حاصل در لعاب های دکور رو لعابی به میزان ۳ درصد اعمال و در کوره پخته شد. در نهایت ویژگی های رنگی لعاب حاصل به روش CIELab اندازه گیری شد. برای این منظور مقدار ۳ گرم از رنگدانه آلومینات کبات ساخته شده به روش SiO<sub>2</sub>=51.7, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>=8.93, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>=0.19, CaO=10, MgO=0.1, K<sub>2</sub>O=5.65, Na<sub>2</sub>O=1.33,

### ۱- مقدمه

نانورنگدانه ها، مواد آلی یا غیرآلی غیر قابل حل در زیرلایه یا چسب ها با اندازه ذره کمتر از ۱۰۰ نانومتر هستند که اخیرا برای دکوراسیون چاپ کاشی های سرامیکی با استفاده از سیستم چهار رنگی (رنگ های آبی، قرمز، زرد و سیاه) توسعه یافته اند. تزیین سرامیک ها به وسیله چاپگر جت یک زمینه جدید از کاربردها است [۱]. نانو رنگدانه آبی آلومینات کبات یکی از چهار نانو رنگدانه سیستم CMYK است که به دلیل خواص نوری مؤثر ش به طور وسیعی در صنایع سرامیک، شیشه، نقاشی و در لامپ های تلویزیون رنگی به عنوان رنگدانه نورتاب کنتراست بالا کاربرد دارد [۲]. منشا اصلی رنگدانه های آبی سرامیکی در ترکیباتی مثل Co<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>, Co<sub>2</sub>(Zn,Co)SiO<sub>4</sub> و CoAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> کبات است. کارآیی رنگی رنگدانه های بر پایه کبات وابستگی زیادی به پایداری حرارتی آن، قابلیت واکنش پذیری شیمیایی نسبت به ترکیبات لعاب و همچنین به عدد همسایگی یون های Co<sup>2+</sup> دارد. (همسايگي چهاروجهی به هشت وجهی ترجیح داده می شود) [۳, ۴]. از دهه ۱۹۸۰ روشن های شیمیایی تر برای تولید اسپینل CoAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> خیلی ریز و در مقایس نانو به کار گرفته شد [۵]. روش های ساخت برای تعیین خواص نهایی رنگدانه های غیرآلی از جمله رنگ، اندازه ذره و پایداری حرارتی و شیمیایی اهمیت ویژه ای دارد [۳]. در سال های اخیر به منظور افزایش واکنش پذیری و سرعت نفوذ ذرات در ساخت رنگدانه های سرامیکی از روشن های شیمیایی به جای روش سرامیکی (حالت جامد) استفاده می شود. اسپینل آلومینات کبات حاصل از فرآیند شیمیایی تر، امکان کنترل خوبی از نظر استوکیومتری دارد و موجب گسترش ساختار اسپینل با خلوص بالا و در نتیجه استحکام رنگی خوب با درجه سیرشدگی رنگ بالا می شود [۶]. از جمله روش های ساخت رنگدانه آلومینات کبات عبارتند از واکنش حالت جامد، سل ژل، میکرومولسیون، هم رسوبی، هیدروترمال، ژل پلیمری، روش احتراقی و رسوب هتروژن [۷, ۸]. در میان این روش ها، روش هیدروترمال به عنوان یک فرآیند ساده و ایمن از نظر محیطی، به خوبی شناخته شده است و نیاز به حلآلی و فرآیندهای اضافی همچون کلسیناسیون ندارد. این روش هنوز مشکلاتی مثل بازده پایین (کمتر از ۷۰ درصد) و زمان واکنش طولانی و قابلیت کنترل ناچیز اندازه ذره دارد. یک روش موثر برای افزایش بازده و قابلیت کنترل اندازه ذره استفاده از محلول آبی نمک های فلزات همگن به عنوان محلول اولیه است [۵]. در این روش پایداری، رنگ و اندازه ذره از محصول نهایی به مقدار pH، غلظت های کانی ساز، دما و زمان واکنش وابسته خواهد بود. همچنین سازوکارهای هیدروترمال در موارد مختلف با هم متفاوت هستند. به طور مثال در آماده سازی CoAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> و ZnAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>، چن و همکارانش پیشنهاد کردد که محصول نهایی از پیش ماده LDH با فرمول <sup>۱</sup>[A<sup>m-</sup><sub>x</sub>M<sup>3+</sup><sub>x</sub>(OH)<sub>2</sub>]<sub>n</sub>H<sub>2</sub>O از رسوب

1- Layered double hydroxide

۱ به ۳ در دمای  $245^{\circ}\text{C}$  و برای مدت ۲۴ ساعت، مقدار فاز آلومینات کبالت افزایش یافت و فاز  $\text{Co-Al-LDH}$  به قیمت تشكیل  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  از بین رفت. کانی ساز، هم از نظر کنترل pH و حضور کاتیون قلیاً و آئیون  $\text{OH}^-$  می‌تواند بر تشكیل فاز آلومینات کبالت اثر داشته باشد. بنابراین با توجه به نتایج XRD کانی ساز  $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3$  به عنوان کانی ساز مناسب انتخاب شد.

اتیلن گلیکول) به مدت ۴ دقیقه آسیاب سریع و مخلوط شد. همین شرایط برای نمونه مرجع (آلومینات کبالت تجاری با اندازه ذرات زیر ۲۵ میکرون) نیز تکرار شد. سپس لعاب رولابی حاوی رنگدانه‌های ساخته شده و تجاری توسط شابلون بر روی دو کاشی لعاب اپک خورده سفید اعمال شد. هر دو کاشی در کوره در دمای  $1040^{\circ}\text{C}$  و مدت ۳۰ دقیقه پخت شد و تحت آزمون رنگ‌سنگی قرار گرفت.


### ۲-۳- بررسی اثر دمای هیدروترمال بر تشكیل فاز آلومینات کبالت

نتایج XRD به دست آمده در مدت زمان ثابت ۲۴ ساعت در دماهای  $210^{\circ}\text{C}$ ،  $225^{\circ}\text{C}$  و  $245^{\circ}\text{C}$  در حضور کانی ساز  $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3$  در شکل ۲ ارائه شده است. همان طور که از روی الگوهای XRD مشاهده می‌شود در دمای  $210^{\circ}\text{C}$ ،  $225^{\circ}\text{C}$  و  $245^{\circ}\text{C}$ ، نمونه حاصل حاوی فازهای  $\text{Co-Al-LDH}$  و  $\text{AlO(OH)}$  است. فاز  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  در هیچ یک از این دما تشكیل نشده است و رنگ بنفش آنها نیز تاییدی بر این موضوع است. در حالی که با افزایش دما به  $245^{\circ}\text{C}$  فازهای  $\text{Co-Al-LDH}$  و  $\text{AlO(OH)}$  به قیمت تشكیل  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  از بین رفته است. بنابراین دما نیز یکی از عوامل مهم در تشكیل فاز آلومینات کبالت است. در دمای کمتر از  $210^{\circ}\text{C}$ ، فاز بلوری هیدروکسید دوتایی لایه‌ای  $\text{Co}_{1-x}\text{Al}_x$  تشکیل شده و با افزایش دما به  $215^{\circ}\text{C}$ ، فاز بی‌شکل  $\text{Al(OH)}_3$  شروع به بلوری‌شدن به شکل  $\gamma\text{-AlO(OH)}$  کرده و با افزایش دمای هیدروترمال فاز بلوری  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  تشكیل می‌شود [۲].


### ۳- نتایج و بحث

#### ۳-۱- بررسی اثر کانی‌سازهای مختلف بر تشكیل فاز آلومینات کبالت

در فرآیند هیدروترمال، کانی ساز یکی از عوامل مؤثر در به وجود آمدن فاز مورد نظر است. شکل ۱ الگوهای XRD پودرهای ساخته شده در حضور کانی‌سازهای  $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3$  در دمای  $245^{\circ}\text{C}$  برای مدت زمان ۲۴ ساعت در محفظه اتوکلاو را نشان می‌دهد. همان‌طور که از روی الگوهای XRD مشخص است با انجام فرآیند  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  هیدروترمال در حضور کانی ساز  $\text{NaOH}$  مقدار کمی از فاز (شماره کارت استاندارد ۸۲-۲۲۳۹) تشكیل شده است. همچنین مقدار زیادی از فاز  $\text{Co-Al-LDH}$  (شماره کارت استاندارد ۵۱۰۰۴۵) و مقدار کمی نیز از فاز گاما  $\text{AlO(OH)}$  (شماره کارت استاندارد ۸۳-۲۳۸۴) نیز دیده می‌شود. رنگ سبز محصول حاصل را می‌توان به حضور مقدار زیاد فاز  $\text{Co-Al-LDH}$  (هیدروکسید دوتایی لایه‌ای  $\text{Co}$  و  $\text{Al}$ ) نسبت داد. با استفاده از کانی ساز دو جزئی  $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3$  (با نسبت مولی




شکل ۱: الگوهای XRD پودرهای ساخته شده در حضور کانی‌سازهای مختلف در دمای  $245^{\circ}\text{C}$  و مدت زمان ۲۴ ساعت.



شکل ۲: الگوهای XRD پودرهای ساخته شده در دماهای مختلف در زمان ثابت ۲۴ ساعت در حضور کانی‌ساز NaOH/Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.

غلظت ماده حل شده به مقداری می‌رساند که جوانهزنی به وسیله رسوب رخ دهد [۱۱].



مقادیر  $a^*$ ,  $b^*$  و  $C^*$  در کنار  $a^*$  و  $b^*$  در نمونه‌های ساخته شده در جدول ۱ آورده شده است. نتایج نشان می‌دهد با افزایش زمان عملیات هیدرولترمال،  $a^*$  کاهش و  $C^*$  افزایش و  $b^*$  در جهت منفی افزایش یافته است که این افزایش می‌تواند به علت کم شدن فاز Co-Al-LDH و تشکیل بیشتر فاز  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  باشد که نشان دهنده شدت رنگ آبی است. بهترین راه بررسی کیفیت رنگ رنگدانه، ارزیابی خلوص رنگی  $(C^*)$  و فام (h) است که مطابق رابطه ۱ و ۲ تعیین می‌شود [۱۳]:

$$C^*_{ab} = \{(a^*)^2 + (b^*)^2\}^{1/2} \quad (1)$$

$$h_{ab} = \tan^{-1} (b^*/a^*) \quad (2)$$

### ۳-۳-بررسی اثر زمان عملیات هیدرولترمال بر تشکیل فاز آلومینات کبات

یکی دیگر از عوامل مؤثر در روش هیدرولترمال، زمان است. تغییرات زمان بر نوع فازهای موجود، اندازه نهایی ذرات و رنگ رسوب حاصل بعد از عملیات هیدرولترمال مؤثر است. در شکل ۳ الگوهای XRD نمونه‌های اتوکلاو شده طی زمان‌های ۴، ۸، ۱۶، ۲۴ و ۲۴۵ °C ساعت در دمای ۲۴۵ °C در حضور کانی‌ساز NaOH/Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> ارائه شده است. در مدت زمان ۴ ساعت نمونه حاصل بنشن رنگ و حاوی فازهای Co-Al-LDH و AlO(OH) است ولی فاز  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  تشکیل نشده است. بعد از گذشت ۸ ساعت، نمونه حاصل آبی رنگ و فازهای Co-Al-LDH و  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  به شدت کاهش یافته و فاز  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  به مقدار زیاد تشکیل شده است. پس از گذشت ۱۶ ساعت بر شدت پیک‌های  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  افزوده شده و فازهای فرعی به تدریج با افزایش زمان عملیات هیدرولترمال از بین رفتند، به طوری که در زمان ۲۴ ساعت به تک فاز آلومینات کبات دست یافته شد. بنابراین زمان عامل مهمی در تشکیل فاز  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  بوده و با افزایش زمان عملیات هیدرولترمال انحلال- $\text{Al-LDH}$  به شدت افزایش یافته است.

طبق واکنش ۱ فرآیند تشکیل  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  از سازوکار انحلال-رسوب پیروی می‌کند و به این صورت توصیف می‌شود که بعد از انحلال Co-Al-LDH، یون کبات به مجاورت بلور گاما AlO(OH) نفوذ می‌کند و بخار آب در دمای ساخت، فوق اشباع را افزایش می‌دهد و

همچنین با افزایش زمان عملیات هیدروترمال، خلوص رنگی ( $C^*$ ) و درخشندگی ( $L^*$ ) نمونه‌ها به علت کاهش فازهای فرعی و تشکیل

بیشتر فاز آلومینات کبالت افزایش یافته.


شکل ۴ نمودار  $a^*$ - $b^*$ -بر حسب  $b^*$ -برای نمونه‌های ساخته شده

به روش هیدروترمال در زمان‌های ۸، ۱۶ و ۲۴ ساعت را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود نمونه ۲۴ ساعت دارای بیشترین مقدار  $b^*$  و کمترین مقدار  $a^*$  در جهت منفی است.


همان‌طور که از روی الگوهای XRD مشاهده شد در دماهای کمتر از  $245^\circ\text{C}$  فاز  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  تشکیل نشد، به همین دلیل پودر به دست آمده در دماهای  $210^\circ\text{C}$  و  $225^\circ\text{C}$  تحت آزمون رنگ‌سننجی قرار نگرفت.

جدول ۱: نتایج رنگ‌سننجی پودرهای ساخته شده در زمان‌های ۸، ۱۶، ۲۴ ساعت در دمای ثابت  $245^\circ\text{C}$ .

نمونه	$H$	$C^*$	$L^*$	$b^*$	$a^*$
۸ ساعت	۱۰۶,۰۲	۲۹,۰۶	۴۹,۱۷	-۲۷,۹۳	-۸,۰۲
۱۶ ساعت	۹۷,۹۸	۳۶,۷۹	۵۰,۶۳	-۳۶,۴۴	-۵,۱۱
۲۴ ساعت	۹۵,۳۱	۳۸,۴۵	۵۳,۳۶	-۳۸,۲۹	-۳,۵۶




شکل ۳: الگوهای XRD پودرهای ساخته شده در زمان‌های مختلف در دمای ثابت  $245^\circ\text{C}$  در حضور کانی‌ساز  $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3$ .




شکل ۴: تغییرات  $a^*$ -و  $b^*$ -از پودرهای ساخته شده در زمان‌های مختلف عملیات هیدروترمال.

نتایج توزیع اندازه ذرات پودرهای ساخته شده در زمان‌های ۸، ۱۶ و ۲۴ ساعت که در دمای ثابت  $245^{\circ}\text{C}$  تحت عملیات هیدرотرمال قرار گرفته‌اند در شکل ۶ آورده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود با افزایش زمان عملیات هیدرотرمال از ۸ به ۱۶ و از ۱۶ به ۲۴ ساعت نمودار دو شاخه‌ای شده که نشان‌دهنده کلخه‌شدن (شاخه سمت راست) است. در جدول ۲ نیز توزیع اندازه ذرات پودرهای ساخته شده در زمان‌های مختلف عملیات هیدروتمال با هم مقایسه شده است.




شکل ۶: توزیع اندازه ذرات پودرهای ساخته شده در زمان‌های مختلف عملیات هیدروترمال در دمای ثابت  $245^{\circ}\text{C}$  در حضور کانی‌ساز  $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3$  (الف) ۸ ساعت، (ب) ۱۶ ساعت و (ج) ۲۴ ساعت.

شکل ۵ تصاویر SEM مربوط به پودرهای ساخته شده در زمان‌های ۸، ۱۶ و ۲۴ ساعت که در دمای ثابت  $245^{\circ}\text{C}$  تحت عملیات هیدروترمال قرار گرفته‌اند را نشان می‌دهد. تصاویر SEM از پودرهای ساخته شده در زمان‌های مختلف هیدروترمال نشان می‌دهد ذرات رنگدانه حاصل به شدت کلخه‌ای شده‌اند. با افزایش زمان عملیات هیدروترمال از ۸ به ۱۶ ساعت اندازه ذرات به علت تشکیل بیشتر آلومنیات کبالت افزایش یافت، ولی از ۱۶ به ۲۴ ساعت فازهای فرعی از بین رفت و اندازه ذرات افزایش نداشت. با افزایش زمان عملیات هیدروترمال، انحلال فاز Co-Al-LDH افزایش یافت و به قیمت تشکیل  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  از بین رفت و یا حداقل به مقداری که توسط XRD قابل تشخیص نبود رسید.



شکل ۵: تصاویر SEM مربوط به پودرهای ساخته شده در زمان‌های مختلف هیدروترمال در دمای ثابت  $245^{\circ}\text{C}$  در حضور کانی‌ساز  $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3$  (الف) ۸ ساعت، (ب) ۱۶ ساعت و (ج) ۲۴ ساعت.



شکل ۷: تصویر TEM از پودر آلومینات کبالت ساخته شده در دمای  $245^{\circ}\text{C}$  و زمان ۲۴ ساعت.

#### ۴- نتیجه‌گیری

در این تحقیق کانی ساز  $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3$  برای اولین بار جهت ساخت رنگدانه نانو ساختار آلومینات کبالت به روش هیدروترمال استفاده شد. با توجه به نتایج XRD شرایط بهینه جهت ساخت تک فاز آلومینات کبالت به روش هیدروترمال زمان ۲۴ ساعت و دمای  $245^{\circ}\text{C}$  بود. عامل بحرانی در ساخت پودر آلومینات کبالت، پایداری حرارتی فاز  $\text{Co-Al-LDH}$  بود که با کنترل پارامترهایی از جمله زمان، دما و کانی ساز، این فاز حذف شد. نتایج رنگ‌سنگی نشان داد با افزایش زمان عملیات هیدروترمال در دمای ثابت  $245^{\circ}\text{C}$ ، پارامتر  $a^*$  منفی تر،  $L^*$  افزایش و  $b^*$  کاهش یافت. توزیع اندازه ذرات و تصاویر SEM از پودرهای ساخته شده در زمان‌های مختلف هیدروترمال نشان داد ذرات رنگدانه حاصل کلوخه‌ای شده‌اند. همچنین با افزایش زمان عملیات هیدروترمال از ۸ به ۱۶ ساعت اندازه ذرات افزایش یافت ولی از ۱۶ به ۲۴ ساعت به علت تشکیل تک فاز آلومینات کبالت و از بین رفتان فازهای فرعی اندازه ذرات افزایشی نداشت. بر اساس تصاویر TEM اندازه ذرات  $150-200$  نانومتر بود. نتایج رنگ‌سنگی از لعبهای رنگدانه حاصل در این تحقیق و رنگدانه تجاری حاکی از تشابه پایداری حرارتی و شیمیایی و تشابه رنگی آنها بود.

جدول ۲: مقایسه توزیع اندازه ذرات (بر حسب میکرومتر) پودرهای ساخته شده در زمان‌های مختلف هیدروترمال در دمای ثابت  $245^{\circ}\text{C}$  در حضور کانی ساز  $\text{NaOH}/\text{Na}_2\text{CO}_3$ .

قطر میانگین ( $\mu\text{m}$ )	$1.\text{d}$	$5.\text{d}$	$9.\text{d}$	نمونه
۲,۴۱	۰,۴۸	۱,۷۱	۵,۶۳	۸
۳,۵۷	۰,۶۳	۲,۲۸	۹,۰۹	۱۶
۳,۱۲	۰,۵۳	۲,۱۶	۷,۷۵	۲۴

برای محاسبه اندازه بلورک آلومینات کبالت ساخته شده در مدت زمان‌های ۱۶، ۸ و ۲۴ ساعت در دمای ثابت  $245^{\circ}\text{C}$  از رابطه شرمن طور که از روی الگوهای XRD مشاهده شد، در یک دمای ثابت با افزایش زمان هیدروترمال (از ۸ به ۲۴ ساعت) اندازه بلورک‌ها تغییر چندانی نداشت. قطر بلورک‌های  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  با استفاده از رابطه شرمن  $2 \times 10^{-3} \times 18,000 \times t^{0.5}$  نانومتر است. همچنین نتایج توزیع اندازه ذرات از پودرهای ساخته شده در زمان‌های مختلف عملیات هیدروترمال کلوخه‌شدن را نشان داد. همان‌طور که از شکل مشخص است اندازه ذرات در حدود  $150-200$  نانومتر است. در جدول ۳ پارامترهای  $a^*$  و  $b^*$  از لعب رولای حاوی رنگدانه‌های آلومینات کبالت ساخته شده و تجاری بعد از اعمال بر روی کاشی لعب خورده آورده شده است.

جدول ۳: مقایسه نتایج رنگ‌سنگی از لعب رولایی حاوی رنگدانه‌های تجاری و ساخته شده پس از اعمال بر روی کاشی.

نمونه	$a^*$	$b^*$	$L^*$
تجاری	-۳,۳۱	-۲۳,۱۷	-۶۷,۷۶
ساخته شده	-۳,۳۳	-۲۲,۰۱	-۶۸,۹۹

شکل ۷، تصویر TEM از پودر آلومینات کبالت ساخته شده در دمای  $245^{\circ}\text{C}$  و زمان ۲۴ ساعت را نشان می‌دهد. این نتایج حاکی از پایداری شیمیایی و تشابه رنگی رنگدانه ساخته شده با رنگدانه تجاری است.

#### ۵- مراجع

- P. M. T. Cavalcante, M. Dondi, Colour performance of ceramic nano-pigments, *Dyes pigm.* 80(2009), 226-232.
- Zh. Chen, E. Shi, Hydrothermal synthesis and optical property of nano-sized  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  pigment. *Mater. Lett.* 55(2001), 281-284.
- I. S. Ahmed, S. A. Shama, M. M. Moustafa, H. A. Dessouki, A. A. Ali, Synthesis and spectral characterization of  $\text{Co}_x\text{Mg}_{1-x}\text{Al}_2\text{O}_4$  as new nano-coloring agent of ceramic pigment. *Spectrochim. Acta Part A.* 74(2009), 665-672.
- I. S. Ahmed, H. A. Dessouki, A. A. Ali, Synthesis and characterization of new nano-particles as blue ceramic pigment. *Spectrochim. Acta Part A.* 71(2008), 616-620.
- W. Li, J. Li, J. Guo, Synthesis and characterization of nanocrystalline  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  spinel powder by low temperature

- combustion. *J. Euro. Ceram. Soc.* 23(2003), 2289-2295.
6. F. Ya, J. Yang, J. Ma, J. Du, Y. Zhou, Preparation of nanosized  $\text{CoAl}_2\text{O}_4$  powders by sol-gel and sol-gel-hydrothermal methods. *J. Alloys Compd.* 468(2009), 443-446.
  7. C. wang, Sh. Liu, L. Liu, X. Bai, Synthesis of cobalt-aluminate spinels via glycine chelated precursors. *Mater Chem. Physics.* 96(2006), 361-370.
  8. H. Cui, M. Zayat, D. Levy, Sol-gel synthesis of nanoscaled spinels using propylene oxide as a gelation agent. *J. Sol-Gel Sci. Tech.* 35 (2005), 175-181.
  9. L. Zhang, Preparation of multi-component ceramic nano-particles. Group Inorganic Materials Science, (2004), 1-31.
  10. T. Sato, K. Sue, Hydrothermal synthesis of  $\text{CuAlO}_2$  with the delafossite structure in supercritical water. *J. Supercritical Fluids.* 46(2008), 173-177.
  11. K. Byrappa, M. Yoshimura, Handbook of hydrothermal technology. Noys publication. 2000.
  12. Z. Z. Chen, E. W. Shi, Preparation of nanosized cobalt aluminate powders by a hydrothermal method. *Mater. Sci. Eng.* 107(2003), 217-223.
  13. A. E. Lavat, C. Wagner, J. E. Tasca, Interaction of Co-ZnO pigments with ceramic frits: A combined study by XRD, FTIR and UV-visible. *Ceram. Int.* 34(2008), 2147-2153.