



## تعیین کمی در ک بصری برآقیت، وضوح تصویر و پوست پرتفالی روکش‌های سطح خودرویی با استفاده از یک مقیاس خاکستری با فواصل برابر بصری

سیده هدی صادقی<sup>۱</sup>، سیامک مرادیان<sup>۲،۳</sup>، فرهاد عامری شهرابی<sup>۴\*</sup>، فرشته میرجليلي<sup>۵</sup>

۱- کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۴۴۱۳

۲- استاد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۴۴۱۳

۳- قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۶۵۴

۴- استادیار، گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۶۵۴

۵- دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۴۴۱۳

در دسترس به صورت الکترونیکی از: ۹۱/۱۲/۲۰ تاریخ دریافت: ۹۱/۷/۱۸

### چکیده

در این پژوهش، تلاش‌هایی جهت کمی نمودن ادراک بصری جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی توسط ۷ مشاهده‌کننده صورت پذیرفته است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روکش‌های سطح خودرویی مشکی متالیک و سفید، سه مقیاس فیزیکی برای ویژگی‌های ظاهری برآقیت آیینه‌ای، وضوح تصویر و پوست پرتفالی تهیه گردید. این مقیاس‌ها تحت هندسه تابش/دید ۴۵/۰ و با استفاده از یک مقیاس خاکستری به صورت بصری موردنظر ارزیابی قرار گرفتند و خطای مشاهده کننده‌ها از طریق پارامترهای آماری مناسب محاسبه گردیدند. نتایج حاصل از بررسی صحت ارزیابی مشاهده کننده‌ها با استفاده از پارامترهای آماری مناسب نشان می‌دهد که کمترین مقادیر خطای مشاهده کننده‌ها در ارزیابی بصری مربوط به نمونه‌های مقیاس پوست پرتفالی و بیشترین مقادیر خطای مربوط به نمونه‌های مقیاس برآقیت آیینه‌ای است. همچنین کمی نمودن ارزیابی بصری نمونه‌های سفید در مقایسه با نمونه‌های مشکی متالیک برای مشاهده کننده‌ها دشوارتر می‌باشد. واژه‌های کلیدی: جلوه ظاهری، روکش سطح خودرویی، مقیاس برآقیت، مقیاس وضوح تصویر، مقیاس پوست پرتفالی، ارزیابی بصری، مقیاس خاکستری.

## Quantifying Visual Perception of Gloss, Distinctness of Image and Orange Peel of Automotive Finishes Utilizing a Visually Spaced Grey Scale

S. H. Sadeghi<sup>1</sup>, S. Moradian<sup>1,2</sup>, F. Ameri<sup>\*3</sup>, F. Mirjalili<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Department of Polymer Engineering & Color technology, Amirkabir University of Technology, P.O.Box: 15875-4413, Tehran, Iran

<sup>2</sup> Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology, P.O.Box: 16765-654, Tehran, Iran

<sup>3</sup> Department of Color Physics, Institute for Colorants, Paint and Coatings, P.O.Box: 16765-654, Tehran, Iran

Received: 17-06-2012

Accepted: 09-10-2012

Available online: 08-02-2013

### Abstract

In this study, attempts were made to quantify appearance perception of automotive finishes based on visual assessed data of 7 observers. To this end, three physical scales of appearance attributes, namely specular gloss, distinctness of image and orange peel were prepared using white and metallic black automotive finishes. The scales were visually evaluated under a 45/0 illumination and observation geometry by means of a grey scale technique, and observers accuracy were calculated using appropriate statistical parameters. The results showed that there seems to be a noticeable difference between the visual assessment of orange peel in comparison with specular gloss and distinctness of image. Moreover, it was found that quantification of visual perception of appearance attributes for white samples is much more difficult than black samples. J. Color Sci. Tech. 6(2013), 377-384 © Institute for Color Science and Technology.

**Keywords:** Appearance, Automotive finishes, Gloss scale, Distinctness of Image scale (DOI), Orange peel scale, Visual assessment, Grey scale.

\*Corresponding author: [fameri@icrc.ac.ir](mailto:fameri@icrc.ac.ir)

جلوه ظاهری و یافتن ارتباط میان آن با اندازه‌گیری‌های دستگاهی از روش‌های گوناگون به منظور انجام ارزیابی‌های بصری استفاده می‌گردد که آزمون‌های بصری مربوط به این روش‌ها را می‌توان به دو نوع تقسیم نمود:

۱. آزمون‌های آستانه‌ای<sup>۷</sup> و همانندی<sup>۸</sup> که به منظور تعیین میزان حساسیت بصری به تغییرات کوچک در محرک انجام می‌شود.

۲. آزمون‌های مقیاس‌گذاری که جهت به دست آوردن رابطه میان مقادیر صفات فیزیکی و ادراکی محرک صورت می‌گیرد [۱۴].

از آن جایی که در اغلب مطالعات مربوط به ادراک بصری جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی هدف یافتن ارتباط میان کمیت‌های فیزیکی قابل اندازه‌گیری از سطح همچون برآقیت آینه‌ای ووضوح تصویری، با ادراک بصری از این ویژگی‌ها می‌باشد، استفاده از آزمون‌های مقیاس‌گذاری سودمندتر است. متداول‌ترین روش‌های مورد استفاده در آزمون‌های مقیاس‌گذاری مورد استفاده در ارزیابی بصری خواص هندسی سطوح شامل موارد زیر می‌باشد:

۱. روش رتبه‌بندی<sup>۹</sup>: در این روش از مشاهده‌کننده‌ها خواسته می‌شود تا نمونه‌ها را بر حسب افزایش یا کاهش در یک ویژگی بصری خاص مرتب نمایند. در حالی که این روش در مقایسه با دیگر روش‌های مقیاس‌گذاری بصری روش ساده‌ای است، زمانی که اختلاف ویژگی مورد نظر بین نمونه‌ها اندک است، اغلب مشاهده‌کنندگان از دادن هر گونه نظر واحدی خودداری می‌کنند. از این روش مقیاس‌گذاری معمولاً به عنوان یک مرحله مقدماتی در کنار دیگر روش‌ها استفاده می‌گردد [۱۵، ۱۶].

۲. روش مقایسه جفت‌ها<sup>۱۰</sup>: در این روش یک جفت از نمونه‌ها به شکل اتفاقی به مشاهده‌کننده ارائه شده و از وی خواسته می‌شود تا بگویید کدام نمونه از نظر دارا بودن ویژگی بصری مورد نظر بزرگ‌تر یا کوچک‌تر است. در حالت دیگری از این روش، جفت نمونه با یک جفت استاندارد که از حیث کیفیت مورد بررسی دارای اختلاف واحدی است مقایسه شده و اختلاف کیفیت مورد بررسی به صورت نسبتی از آن واحد ارائه می‌شود [۱۷].

۳. روش تخمین مقدار<sup>۱۱</sup>: در این روش نمونه‌ای به تصادف انتخاب و به مشاهده‌کننده ارائه شده و از وی خواسته می‌شود تا به ویژگی بصری مورد بررسی در آزمایش، عددی به عنوان مقدار به آن اختصاص یابد. در این روش معمولاً برای سهولت انجام آزمون توسط مشاهده‌کننده از یک نمونه مرجع استفاده می‌گردد [۱۷].

۴. روش مقیاس خاکستری<sup>۱۲</sup>: در این روش اختلاف در ویژگی بصری

7- Threshold

8- Matching

9- Rank ordering

10- Pair comparison

11- Magnitude estimation

12- Grey scale

## ۱- مقدمه

جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی ادراکی بصری از صفاتی همچون رنگ، بافتار، برآقیت، عدم وجود پوست پرتقالی و غیره می‌باشد [۱]. از این رو اندازه‌گیری و کنترل خواص هندسی روکش‌های سطح خودرویی از جمله برآقیت،وضوح تصویر و پوست پرتقالی از اهمیت فراوانی برخوردار است [۲-۷].

حدود دو دهه است که روکش‌های سطح با اثرات ویژه یعنی روکش‌های سطح متالیک و صدفی، بازار روکش‌های سطح خودرویی را تحت کنترل خود درآورده‌اند. این در حالی است که کاربرد این نوع روکش‌ها با سرعت قابل توجهی در حال افزایش می‌باشد. علت این اقبال عمومی را می‌توان ویژگی‌های ظاهری منحصر به فرد آنها دانست. در این دسته از روکش‌های سطح، جلوه ظاهری وابسته به هندسه مشاهده می‌باشد [۸-۱۰]. صرف نظر از رنگ و اثرات ویژه‌ای همچون تلالو<sup>۱</sup> و زبری بصری<sup>۲</sup>، می‌توان از برآقیت آینه‌ای،وضوح تصویر و پوست پرتقالی به عنوان مهم‌ترین ویژگی‌های ظاهری یک روکش سطح خودرویی نام برد [۱۱]. با توجه به اهمیت روزافزون این عوامل در جلوه ظاهری یک خودرو، دستگاه‌های متعددی جهت اندازه‌گیری آنها طراحی شده است و مورد استفاده قرار گرفته است. مهم‌ترین این دستگاه‌ها عبارتند از برآقیت‌سنج،وضوح تصویرسنج<sup>۳</sup>، ابری‌سنج<sup>۴</sup> و موج‌سنج<sup>۵</sup> که آخرین دستگاه به منظور اندازه‌گیری کمی میزان پوست پرتقالی‌شدن روکش سطح مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اینجا توجه به این نکته ضروری است که برای روکش‌های سطح خودرویی برآقیت آینه‌ای ووضوح تصویر بالا و پوست پرتقالی کم مطلوب می‌باشد [۱۲، ۱۳].

به منظور کنترل کیفیت ظاهری روکش‌های سطح خودرویی، ارزیابی بصری<sup>۶</sup> محصول توسط افراد متخصص در کنار اندازه‌گیری‌های دستگاهی از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد، به نحوی که امروزه در بسیاری از برجسته‌ترین شرکت‌های خودروسازی جهان از جمله بی‌ام‌و، ارزیابی بصری جلوه ظاهری روکش سطح خودرو بر نتایج حاصل از اندازه‌گیری ویژگی‌های ظاهری توسط دستگاه‌ها ارجحیت دارد. زیرا کاملاً روش‌شن است که در برآورد کیفیت محصول، این چشم انسان است که به عنوان قاضی نهایی عمل می‌کند. از این‌رو، یافتن ارتباط میان ادراک بصری انسان‌ها از ویژگی‌های ظاهری و نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های دستگاهی همواره مورد توجه محققان و صنعتگران روکش‌های سطح خودرویی بوده است.

علاوه بر این، در مطالعات مربوط به روش ادراک بصری افراد از

1- Glint

2- Coarseness

3- DOI meter

4- Haze meter

5- Wave Scan

6- Visual assessment

ساخت شرکت رنگ آفرین، مشابه با شرایط خط تولید شرکت ایران خودرو انجام گرفته است. در نهایت رنگ‌های رویه<sup>۳</sup> و لایه شفاف<sup>۴</sup> توسط پاشش به صورت تر روی تر<sup>۵</sup> بر روی نمونه‌ها اعمال گردیده است. همان گونه که در بخش مقدمه ذکر شده است، هدف از انجام این پژوهش بررسی نحوه ادراک بصیری مشاهده‌کننده‌ها از ویژگی‌های ظاهری روکش‌های سطح خودرویی می‌باشد. از این رو نمونه‌های مورد استفاده در این تحقیق به صورت سه مقیاس براقیت، وضوح تصویر و پوست پرتفالی در هر یک از دو فام سفید و مشکی متالیک تهیه شده است [۱۹].

## ۲-۲-روش کار

به منظور اندازه‌گیری پارامترهای هندسی نمونه‌های تهیه شده شامل براقیت آینه‌ای و وضوح تصویر از گونیوفوتومتر I.Q. Novo-Gloss Rhopoint Instruments استفاده گردیده است. ساخته شده توسط Rhopoint Instruments موج سنج DOI wave scan ساخته شده توسط BYK Gardner استفاده گردیده است. با توجه به اهمیت موج‌های بلند و تاثیر بیشتر آن بر میزان پوست پرتفالی سطح در مقایسه با موج‌های کوتاه، از میان پارامترهای خروجی دستگاه موج سنج، پارامتر موج بلند<sup>۶</sup> (LW) به عنوان معیاری از پوست پرتفالی سطح نمونه‌ها انتخاب شده و در ارزیابی نتایج مورد استفاده قرار گرفته است [۱]. مشخصات مقیاس‌های تهیه شده شامل تعداد نمونه‌ها و نیز محدوده تغییرات پارامترهای اندازه‌گیری شده در هر مقیاس در جدول ۱ آورده شده است.

- 1- Electrodeposition primer
- 2- Primer surfacer
- 3- Base coat
- 4- Clear coat
- 5- Wet on wet
- 6- Long Wave

جدول ۱: تعداد نمونه‌ها و محدوده تغییرات پارامترهای براقیت آینه‌ای و وضوح تصویر در زاویه ۲۰° و موج بلند در سه مقیاس براقیت، وضوح تصویر و پوست پرتفالی.

مقیاس	نمونه	براقیت آینه‌ای	وضوح تصویر	محدوده تغییرات	تعداد نمونه‌ها
					(LW)
براقیت	مشکی متالیک	۶۵,۶ - ۸۸,۶	۹۲,۷ - ۹۷,۹	۵,۸-۶,۶	۱۲
وضوح تصویر	سفید	۶۵,۵ - ۸۷,۳	۸۰,۹ - ۹۸,۵	۲,۴-۶,۶	۱۲
پوست پرتفالی	مشکی متالیک	۸۰ - ۹۱,۲	۵۳,۳ - ۹۸,۴	۴,۴-۹,۵	۱۵
سفید	مشکی متالیک	۸۰ - ۹۳	۵۵ - ۹۸,۸	۲,۶-۷,۸	۱۵
سفید	مشکی متالیک	۸۴,۵ - ۹۲,۷	۶۵ - ۹۷,۸	۴,۴-۷۲,۹	۱۶
سفید		۸۰,۱ - ۹۱,۹	۶۳,۹ - ۹۹,۸	۲,۶-۷۳,۵	۱۳

دو نمونه تصادفی از مجموعه نمونه‌ها با اختلاف در میزان روشنایی یک سری نمونه استاندارد خاکستری با نمونه خاکستری مرجع توسط مشاهده‌کننده مقایسه و معادل می‌گردد. در مجموعه نمونه‌های خاکستری که تحت عنوان مقیاس خاکستری شناخته می‌شود، اختلاف در روشنایی از نمونه مرجع تا آخرین نمونه به صورت تابعی نمایی افزایش می‌یابد. از آن جایی که این روش امکان مقایسه نتایج به دست آمده در زمان‌های مختلف را فراهم می‌سازد، در مطالعه ادراک جلوه ظاهری سطوح بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱۸].

با توجه به اهمیت فراوان ویژگی‌های ظاهری روکش‌های سطح خودرویی شامل براقیت، وضوح تصویر و پوست پرتفالی، در این پژوهش تلاش گردیده تا با بهره‌گیری از روش مقیاس خاکستری به عنوان یک روش مقیاس‌گذاری قدرتمند، به بررسی نحوه ادراک انسان‌ها از این ویژگی‌ها پرداخته شود. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روکش‌های سطح خودرویی مشکی متالیک و سفید سه مقیاس فیزیکی برای برآمدگیری آینه‌ای، وضوح تصویر و پوست پرتفالی تهیه شده و توسط چندین مشاهده‌کننده تحت ارزیابی بصیری قرار گرفته است. سپس با استفاده از پارامترهای آماری مناسب، صحت مشاهده‌کننده‌ها و نیز ارزش و اهمیت هر یک از این ویژگی‌ها از دیدگاه مشاهده‌کننده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

## ۲-بخش تجربی

### ۲-۱-مواد

در این پژوهش به منظور تهیه نمونه‌های مورد نظر به عنوان مقیاس‌های برآمدگیری آینه‌ای، وضوح تصویر و پوست پرتفالی با استفاده از دو روکش سطح سفید و مشکی متالیک از ورقه‌های فولادی با ابعاد  $10 \times 20 \text{ cm}^2$  استفاده گردیده است. آماده‌سازی نمونه‌ها شامل مراحل شستشو، چربی‌گیری، اعمال لایه‌های فسفاته تری کاتیونی، لایه آستریکلکتروپوشانش<sup>۱</sup> و لایه آستری همترازکننده<sup>۲</sup> سفید و دودی

مشاهده کننده استاندارد<sup>۱۰</sup> در جدول ۲ آورده شده است.

جدول ۲: مقادیر اختلاف رنگ ( $\Delta E^*$ ) نمونه های مقیاس خاکستری با نمونه  
مرجع (نمونه شماره ۱).

نمونه	اختلاف رنگ ( $\Delta E^*_{1976}$ )
۱ (مرجع)	.
۲	۱,۷۰
۳	۲,۳۹
۴	۴,۳۳
۵	۵,۹۳
۶	۷,۸۲
۷	۱۰,۱۳
۸	۱۴,۰۳

به منظور مقایسه نتایج بدست آمده از ارزیابی بصری مقیاس پوست پرتوالی تهیه شده در این پژوهش با یک مقیاس استاندارد، مقیاس پوست پرتوالی شرکت خودروسازی فورد تهیه شده توسط شرکت ACT<sup>۱</sup> نیز توسط مشاهده کننده ها با استفاده از مقیاس خاکستری مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مقیاس شامل ۱۰ نمونه مشکی غیر متالیک و در ابعاد  $10 \times 15 \text{ cm}^2$  می باشد که توسط یک سری مشاهده کننده بر اساس کاهش میزان پوست پرتوالی مرتب و به ترتیب با اعداد ۱ تا ۱۰ رتبه بندی شده است.

## ۲-۲-۱- بررسی صحت مشاهده کننده ها

در هر آزمون بصری حصول اطمینان از صحت نتایج ارائه شده توسط مشاهده کننده ها به منظور استفاده از این نتایج از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو در این پژوهش تلاش گردیده که با استفاده از پارامترهای آماری مناسب صحت مشاهده کننده ها از طریق بررسی قابلیت تکرار پذیری<sup>۲</sup> و قابلیت دوباره تولید<sup>۳</sup> مشاهده کننده ها مورد ارزیابی قرار گیرد. تکرار پذیری هر مشاهده کننده نشان می دهد که وی در ارائه نتایج ارزیابی خود تا چه میزان صحت داشته است. در حالی که قابلیت دوباره تولید مشاهده کننده ها نتایج ارائه شده توسط یک مشاهده کننده را با متوسط نتایج به دست آمده توسط دیگر مشاهده کننده ها مقایسه می نماید [۲].


در مطالعات مربوط به ادراک بصری مشاهده کننده ها از ویژگی های ظاهری همچون رنگ و برآقیت، پارامترهای آماری متعددی توسط محققان [۲۰، ۲۱] مورد استفاده قرار می گیرد که از میان آنها می توان

- 1- Advanced coatings technology
- 2- Observer repeatability
- 3- Observer reproducibility

## ۲-۲-۱- ارزیابی بصری

همان گونه که قبلا اشاره شد، به منظور ارزیابی بصری مقیاس های تهیه شده در این پژوهش از روش مقیاس خاکستری استفاده شده است. برای این منظور، ۷ مشاهده کننده شامل ۲ مرد و ۵ زن با میانگین سنی ۳۰ سال در آزمایش های بصری شرکت نمودند. بینایی نرمال رنگی تمامی مشاهده کننده ها با گذراندن آزمون ایشی هارا تایید گردید.

با در نظر گرفتن سه مقیاس متفاوت برای نمونه های مشکی متالیک و سفید، ارزیابی ها به تفکیک روش نایابی و مقیاس در سه بخش و بدون قائل شدن هیچ گونه محدودیت زمانی توسط مشاهده کننده ها در کابینت نوری ۱۲۰ VeriVide CAC و تحت منبع نوری D65 با زاویه تابش  $45^\circ$  و زاویه مشاهده صفر درجه نسبت به خط عمود بر سطح نمونه انجام گرفته است. نمایی از هندسه ارزیابی بصری در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱: نمایی از هندسه ارزیابی بصری.

به منظور ارزیابی بصری مقیاس های تهیه شده با استفاده از مقیاس خاکستری، در هر مقیاس نمونه های که دارای بیشترین مقدار از ویژگی مورد نظر در آن مقیاس است، به عنوان نمونه مرجع و معادل با نمونه مرجع در مقیاس خاکستری (نمونه شماره ۱) انتخاب شده است. به عنوان مثال در مقیاس برآقیت آینه های مشکی متالیک، نمونه های که دارای بیشترین مقدار برآقیت آینه های (۸۸,۶) است، نمونه مرجع در نظر گرفته شده است. در دو مقیاس وضوح تصویر و پوست پرتوالی نیز انتخاب نمونه های مرجع به همین ترتیب انجام شده است.

مقیاس خاکستری مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از پارچه پلی استر رنگرزی شده توسط ماده رنگ زای دیسپرس Terasil Black SRL تهیه شده که شامل ۸ نمونه با ابعاد  $10 \times 20 \text{ cm}^2$  می باشد و نمونه ها تنها در میزان روش نایابی ( $L^*$ ) با یکدیگر اختلاف دارند. مقادیر اختلاف رنگ ( $\Delta E^*$ ) نمونه های مقیاس خاکستری با نمونه مرجع (نمونه شماره ۱) اندازه گیری شده توسط اسپکتروفوتومتر

رابطه ۳ استفاده می‌گردد:

$$STRESS = \left( \frac{\sum(X_i - F_i Y_i)^2}{\sum F_i^2 Y_i^2} \right)^{1/2} \times 100 \quad (3)$$

در این رابطه  $X$  و  $Y$  دو مجموعه داده و  $F$  برابر با  $\frac{\sum X_i^2}{\sum X_i Y_i}$  می‌باشد. هر چه مقدار استرس محاسبه شده برای دو مجموعه داده کمتر باشد، تطبیق آن‌ها بیشتر است. به عبارت دیگر در صورتی که  $X$  و  $Y$  دو مجموعه داده یکسان باشد، مقدار استرس برای آنها صفر خواهد بود.

[۲۱، ۲۰]

به ضریب همبستگی ( $r^2$ )، ضریب انحراف ( $V_{AB}$ )، ضریب پراکندگی (CV %) (۴)، پارامتر گاما (γ) و فاکتور عملکرد (PF/3) نام برد.

ضریب همبستگی ( $r^2$ ) معمول ترین ساختار برای مطالعات بصیری محسوب می‌گردد. این ضریب حاصل جمع مجذور خطای نقاط از بهترین خط عبورکننده از مجموعه داده‌ها است. به عبارت دیگر میزان خطی بودن رابطه میان دو دسته داده را نشان می‌دهد. ضریب انحراف ( $V_{AB}$ ) پارامتر پیشنهاد شده توسط شولتز می‌باشد که میزان انحراف دو دسته داده با یکدیگر را نشان می‌دهد. ضریب پراکندگی (CV %) که پراکندگی داده‌ها را در یک مجموعه داده حول مقدار میانگین نشان می‌دهد، پارامتر آماری بسیار مفیدی است که به منظور تعیین میزان انحراف یک مجموعه داده از یک مجموعه داده دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد، حتی در حالتی که میانگین دو مجموعه داده اختلاف قابل توجهی با یکدیگر داشته باشد. برای دو مجموعه داده  $X$  و  $Y$  پارامتر ضریب پراکندگی (CV %) از رابطه ۱ محاسبه می‌گردد:

$$CV = \frac{100}{\bar{y}} \sqrt{\frac{\sum(X_i - Y_i)^2}{n}} \quad (1)$$

در این رابطه  $n$  تعداد نمونه‌ها در دو مجموعه داده  $X$  و  $Y$  و  $\bar{y}$  مقدار میانگین داده‌ها در مجموعه داده  $Y$  می‌باشد.

ضریب گاما (γ) مقیاسی است که فاصله نقاط از بهترین خط عبوری از مجموعه داده‌ها اندازه‌گیری می‌نماید. در این حالت مقدار (۱-۰۰) برای مقادیر خطای کوچک برابر با ضریب پراکندگی (CV %) می‌باشد. آخرین پارامتر مورد استفاده پارامتر PF/3 است که از ترکیب سه پارامتر آماری ذکر شده میزان انتطباق داده‌ها را محاسبه می‌نماید (رابطه ۲).

$$PF/3 = 25[\gamma + V_{AB} + \frac{CV}{100}] \quad (2)$$

در این رابطه هر چه مقدار PF/3 به صفر نزدیک‌تر باشد، بدان معناست که دو مجموعه داده انحراف کمتر و بنابراین انتطباق بیشتری با یکدیگر دارند [۲۰].

با وجود استفاده فراوان از پارامترهای ذکر شده در متون علمی، در سال‌های اخیر پارامتر جدیدی تحت عنوان "مجموع مریعات خطای استانداردسازی شده"<sup>۱</sup> که به اختصار با نام استرس<sup>۲</sup> شناخته می‌شود، معرفی شده است. از آن جایی که این پارامتر در مقایسه با پارامترهای قبلی بسیار ساده‌تر است، در مطالعات اخیر در حوزه جلوه ظاهري مورد استفاده فراوانی قرار گرفته است [۲۱، ۲۰]. به منظور محاسبه از

1- Standardized residual sum of squares

2- STRESS

**۳- نتایج و بحث**  
همان‌گونه که قبلاً اشاره شده است، برای حصول اطمینان از صحت مشاهده‌کننده‌ها لازم است تکرارپذیری و قابلیت دوباره تولید آنها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور در این پژوهش از پارامترهای آماری ضریب پراکندگی (CV %)، استرس و ضریب همبستگی ( $r^2$ ) استفاده گردیده است.


### ۳-۱- تکرارپذیری مشاهده‌کننده‌ها

۱۱ نمونه مشکی متالیک و ۹ نمونه سفید برای بررسی میزان تکرارپذیری مشاهده‌کننده‌ها در ارزیابی بصیری مقیاس برآقیت آینه‌ای انتخاب گردیده است. همچنین از میان تمامی نمونه‌های تهیه شده برای مقیاس وضوح تصویر، ۶ نمونه مشکی متالیک و ۱۴ نمونه سفید و نیز در مقیاس پوست پرتفالی تهیه شده ۸ نمونه مشکی متالیک و ۸ نمونه سفید و در مقیاس پوست پرتفالی ACT ۵ نمونه برای دستیابی به این هدف انتخاب گردیده است. به منظور بررسی قابلیت تکرارپذیری مشاهده‌کننده‌ها، هر نمونه ۲ بار توسط هر مشاهده‌کننده مورد ارزیابی بصیری قرار گرفته و اختلاف آن با نمونه مرجع در مقیاس مورد نظر با مقیاس خاکستری سنجیده شده و در قالب عدد اختلاف رنگ ( $\Delta E^*$ ) در این مقیاس مورد بررسی قرار گرفته است. میانگین نتایج حاصل از محاسبه پارامترهای ضریب پراکندگی (CV %) و استرس به عنوان معیاری از میزان خطای مشاهده‌کننده‌ها در سه مقیاس برآقیت، وضوح تصویر و پوست پرتفالی به ترتیب برای نمونه‌های مشکی متالیک و سفید در جداول ۳ و ۴ آورده شده است. همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، مقادیر پارامترهای CV و استرس بین صفر تا صد درصد متغیر می‌باشد و این بدان معناست که صفر کمترین میزان خطای و صد بیشترین میزان خطای را دارد. با بررسی نتایج ارائه شده در جداول ۳ و ۴ مشاهده می‌شود که تغییرات هر دو پارامتر فوق روند مشابهی دارد و مقدار استرس همواره کمتر از مقدار CV است.

### ۲-۳- قابلیت دوباره تولید مشاهده‌کننده‌ها

به منظور بررسی قابلیت دوباره تولید مشاهده‌کننده‌ها، اعداد گزارش شده توسط هر مشاهده‌کننده با متوسط اعداد گزارش شده توسط دیگر مشاهده‌کننده‌ها مقایسه گردیده و نتایج این مقایسه در قالب پارامترهای ضریب همبستگی ( $r^2$ ) و ضریب پراکندگی (CV%) مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به حجم بالای داده‌ها، نحوه پراکندگی اعداد گزارش شده توسط ۷ مشاهده‌کننده (A تا G) در ارزیابی بصری نمونه‌های مشکی متالیک در مقیاس برآقیت آیینه‌ای به عنوان نمونه در شکل ۲ نشان داده شده است. ضریب همبستگی ( $r^2$ ) این داده‌ها به عنوان میزان اختلاف آنها از مقادیر میانگین ارائه شده توسط تمامی مشاهده‌کننده‌ها محاسبه گردیده است.



شکل ۲: میانگین نتایج مشاهده‌کننده‌ها بر حسب داده‌های هر مشاهده‌کننده برای نمونه‌های مشکی متالیک در مقیاس برآقیت.

نتایج حاصل از محاسبه مقادیر ضرایب همبستگی ( $r^2$ ) و پراکندگی (CV%) همه مشاهده‌کننده‌ها برای نمونه‌های مشکی متالیک و سفید در مقیاس‌های برآقیت آیینه‌ای، وضوح تصویر و پوست پرتقالی در جدول‌های ۵ و ۶ نشان داده شده است.

با بررسی نتایج ارائه شده در جدول‌های ۵ و ۶، مشاهده می‌شود که مقادیر ضرایب همبستگی ( $r^2$ ) مشاهده‌کننده‌ها برای تمامی مقیاس‌ها بسیار بالا و نزدیک به یک می‌باشد. این بدان معناست که انحراف از میانگین همه مشاهده‌کننده‌ها و در نتیجه خطای ارزیابی آنها بسیار ناچیز می‌باشد. هر چند مقادیر ضرایب همبستگی ( $r^2$ ) هر مشاهده‌کننده و میانگین آن برای نمونه‌های سفید کمتر از نمونه‌های مشکی متالیک است، به عبارت دیگر، ارزیابی نمونه‌های سفید توسط مشاهده‌کننده‌ها به خصوص در مورد دو مقیاس برآقیت آیینه‌ای و مشاهده کننده‌ها با نمونه‌های مشکی با خطای بیشتری همراه وضوح تصویر، در مقایسه با نمونه‌های مشکی با خطای بیشتری همراه بوده است. بالاتر بودن مقادیر ضریب پراکندگی (CV%) نمونه‌های سفید در دو مقیاس فوق در مقایسه با مقیاس پوست پرتقالی نیز این مسئله را تایید می‌نماید.

جدول ۳: میانگین نتایج حاصل از تکرارپذیری مشاهده‌کننده‌ها در سه مقیاس برآقیت، وضوح تصویر و پوست پرتقالی نمونه‌های مشکی متالیک.

پارامتر	مقیاس پوست	مقیاس	مقیاس	پوست	وضوح	پارامتر
آماری	شرکت ACT	برآقیت	پرتقالی	تصویر	پرتقالی	تصویر
CV %	۱۸,۳۹	۱۶,۴۴	۲۲,۳۱	۲۷,۷۵		
STRESS	۱۸,۰۳	۱۵,۲۶	۲۰,۱۹	۲۵,۳۹		

جدول ۴: میانگین نتایج حاصل از تکرارپذیری مشاهده‌کننده‌ها در سه مقیاس برآقیت، وضوح تصویر و پوست پرتقالی نمونه‌های سفید.

پارامتر آماری	مقیاس	مقیاس	مقیاس	پوست	وضوح	پارامتر
تصویر	پرتقالی	برآقیت	تصویر	پرتقالی	تصویر	برآقیت
CV %	۱۶,۵	۲۵,۶۸	۳۲,۸۴			
STRESS	۱۵,۶	۲۲,۰۹	۳۰,۰۷			

همچنین با مشاهده نتایج مربوط به هر دو سری نمونه دیده می‌شود که برای نمونه‌های مشکی و سفید، بیشترین میزان خطای مشاهده‌کننده‌ها در ارزیابی بصری مقیاس برآقیت آیینه‌ای و کمترین میزان خطای آنها مربوط به مقیاس پوست پرتقالی می‌باشد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد که تحت شرایط به کار برد شده در این پژوهش به منظور ارزیابی بصری، سنجش برآقیت برای مشاهده‌کننده‌ها دشوارتر از دو ویژگی ظاهری دیگر بوده است و این سهولت به ترتیب برای مقیاس وضوح تصویر و پوست پرتقالی افزایش می‌یابد.

نتیجه قابل توجه دیگری که از بررسی نتایج جدول‌های ۳ و ۴ قابل برداشت است، بیشتر بودن اعداد خطای مربوط به نمونه‌های سفید در هر سه مقیاس برآقیت آیینه‌ای، وضوح تصویر و پوست پرتقالی در مقایسه با نتایج مشابه برای نمونه‌های مشکی متالیک می‌باشد که این اختلاف در مورد مقیاس پوست پرتقالی به حداقل می‌رسد. بدین ترتیب مشاهده می‌شود که ارزیابی نمونه‌های سفید تحت شرایط ارزیابی بصری به کار برد شده در این کار در مقایسه با نمونه‌های مشکی برای مشاهده‌کننده‌ها دشوارتر بوده است. همان‌گونه که می‌دانیم، در نمونه‌های سفید، میزان انتشار و انعکاس پراکنده نور در مقایسه با انعکاس سطحی و آیینه‌ای نور بسیار قابل توجه است و این پدیده، تفکیک اثرات ناشی از این برهم‌کنش‌های نور با سطح نمونه‌ها را توسط مشاهده کننده با مشکل مواجه می‌نماید. از این رو در ارزیابی بصری نمونه‌های سفید، تشخیص برآقیت آیینه‌ای و وضوح تصویر به عنوان نتیجه انعکاس‌های سطحی و آیینه‌ای نور برای مشاهده‌کننده‌ها دشوارتر از نمونه‌های سیاه که انعکاس پراکنده نور در آنها حداقل است، می‌باشد.

جدول ۵: مقادير ميانگين ضرابٽ پراكندگي و همبستگي مشاهده‌کننده‌ها در مقیاس‌های مختلف برای نمونه‌های مشکی متالیك.

پارامتر آماری شرکت ACT	ميانگين پوسٽ پرٽقالی	ميانگين
CV %	T <sup>2</sup>	پارامتر آماری
۱۳,۹۷	۱۲,۶۰	۳۴,۶۴
۰,۹۶	۰,۹۶	۰,۹۴
۰,۹۵	۲۴,۲۸	۲۳,۸۴

جدول ۶: مقادير ميانگين ضرابٽ پراكندگي و همبستگي مشاهده‌کننده‌ها در مقیاس‌های مختلف برای نمونه‌های سفید.

پارامتر آماری	ميانگين پوسٽ پرٽقالی	ميانگين
CV %	T <sup>2</sup>	پارامتر آماری
۱۲,۴۹	۴۴,۳۳	۳۰,۱۳
۰,۹۵	۰,۹۲	۰,۹۳
۰,۹۳	۲۸,۹۸	۰,۹۵

#### ۴- نتیجه‌گیری

بر اساس تحقیقات انجام شده در این پژوهش، بررسی نحوه ادراک بصري مشاهده‌کننده‌ها از ویژگی‌های ظاهری برآقيت آيینه‌ای، وضوح تصوير و پوسٽ پرٽقالی روکش‌های سطح خودروي با استفاده از پارامترهای آماری نشان می‌دهد که مشاهده‌کننده‌ها در ارزیابي بصري پوسٽ پرٽقالی در مقایسه با برآقيت آيینه‌ای و وضوح تصوير با مشکل کمتری مواجه بوده و ارزیابي آنها با خطاي كمتری همراه است. از سوي دیگر به نظر مى‌رسد که به دليل اثرات ناشی از انتشار و انعکاس پراكنده نور، درک جلوه ظاهری در نمونه‌های سفید در مقایسه با نمونه‌های مشکی برای مشاهده‌کننده‌ها دشوارتر است، به نحوی که خطاي مشاهده‌کننده‌ها در ارزیابي بصري نمونه‌های سفید به خصوص در مورد برآقيت آيینه‌ای و وضوح تصوير، از خطاي مربوط به نمونه‌های مشکی بسیار بيشتر می‌باشد. لازم به ذکر است که نتایج این بررسی تا حد زیادی ناشی از شرایط اتخاذ شده برای ارزیابي بصري توسيط مشاهده‌کننده‌ها از جمله نحوه نوردهی به نمونه‌ها و نيز هندسه تابش و مشاهده می‌باشد و تعغيير اين نتایج با اعمال تعغيير در شرایط ارزیابي بصري محتمل به نظر مى‌رسد.

#### تقدیر و تشکر

مولفان وظيفه خود می‌دانند که از حمایت‌های شرکت ايران خودرو در قالب قرارداد پژوهشی شماره ۱۰۰۲۴ و قطب علمی رنگ تشکر نمایند.

همچنین ارزیابي نتایج جدول‌های ۵ و ۶ نشان می‌دهد که برای هر دو سري نمونه مورد بررسی در اين تحقیق، مقادير ضرابٽ همبستگي برای مقیاس‌های برآقيت و وضوح تصوير کمترین و مقدار ضرابٽ همبستگي (T<sup>2</sup>) برای مقیاس پوسٽ پرٽقالی بيشترین است. از سوي ديگر ارزیابي بصري دو مقیاس برآقيت و وضوح تصوير در هر دو فام منجر به بالاترین مقادير ضرابٽ پراكندگي (CV%) و سنجش نمونه‌ها در مقیاس پوسٽ پرٽقالی دو فام منجر به کمترین مقادير ضرابٽ پراكندگي گردیده است. به عبارت ديگر همان‌گونه که از بررسی نتایج مربوط به ميزان تکرارپذيری مشاهده‌کننده‌ها نيز روشن است، برای مشاهده‌کننده‌ها و تحت شرایط به کار گرفته شده در اين پژوهش، ارزیابي بصري پوسٽ پرٽقالی همواره آسان‌تر از دو ویژگي ظاهری ديگر يعني برآقيت آيینه‌ای و وضوح تصوير می‌باشد. همچنین مشاهده‌کننده‌ها در درک وضوح تصوير در مقایسه با برآقيت آيینه‌ای با مشکل کمتری مواجه بوده‌اند.

نکته ديگري که از نتایج ارائه شده در جدول ۵ قابل برداشت است، روابري تقریبی ضرابٽ پراكندگي (CV%) و همبستگي (T<sup>2</sup>) مشاهده‌کننده‌ها در مقیاس پوسٽ پرٽقالی شرکت ACT با همین ضرابٽ در مقیاس پوسٽ پرٽقالی تهیه شده در این پژوهش می‌باشد. از آن جا که مقیاس پوسٽ پرٽقالی ACT شامل يك سري نمونه روکش سطح مشکی غيرمتالیك و مقیاس پوسٽ پرٽقالی تهیه شده در این کار حاوي نمونه‌های متالیك است، به نظر مى‌رسد با توجه به شرایط ارزیابي بصري، ادارک بصري مشاهده‌کننده‌ها از پدیده پوسٽ پرٽقالی مستقل از اثرات ویژه و بافتار بصري سطح باشد. هر چند احرار این نتیجه نياز به بررسی‌های بيشتر و به کارگيري شرایطی كامل‌تر برای ارزیابي بصري دارد.

## ۵- مراجع

1. H. J. Streitberger, K. F. Dössel, *Automotive paints and coatings*. Second edition, Wiley Interscience, 2008.
2. Z. Huang, H. Xu, M. R. Luo, G. Cui, H. Feng, Assessing total differences for effective samples having variations in color, coarseness, and glint. *Chin.Opt. Lett.* 8(2010), 717-720.
3. N. Dekker, E. J. J. Kirchner, R. Super, G. J. van den Kieboom, R. Gottenbos, Total appearance differences for metallic and pearlescent materials: contributions from color and texture. *Color Res. Appl.* 36(2011), 4-14.
4. E. J. J. Kirchner, G.J. van den Kieboom, L. Njo, R. Super, R. Gottenbos, Observation of visual texture of metallic and pearlescent materials. *Color Res. Appl.* 32(2007), 256 -266.
5. H. Kang, C. Butler, Q. Yang, F. Sacerdotti, F. Benati, Appearance measurement system using fuzzy logic, *IEEE*, 2000.
6. H. Gradišnig, First experience with the wave scan DOI and correlation to the visual perception. 6<sup>th</sup> Wave-scan User Meeting, Konigsdrof, Germany: BYK- Gardner, Gerestried, Germany, 2004.
7. G. Hemashankar, Correlation between visual perception and waviness measurements for coated surface, ProQuest Dissertations and Thesis; 2008.
8. I. Wheeler, *Metallic Pigments in polymers*. Rapra Technology Limited, 1999.
9. C. S. McCamy, Observation and measurement of the appearance of metallic materials. Part I. macro appearance. *Color Res. Appl.* 21(1996), 292-304.
10. R. Durikovi, Appearance measurements in industry and their application in light reflection models. *J. Three Dimension. Images*. 21(2007), 47-52.
11. A. Goldschmidt, H. J. Streitberger, *BASF handbook on basics of coating technology*. Second edition, William Andrew Inc., 2003.
12. H. Kipphan, *Handbook of Print media: Technologies and production methods*. Springer, 2001.
13. M. A. MacGregor, A review of the topographical causes of gloss variation and the effect on perceived print quality. *Proceedings of the Hansol Symposium*, Seoul, Korea, 2000.
14. R. S. Hunter, R. W. Harold, *The measurement of appearance*. Second edition, Wiley Interscience, 1987.
15. W. Ji, M. R. Pointer, R. M. Luo, J. Dakin, Gloss as an aspect of the measurement of appearance. *J. Opt. Soc. Am. A*. 23(2006), 22-33.
16. V. G. W. Harrison, S. R. C. Poulter, Gloss measurement of papers - the effect of luminance factor. *Br. J. Appl. Phys.* 2(1951), 92-97.
17. F. W. Billmeyer, F. X. D. O'Donnell, Visual gloss scaling and multidimensional scaling analysis of painted specimens. *Color Res. Appl.* 12(1987), 315-326.
18. M. R. Luo, New color difference formula for surface colors. Ph.D Thesis, University of Bradford, 1986.
19. S. H. Sadeghi, Quantitative evaluation of geometrical attributes of automotive coatings, MSC thesis, Amirkabir University of Technology, Iran, 2012.
20. T. Aksaranan, A study on quantifying color appearance of translucent material. Ph.D Thesis, University of Wisconsin Madison, 2008.
21. J. Ma, H. Xu, M. R. Luo, G. Cui, Color appearance and visual measurements for color samples with gloss effect. *Chin.Opt. Lett.* 7(2009), 860-872.