



بررسی تأثیر طیف ساختاری بر جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی

نجمه خلیلی^۱, فرهاد عامری^{۲*}, سیامک مرادیان^{۳,۴}, کاملیا غفارزاده^۵, سید حمیدرضا رزمگیر^۵

۱-دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی پلیمر، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۱۳۶۵-۴۴۳۵

۲-استادیار، گروه پژوهشی فیزیک رنگ، موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۶۵۴

۳-استاد، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۴۴۱۲

۴-استاد، قطب علمی رنگ کشور، موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۶۵۴

۵-کارشناس فنی، واحد مهندسی رنگ، شرکت ایران خودرو، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۳۸۹۵-۱۱۱

تاریخ دریافت: ۹۱/۱۰/۱۱ تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۲/۱ تاریخ درسترس به صورت الکترونیکی از: ۱۳۹۲/۶/۲۰

چکیده

ازیابی جلوه ظاهری سطح یک روکش خودرویی به کمک روش‌های استاندارد و بصورت کمی در این صنعت دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد به‌گونه‌ای که این استانداردها باستی با نتایج ارزیابی بصری هماهنگی داشته باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این تحقیق ارتباط نتایج ارزیابی بصری جلوه ظاهری با نتایج اندازه‌گیری هریک از پارامترهای خروجی دستگاه موج‌سنجد برای نمونه‌های خودرویی سفید غیرمتالیک، مشکی و خاکستری متالیک بررسی گردیده است. ارزیابی‌های بصری به روش جفت مقایسه‌ای و توسط ۱۴ مشاهده کننده شامل ۱ نفر زن و ۶ نفر مرد زیرکابینت نوری انجام گرفت به طوری که زاویه تابش ۴۵ درجه و زاویه مشاهده نسبت به نرمال صفر درجه بود. این نتایج ارزیابی کیفی توسط مقیاس تورستون به نتایج کمی متناظر با فواصل منظم بصری تبدیل شده و سپس ارتباط آنها با هریک از پارامترهای دستگاه موج‌سنجد بررسی گردید. نتایج آماری نشان داد از بین پارامترهای اندازه‌گیری شده با دستگاه موج‌سنجد، پارامترهای Wd , LW و Wc به ترتیب در کلیه نمونه‌ها رابطه خوبی با مقیاس بصری دارند. بررسی طیف ساختاری نمونه‌ها نشان داد پارامتر مهم دیگری با نام Wb بصورت غیر مستقیم روی جلوه ظاهری سطح تاثیر دارد به طوری که در نمونه‌های قابل قبول مقدار این پارامتر بزرگ‌تر از مقدار پارامترهای Wd و Wc است و به نظر می‌رسد بین این پارامترها که نماینده موج‌های بلند و کوتاه سطح هستند رابطه پیچیده‌ای وجود دارد که در جلوه ظاهری روکش سطح خودرویی نقش اساسی دارد.

واژه‌های کلیدی: پوست پرتفالی، جلوه ظاهری، برآقیت، طیف ساختاری، دستگاه موج‌سنجد.

Investigation of the Effect of Structure Spectrum on the Appearance of Automotive Finishes

N. Khalili¹, F. Ameri^{*2}, S. Moradian^{3,4}, K. Ghafarzadeh⁵, S. H. Razmgar⁵

¹ Department of Polymer Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, P.O.Box:11365-4435, Tehran; Iran

² Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology, P.O.Box: 16765-654, Tehran, Iran

³ Department of Polymer Engineering & Color Technology, Amirkabir University of Technology, P.O.Box: 15875-4413, Tehran, Iran

⁴ Center of Excellence for Color Science and Technology, P.O.Box: 16765-654, Tehran, Iran

⁵ Paint Engineering Department, Iran Khodro, P.O.Box:13895-111, Tehran, Iran

Received: 31-12-2012

Accepted: 19-02-2013

Available online: 10-06-2013

Abstract

Assessment of the total appearance of an automotive coating using standard methods would have a great impact in the automotive industry. These methods should have a good correlation with visual assessments. In this research, the correlation between visual assessments and the wave scan DOI results were investigated for white, metallic grey and metallic black automotive samples. The visual assessments were carried out by a panel of 14 observers, including 6 males and 8 females under a light source simulating D65 in a light cabinet with a viewing geometry of 45/0. The visual assessment method used was one of paired comparison. Such quality rankings were then converted to quantitative equivalents by the aid of the Thurston scale and the results were compared with each of the wave scan output parameters. Statistical and error estimation parameters (i.e. R^2 and stress) illustrated that amongst all wave scan parameters, only Wd , Wc , LW and in that order strongly correlated with human evaluations of geometric attributes for these achromatic paint samples. Investigation of structure spectrum showed that Wb is another important parameter indirectly influencing on the surface appearance and in fact the value of Wb is greater than Wd and Wc in the acceptable region. Therefore, there seems to be a complex relationship between these parameters which represent the short and the long waves which is of utmost importance in assessing perceived total appearance. J. Color Sci. Tech. 7(2013), 123-131©. Institute for Color Science and Technology.

Keywords: Orange peel, Appearance, Gloss, Structure spectrum, Wave scan.

نوعی بینظمی سطحی است که همانند پوست یک پرتقال مشاهده می‌گردد [۹]. این پدیده تاثیر نامطلوبی روی جلوه ظاهری سطوح بسیار برآقی همچون روکش‌های سطح خودرویی دارد.

اندازه‌گیری ساختارهای سطح با دستگاه موج‌سنج^۹ ساخت کمپانی BYK Gardner انجام می‌گیرد. عملکرد این دستگاه این‌گونه است که پروفایل‌های نوری سطح را اندازه‌گیری نموده و مقدار این سیگنال‌ها را با استفاده از فیلترهای ریاضی در چندین محدوده طول موجی مختلف از ۰،۱ تا ۳۰ میلی‌متر تحت عنوان "ساختارهای سطح"^{۱۰} گزارش می‌کند. هریک از ساختارهای سطح یا پارامترهای دستگاه موج‌سنج می‌تواند هریک از ساختارهای سطح یا پارامترهای دستگاه موج‌سنج باشد. میانگین دامنه موج‌ها است گزارش می‌گردد به این ترتیب خروجی دستگاه موج‌سنج یک طیف ساختاری از سطح در فواصل طول موجی مختلف است که در جدول ۱ گزارش شده است. وضوح این ساختارها به فاصله مشاهده نیز وابسته است به طوری که ساختارهایی با اندازه ۱،۰ تا ۱ میلی‌متر که به موج‌های کوتاه سطح^{۱۱} (SW) معروف است در فواصل نزدیک قابل مشاهده هستند و ساختارهایی با اندازه ۱ تا ۳۰ میلی‌متر که به موج‌های بلند سطح^{۱۲} (LW) معروف هستند در فواصل دورتر تا ۳ متر نیز قابل مشاهده هستند و در جلوه بصری سطح روکش نقش اساسی دارند [۱۰-۱۲].

در این تحقیق ارتباط بین هریک از پارامترهای دستگاه موج‌سنج با نتایج ارزیابی بصری جلوه ظاهری برای نمونه‌های خودرویی سفید غیر متالیک، مشکی و خاکستری متالیک با استفاده از پارامترهای آماری بررسی می‌گردد. سپس محدوده قابل قبول برای جلوه ظاهری توسط مشاهده‌کنندگان تعیین شده و شکل طیف ساختاری نمونه‌هایی که دارای جلوه ظاهری قابل قبولی هستند بررسی می‌گردد.

جدول ۱: پارامترهای خروجی دستگاه موج‌سنج.

پارامتر خروجی دستگاه	محدوده طول موج (میلی‌متر)
Wa	۰/۱ - ۰/۳
Wb	۰/۳ - ۱
We	۱ - ۳
Wd	۳ - ۱۰
We	۱۰ - ۳۰

۲- بخش تجربی

۲-۱- مواد

در این تحقیق از نمونه‌های مشکی متالیک، سفید غیرمتالیک و خاکستری متالیک به عنوان نمونه‌های آکروماتیک پر کاربرد و دارای

- 9- Wave Scan
- 10- Surface structure
- 11- Short wave
- 12- Long wave

۱- مقدمه

جلوه ظاهری^۱ از مهم‌ترین عوامل در کیفیت روکش‌های سطح خودرویی می‌باشد که نقش کلیدی در تصمیم‌گیری اشخاص در خرید خودرو دارد. در صنعت خودرو تا مدت‌ها اندازه‌گیری برآقت آینه‌ای^۲ به عنوان تنها عامل کنترل‌کننده جلوه ظاهری مورد استفاده قرار می‌گرفت ولی با تحقیقات انجام شده و روش‌شن مفهوم چند بعدی بودن جلوه ظاهری، اندازه‌گیری کمیت‌های وضوح تصویر^۳ و موجی بودن سطح^۴ که تحت عنوان پدیده پوست پرتقالی^۵ معروف است رواج پیدا کرد و امروزه ارزیابی و بیزگی‌های هندسی روکش‌های سطح خودرویی در مقایسه با کنترل رنگ پوشش، بیشتر مورد توجه سازندگان خودرو قرار گرفته است. جلوه ظاهری اثر بر هم‌کنش نور و خواص فیزیکی سطح است و علاوه بر آن ارزیابی فیزیولوژیکی مشاهده‌کننده نیز بر روی آن تاثیرگذار است. بنابراین جلوه ظاهری یک پدیده فیزیکی - روانی بوده که به شدت متأثر از عوامل روانی^۶ و ادراکی^۷ مشاهده‌کننده، شرایط نوردهی، جنس نمونه، ساختار فیزیکی سطح (زبری، همواری و موجی بودن)، ابعاد یا اندازه نمونه می‌باشد، لذا تنها نمی‌توان از ارزیابی‌های بصری برای کنترل و توصیف جلوه ظاهری استفاده نمود و در این میان معرفی شاخه‌ها و استانداردهایی که بتوانند بین ارزیابی بصری خواص هندسی سطح و نتایج اندازه‌گیری‌های دستگاهی ارتباط خوبی برقرار کنند از اهمیت بالایی برخوردار است [۱-۷]. عموماً جلوه ظاهری در روکش‌های سطح خودرویی از دو جنبه مورد بررسی قرار می‌گیرد:

حالت اول - تمرکز بر نور انعکاس یافته از سطح

حالت دوم - تمرکز بر تصویر تشکیل شده از منبع، روی سطح

در حالت اول خصوصیاتی همچون برآقت و وضوح تصویر و در حالت دوم پدیده پوست پرتقالی و موجی بودن سطح بررسی می‌گردد. عوامل گوناگونی نظری زبری زیرآیند فلزی، ضخامت فیلم و فرمولاسیون آن و عوامل فرآیندی دیگری باعث ایجاد پستی و بلندی‌هایی در سطح روکش می‌گردد. این پستی و بلندی‌ها باعث انعکاس نور در جهات مختلفی شده بطوری که نواحی که نور را در راستای چشم مشاهده‌کننده منعکس می‌کنند، روش‌تر از سایر نواحی به نظر می‌رسند و به این ترتیب تباین^۸ بین نواحی تیره و روشن باعث ایجاد یک الگوی موجی روی سطح روکش شده که به پدیده پوست پرتقالی معروف است [۸]. مطابق با استاندارد ASTM E284، پوست پرتقالی

1- Appearance

2- Specular gloss

3- Distinctness of image

4- Surface waviness

5- Orange peel

6- Psychology

7- Mood

8- Contrast

شامل ۸ نفر زن و ۶ نفر مرد بودند انتخاب شدند که از این تعداد ۸ مشاهده‌کننده کاملاً آشنا با حوزه علوم رنگ و ظاهر رنگی پوشش بودند و سایر مشاهده‌کنندگان قبل از انجام ارزیابی با پدیده‌های ظاهر رنگی نظری پوست پرتفالی،وضوح تصویر و براقیت وغیره به صورت مقدماتی آشنا شدند. ارزیابی‌های بصری زیر کابینت نوری با منبع نوری استاندارد D65 انجام شد به طوری که زاویه تابش ۴۵ درجه و زاویه مشاهده نسبت به نرمال صفر درجه بود و مشاهده کنندگان از فاصله نزدیک (حدود ۴۰ سانتی‌متر) نمونه‌ها را ارزیابی نمودند. روش ارزیابی بصری جفت مقایسه‌ای بود به طوری که در این روش یک نمونه به صورت تصادفی به مشاهده کننده ارائه و از وی خواسته شد تا با نمونه‌های دیگر بصورت جفت‌های دوتایی مقایسه کند و در هر بار مقایسه نمونه‌ای را انتخاب نماید که ظاهر مطلوب‌تری دارد. به این ترتیب در هر بار مقایسه کامل جفت‌ها یک نمونه به عنوان نمونه برتر انتخاب شده و کنار گذاشته می‌شود و این روند ادامه می‌یابد تا کلیه نمونه‌ها به ترتیب از بهترین تا بدترین جلوه ظاهری چیدمان شوند.

ارزیابی‌ها در سه بخش انجام شد به این ترتیب که هر مشاهده کننده ابتداء نمونه‌های مشکی متالیک، سفید غیر متالیک و خاکستری متالیک را به طور مجزا ارزیابی کرده و سپس به منظور بررسی تکرارپذیری^۱ نمونه‌های مشکی را مجدداً ارزیابی نمودند. در بخش سوم برای هر گروه از نمونه‌های سفید غیر متالیک، مشکی و خاکستری متالیک محدوده قابل قبول توسط هر یک از مشاهده کنندگان تعیین گردید. نتایج ارزیابی بصری به منظور مقایسه با نتایج کمی دستگاهی با استفاده از روش ریاضی تورستون [۱۳] به نتایج کمی تبدیل شد. در این مقیاس عدد صفر تورستون یک صفر قراردادی است و به نمونه‌ای اختصاص داده می‌شود که بهترین جلوه ظاهری را از نظر مشاهده کنندگان داشته است.

۳- نتایج و بحث

بررسی نتایج حاصل از ارزیابی بصری نیاز به یک روش آماری دارد تا بتوان با کمک آن از میزان صحت و دقت مشاهده کنندگان اطمینان حاصل نمود. لو^۲ در پژوهش‌های تحقیقاتی خود به منظور ارزیابی تکرارپذیری هر یک از مشاهده کنندگان و همچنین تجدیدپذیری^۳ یعنی ارزیابی میزان توافق بین مشاهده کنندگان از پارامتر آماری استرس^۴ که مخفف کلمه "Standardized Residual Sum of Squares" است استفاده نمود. همچنین وی به منظور بررسی میزان خطای نتایج دستگاهی با نتایج ارزیابی بصری به طور مشابه از پارامتر استرس استفاده نمود [۱۴، ۱۵].

خواص نوری متنوع استفاده شد. کلیه نمونه‌ها در شرایط خط رنگ شرکت ایران خودرو بر روی صفحات فولادی با ابعاد ۱۰×۲۰ سانتی‌متر آماده شدند.

۲-۲- روش کار

فرآیند پوشش دهنی به این ترتیب بود که ابتدا نمونه‌ها شستشو و چربی‌گیری شدند و پس از اعمال لایه فسفاته تری کاتیونی، لایه آستری الکتروپوشانش با ضخامت ۲۰ میکرون روی نمونه‌ها اعمال شد. در این قسمت از رنگ‌های آب پایه ساخت شرکت BASF استفاده شده است. نمونه‌ها پس از این مرحله به مدت ۲۰ دقیقه وارد کوره شده و با دمای ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد پخت شدند. سپس لایه آستری همترازکننده سفید برای نمونه‌های سفید و دودی برای نمونه‌های خاکستری و مشکی ساخت شرکت رنگ آفرین با ضخامت حدوداً ۳۰ میکرون روی نمونه‌ها اعمال و مجدداً نمونه‌ها به مدت ۲۰ دقیقه در کوره با دمای ۱۴۵ درجه سانتی‌گراد پخت گردیدند. در مرحله بعد لایه بن پوشیده با ضخامت تقریبی ۱۲ تا ۱۵ میکرون روی نمونه‌ها اعمال و پس از خشک شدن سطحی، لایه شفاف پوشیده بر پایه اکریلیک-پلی یورتان ساخت شرکت تابا شیمی به صورت تر رور تر بر روی نمونه‌ها اعمال و سپس برای پخت به مدت ۲۰ دقیقه وارد کوره با درجه حرارت ۱۴۵ درجه سانتی‌گراد شدند. به این ترتیب از هر یک از نمونه‌های مشکی متالیک، سفید غیر متالیک و خاکستری متالیک ۳۵ نمونه آماده گردید.

کمیت‌های براقیت ووضوح تصویر (DOI) در زاویه ۲۰ درجه با دستگاه گونیوفوتومتر مدل NOVO GLOSS IQ ساخت شرکت ROHOPOINT و طیف ساختاری نمونه‌ها با دستگاه موج‌سنگ مدل WavescanDOI ساخت شرکت آلمانی BYK Gardner اندازه‌گیری گردید. از دستگاه کابینت نوری با منبع نوری استاندارد D65 نیز برای ارزیابی بصری نمونه‌ها استفاده شد.

به منظور ساده نمودن آزمایشات بصری از ۳۵ نمونه، تعداد محدودی انتخاب گردید به طوری که پارامتر Wd که نماینده موج‌های بلند سطح است را متغیر فرض کرده و در هر گروه از نمونه‌های سفید غیرمتالیک، مشکی و خاکستری متالیک نسبت به مقدار حداقل و حداکثر پارامتر Wd، نمونه‌ها را طوری انتخاب می‌کنیم که کل فضای این متغیر را پوشش دهند. علاوه براین با توجه به اینکه که این تغییرات به لحاظ بصری نیز می‌باشد درک باشد لذا در نهایت نمونه‌هایی انتخاب گردید که دارای اختلاف بصری در جلوه ظاهری نیز باشند. به این ترتیب از نمونه‌های سفید ۱۳ نمونه، از نمونه‌های خاکستری و مشکی متالیک ۱۴ نمونه انتخاب گردید.

۲-۳- ارزیابی‌های بصری

برای ارزیابی بصری ۱۴ مشاهده کننده با میانگین سنی ۳۵ سال که

1- Repeatability

2- Lou

3- Reproducibility

4- Stress


مشاهده کنندگان دشوارتر می‌باشد.

در این تحقیق به منظور آسان نمودن ارزیابی‌ها تنها نمونه‌های مشکی متالیک برای بررسی تکرارپذیری هریک از مشاهده کنندگان انتخاب گردید. جدول ۳ میزان خطای تکرارپذیری مشاهده کنندگان را در نمونه‌های مشکی متالیک نشان می‌دهد.


جدول ۳: مقادیر حداقل، حداکثر و میانگین خطای تکرارپذیری هر یک از مشاهده کنندگان با پارامتر آماری استرس برای نمونه‌های مشکی متالیک.

پارامتر آماری استرس			نمونه
میانگین	حداقل	حداکثر	
۲۳,۰۶	۳,۹	۹,۰۶	مشکی متالیک

همان‌طوری که نتایج جدول ۳ نشان می‌دهد ارزیابی‌های انجام شده کاملاً تکرارپذیر بوده و میزان خطای هریک از مشاهده کنندگان در هر بار ارزیابی نسبتاً پایین می‌باشد. نتایج تجدیدپذیری و تکرارپذیری ارزیابی‌های بصیری بین خانم‌ها و آقایان نیز در این تحقیق با هم مقایسه گردید که در شکل ۱ نشان داده شده است.



الف



ب

شکل ۱: (الف) نتایج تجدیدپذیری (ب) نتایج تکرارپذیری ارزیابی بصیری بین خانم‌ها و آقایان در نمونه‌های سفیدغیر متالیک، مشکی و خاکستری متالیک.

پارامتر آماری استرس از رابطه‌های ۱ و ۲ محاسبه می‌گردد.

$$\text{Stress} = \frac{\sqrt{\sum(E_i - FV_i)^2}}{\sqrt{\sum(F^2 V_i^2)}} \times 100 \quad (1)$$

$$F = \frac{\sum E_i^2}{\sum E_i F_i} \quad (2)$$

در این رابطه E_i و V_i دو گروه داده می‌باشند که اگر این دو گروه داده از یک مقیاس باشند F مساوی با یک است. مقدار استرس در محدوده ۰-۱۰۰ متفاوت است به طوری که هر چقدر مقدار پارامتر استرس کمتر باشد دو مجموعه توافق بیشتری با هم دارند و مقدار صفر توافق صدرصد میان دو مجموعه داده را نشان می‌دهد.

۳-۱- بررسی نتایج ارزیابی بصیری

برای ارزیابی دقت و صحبت ارزیابی‌ها لازم است خطای تکرارپذیری و تجدیدپذیری مشاهدات با پارامترهای آماری بررسی گردد که در این تحقیق از پارامتر آماری استرس استفاده گردید.

به منظور ارزیابی توافق بین مشاهده کنندگان (تجدید پذیری)، میزان خطای هریک از مشاهده کنندگان نسبت به مقدار میانگین با پارامتر آماری استرس محاسبه گردید که نتایج مقدار میانگین، حداقل و حداکثر پارامتر استرس در جدول ۲ برای نمونه‌های سفیدغیر متالیک، مشکی و خاکستری متالیک نشان داده شده است.

جدول ۲: مقادیر حداقل، حداکثر و میانگین خطای ارزیابی هر یک از مشاهده کنندگان نسبت به مقدار میانگین با پارامتر آماری استرس.

پارامتر آماری استرس			نمونه
حداکثر	میانگین	حداقل	
۱۷,۵۷	۷,۵۶	۱۰,۳۱	سفیدغیر متالیک
۱۲,۵۴	۴,۶۴	۷,۲۸	مشکی متالیک
۲۳,۷۷	۴,۲۳	۱۰,۹۲	خاکستری متالیک

همان‌طوری که نتایج جدول ۲ نشان می‌دهد میانگین خطای تجدیدپذیری مشاهده کنندگان نسبتاً پایین بوده و نشان می‌دهد مشاهده کنندگان در ارزیابی جلوه ظاهری نمونه‌های سفیدغیر متالیک، خاکستری و مشکی متالیک توافق نظر داشته‌اند. علاوه بر این با توجه به کاهش میزان خطای ارزیابی مشاهده کنندگان در نمونه‌های مشکی متالیک در مقایسه با نمونه‌های سفیدغیر متالیک به نظر می‌رسد در روکش‌های تیره (مشکی متالیک) عیوب جلوه ظاهری نظیر موجی بودن سطح به طور واضح‌تری مشاهده می‌گردد و با افزایش مولفه روشنایی در نمونه‌های سفیدغیر متالیک ارزیابی این عیوب برای

اختصاص دادند بر اساس فاصله واقعی آنها تفسیر شود از روش ریاضی تورستون استفاده شد به این ترتیب نتایج ارزیابیهای بصری ۱۴ مشاهده کننده به یک مقیاس بصری با فواصل منظم بصری تبدیل شد به طوری که هریک از نمونه‌ها دارای عدد متناظر بصری هستند.

در این قسمت ارتباط هر یک از ساختارهای سطح که با دستگاه موج‌سنج اندازه گیری شده با مقیاس بصری بررسی گردید. در جدول‌های ۶ و ۷ ارتباط هر یک از پارامترهای دستگاه موج‌سنج با مقیاس بصری به ترتیب در نمونه‌های سفید غیرمتالیک، مشکی و خاکستری متالیک با پارامترهای آماری ضریب تعیین (R^2) و استرس نشان داده شده است.

۱- Coefficient of Determination

همان‌طوری که نتایج تجدیدپذیری و تکرارپذیری نمودارهای الف و ب شکل ۱ نشان می‌دهد میانگین پارامتر استرس خانم‌ها کمتر از آقایان است بنابراین به نظر می‌رسد میزان خطای تکرارپذیری و تجدیدپذیری خانم‌ها در مقایسه با آقایان کمتر است و نتایج ارزیابی بصری خانم‌ها از دقت و صحت بیشتری برخوردار است.

۳-۲-۳- بررسی ارتباط پارامترهای دستگاهی دستگاه موج‌سنج با نتایج ارزیابی بصری
جدول ۴ محدوده تغییرات برآقیت و وضوح تصویر در زاویه ۲۰ درجه و پارامترهای ساختار سطح را برای ۱۳ نمونه سفید غیرمتالیک و ۱۴ نمونه مشکی و خاکستری متالیک نشان می‌دهد.
برای اینکه تفاوت بین دو عددی که مشاهده کنندگان به دو نمونه

جدول ۴: محدوده تغییرات ویژگی‌های هندسی سطح روکش برای ۱۳ نمونه سفید غیرمتالیک و ۱۴ نمونه مشکی و خاکستری متالیک.

محدوده تغییرات					تعداد	نمونه
Wb	Wa	dullness	Gloss	DOI		
۷,۵-۴۲,۶	۲,۲-۲۴,۸	۷,۲-۲۷,۵	۸۹,۷-۹۵,۱۴	۹۱-۹۸,۹	۱۳	سفید غیرمتالیک
۷,۳-۴۵,۲	۸,۱-۲۷	۱۱,۱-۳۶,۷	۸۲,۵-۹۳,۴۹	۸۰,۲-۹۷,۷۷	۱۴	خاکستری متالیک
۲۳,۵-۶۴,۳	۱۰,۲-۳۳,۳	۶,۵-۳۰,۳	۸۷,۱-۹۵,۶	۸۹,۲-۹۸,۸	۱۴	مشکی متالیک

SW	LW	We	Wd	Wc	پارامتر آماری	
۶,۹-۴۶,۵	۰,۶-۲۴,۷	۳,۳-۲۴,۷	۱,۵-۳۴,۳	۲,۵-۳۷,۶	۱۳	سفید غیرمتالیک
۴,۵-۴۳,۱	۱,۷-۳۲,۷	۹,۷-۲۳,۴	۷-۴۱,۹	۳,۳-۳۹	۱۴	خاکستری متالیک
۱۸-۶۹,۹	۴-۷۲,۹	۶,۸-۳۵,۵	۷,۸-۶۱,۳	۱۲,۳-۷۴,۲	۱۴	مشکی متالیک

جدول ۵: ارتباط مقیاس بصری با پارامترهای ساختار سطح در نمونه‌های سفید غیرمتالیک.

پارامترهای ساختار سطح								پارامتر آماری
SW	LW	We	Wd	Wc	Wb	Wa	dullness	
۰,۶۱	۰,۹۲	۰,۴۹	۰,۹۴	۰,۹	۰,۴۸	۰,۳	۰,۱۷	R^2
۳۷,۷۶	۲۴,۵۶	۴۳,۷	۱۵,۵۶	۱۹,۵	۴۳,۸	۵۶,۲	۵۶,۳	Stress

جدول ۶: ارتباط مقیاس بصری با پارامترهای ساختار سطح در نمونه‌های مشکی متالیک.

پارامترهای ساختار سطح								پارامتر آماری
SW	LW	We	Wd	Wc	Wb	Wa	dullness	
۰,۳۷	۰,۸۱	۰,۶۵	۰,۹۶	۰,۷۴	۰,۴	۰,۴۳	۰,۸۱	R^2
۴۶,۵	۳۶,۶۸	۳۵,۰۴	۱۳,۴	۳۰,۳	۴۴,۶	۴۵	۲۷,۹	Stress

جدول ۷: ارتباط مقیاس بصری با پارامترهای ساختار سطح در نمونه‌های خاکستری متالیک.

پارامترهای ساختار سطح								پارامتر آماری
SW	LW	We	Wd	Wc	Wb	Wa	dullness	
.۲۸	.۸۵	.۰۱	.۹۱	.۷۸	.۲۳	.۳	.۲۸	R ²
۳۸,۱۸	۲۵,۰۳	۴۶,۶	۱۳,۰۴	۲۰,۷	۴۰,۰۶	۳۷,۷	۳۶,۴۴	Stress

۳-۳- بررسی طیف ساختاری نمونه‌هایی با جلوه ظاهري مطلوب

در این قسمت به منظور تعیین محدوده قابل قبول برای سه پارامتر دستگاهی Wd، LW و Wc برای نمونه‌های خودرویی سفید غیرمتالیک، مشکی و خاکستری متالیک، از مشاهده‌کنندگان خواسته شد تا در هر گروه از نمونه‌ها محدوده قابل قبول جلوه ظاهري را در همان شرایط ارزیابی قبلی تعیین نمایند به اين ترتیب محدوده‌اي که تعداد بیشتری از مشاهده‌کنندگان در انتخاب آن بعنوان محدوده قابل قبول توافق نظر داشته‌اند انتخاب گردید و با توجه به این نتایج محدوده قابل قبول برای هریک از پارامترهای دستگاهی Wd، LW و Wc تعیین گردید که نتایج آن در جدول ۸ نشان داده شده است.


همان‌طوری که نتایج جدول ۸ نشان می‌دهد محدوده قابل قبول برای نمونه‌های سفید غیرمتالیک، خاکستری و مشکی متالیک کمی متفاوت است لذا نمی‌توان یک محدوده قابل قبول برای این پارامترهای دستگاهی تعریف نمود که قابل تعمیم به تمام روشانی‌ها باشد. منحنی طیف ساختاری نمونه‌های سفید غیرمتالیک، خاکستری و مشکی متالیک که دارای جلوه ظاهري قابل قبولی هستند در اشکال ۲ تا ۴ نشان داده شده است. علاوه بر این عدد مقیاس بصری متناظر با هر نمونه نیز روی شکل مربوطه با علامت اختصاری "Vs" نمایش داده شده است.

در نمونه‌های سفید غیرمتالیک، نتایج بررسی بین ارزیابی‌های بصری و هریک از پارامترهای ساختار سطح که با دستگاه موج سنج اندازه‌گیری شده نشان می‌دهد تنها پارامترهای LW، Wd و Wc ارتباط خطی خوبی با مقیاس بصری دارند. به طوری که ضریب تعیین (R^2) نمودارها به ترتیب برابر با .۹۰,۹۲,۰,۹۴ و .۹۰,۹۲,۰,۹۴ است. مقادیر پارامتر آماری استرس نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد به طوری که مقادیر پارامتر استرس بین دو مجموعه مقیاس بصری و پارامترهای دستگاهی Wd، Wc و LW به ترتیب برابر با ۲۴,۵۶، ۱۵,۵۶ و ۱۹,۵ می‌باشد.


نتایج جدول ۶ و ۷ روند مشابهی را برای نمونه‌های مشکی و خاکستری متالیک نشان می‌دهد. با توجه به اینکه مقادیر مهم‌ترین ویژگی‌های هندسی سطح یک روکش خودرویی نظیر براقیت ووضوح تصویر که در ارزیابی جلوه ظاهري نقش دارند در کلیه نمونه‌ها مطابق با استاندارد و بیشتر از ۸۰٪ است لذا به نظر می‌رسد ارزیابی بصری جلوه ظاهري نمونه‌ها براساس پدیده پوست پر تقالی صورت گرفته است و نتایج آماری نشان می‌دهد توصیف پدیده پوست پر تقالی و موحji بودن سطح به خوبی با پارامترهای دستگاهی Wd، LW و Wc قابل ارزیابی است به طوری که این پارامترهای دستگاهی با نتایج ارزیابی بصری رابطه خوبی دارند و در این میان پارامتر Wd بهترین معیاری است که از آن می‌توان برای ارزیابی جلوه ظاهري یک روکش خودرویی استفاده نمود.

جدول ۸: محدوده قابل قبول تعیین شده برای هریک از پارامترهای دستگاهی Wd، LW و Wc در نمونه‌های سفید غیرمتالیک، مشکی و خاکستری متالیک.

محدوده قابل قبول تعیین شده برای پارامترهای دستگاهی	تعداد مشاهده‌کنندگان			نمونه (%)
	LW	Wc	Wd	
۰,۵-۵,۵	۲,۵-۱۵,۲	۱,۵-۱۴,۹	٪/۲۸,۶	سفید غیرمتالیک
۱,۷-۶,۶	۳,۳-۱۲,۵	۷-۱۵,۹	٪/۶۴,۳	خاکستری متالیک
۴-۷,۵	۱۲,۳-۱۹,۶	۷,۸-۱۶,۲	٪/۵۷,۲	مشکی متالیک




شکل ۲: طیف ساختاری نمونه‌های سفید غیرمتالیک که در محدوده قابل قبول قرار دارند.



شکل ۳: طیف ساختاری نمونه‌های خاکستری متالیک که در محدوده قابل قبول قرار دارند.

مقیاس بصری آنها ۰ و ۳۱ است نشان می‌دهد در این دو نمونه با اینکه مقدار پارامتر W_b تقریباً برابر است تفاوت در مقدار پارامتر W_d تا حد بسیار زیادی می‌تواند در جلوه ظاهری سطح نقش داشته باشد. شکل‌های ۳ و ۴ نیز روند مشابهی را برای نمونه‌های خاکستری و مشکی متالیک نشان می‌دهند به طوری که منحنی طیف ساختاری این نمونه‌ها نیز دارای یک پیک در قسمت W_b هستند و مقدار پارامترهای W_b و W_d در جلوه ظاهری سطح نقش مهمی دارند. با توجه به اینکه نتایج آماری بدست آمده در قسمت قبل نشان داد بین پارامتر W_b و مقیاس بصری رابطه خطی وجود ندارد ولی این پارامتر بطور غیر مستقیم بر جلوه ظاهری یک روکش خودرویی تاثیر گذار بوده است.

بررسی شکل ۲ نشان می‌دهد منحنی طیف ساختاری نمونه‌های سفید غیرمتالیک که دارای جلوه ظاهری قابل قبول هستند دارای یک پیک در قسمت W_b هستند که مقدار آن حداقل ۷,۵ و حداً کثر ۳۸ است. علاوه بر این برای سه نمونه w_4 , w_7 و w_{15} که دارای بهترین جلوه ظاهری هستند و عدد مقیاس بصری آنها کوچک است مقدار پارامتر W_d (نماینده موج‌های بلند سطح) آنها در مقایسه با سایر نمونه‌ها حداقل و تقریباً با هم برابر است و در این شرایط مقدار پارامتر W_b (نماینده موج‌های کوتاه سطح)، غالباً جلوه ظاهری سطح روکش را کنترل می‌کند به طوری که کاهش مقدار این پارامتر همیشه باعث بهبود جلوه ظاهری نمی‌شود و دارای یک مقدار کمینه مشخص می‌باشد. علاوه بر این مقایسه دو نمونه w_{20} , w_{32} که به ترتیب عدد



شکل ۴: طیف ساختاری نمونه‌های مشکی متالیک که در محدوده قابل قبول قرار داردند.

رابطه خوبی دارد. بررسی طیف ساختاری نمونه‌ها نشان داد کلیه نمونه‌هایی که دارای جلوه ظاهری قابل قبولی هستند دارای یک پیک در قسمت موج‌های کوتاه (Wb) هستند به طوری که همواره مقدار پارامتر Wb بزرگتر از مقدار پارامتر Wd و Wc است. بنابراین پارامتر مهم دیگری نیز وجود دارد که به طور غیرمستقیم بر جلوه ظاهری سطح تاثیرگذار است و به نظر می‌رسد بین موج‌های کوتاه و موج‌های بلند سطح رابطه پیچیده‌ای وجود دارد که در جلوه ظاهری روکش خودرو نقش اساسی دارد.

تقدیر و تشکر

مولفان وظیفه خود می‌دانند که از حمایت‌های شرکت ایران خودرو در قالب قرارداد پژوهشی شماره ۱۰۰۲۴ و قطب علمی رنگ تشکر نمایند.

۴- نتیجه‌گیری

نتایج آماری این پژوهش نشان داد توافق مشاهده‌کنندگان در ارزیابی جلوه ظاهری نمونه‌های مشکی متالیک از نمونه‌های سفید غیرمتالیک و خاکستری متالیک بیشتر است. همچنین در ارزیابی بصری جلوه ظاهری، خطای تکرارپذیری و تجدیدپذیری خانم‌ها در مقایسه با آقایان کمتر است. نتایج آماری پارامتر استرس نشان داد شرایط و روش ارزیابی بصری مورد استفاده در این تحقیق برای ارزیابی جلوه ظاهری روکش‌های خودرویی مناسب به نظر می‌رسد به طوری که میانگین خطای تکرارپذیری و تجدیدپذیری مشاهده‌کنندگان در این شرایط کمتر از ۱۱ درصد است. در نمونه‌های خودرویی سفید غیرمتالیک، مشکی و خاکستری متالیک که برآقیت و وضوح تصویر آنها بیشتر از ۸۰ است نتایج ارزیابی بصری به ترتیب با پارامترهای Wd و Wc در مقایسه با سایر پارامترهای خروجی دستگاه موج‌سنج

۵- مراجع

1. R. S. Hunter, R. W. Harold, The measurement of appearance, *Second edition, Wiley Inter science*, 1987.
2. W. J. MR. Pointer, R. M. Luo, Gloss as an aspect o the measurement of appearance. *J. Opt. Soc. Am.* 23(2006), 22-23.
3. H. J. Streitberger, K. F. Dossel, Automotive paints and coatings, *second edition, Willy-VCH Verlag GMBH&CO. KGaA*, Weinheim, 2008.
4. N. Dekker, E. J. J. Kirchner, R. Super, G. J. van den Kieboom, R. Gottenbos, Total appearance differences for metallic and pearlescent materials: Contributions from color and texture. *Col. Res. Appl.* 36(2011), 4-14.
5. E. J. J. Kirchner, G. J. van den Kieboom, L. Njo, R. Super, R. Gottenbos, Observation of visual texture of metallic and pearlescent materials. *Col. Res. Appl.* 32 (2007) 256 -266.
6. Z. Huang, H. Xu, M. R. Luo, G. Cui, and H. Feng, Assessing total differences for effective samples having variations in color, coarseness, and glint. *Chin.Opt. Lett.* 8, 717 (2010).
7. V. G. W. Harrison, S. R. C. Poulter, Gloss measurement of

- papers-the effect of luminance factor. *J. Appl. Phys.* 2 (1951), 92-97.
8. G. K. Boeckler, Measuring gloss and reflection properties of surfaces. *J. Tappi.* 79, 9, 1996.
 9. ASTM E284-09a standard, ASTM international, West Conshohocken, 2009.
 10. G. Hemashankar, Correlation between visual perception and waviness measurements for coated surface. *ProQuest Dissertations and Theses*; 2008.
 11. H. Gradišnig, First experience with the wave scan DOI and correlation to the visual perception, 6th Wave-scan User Meeting, Konigsdrof, Germany: BYK-Gardner, Gerestried, Germany, 2004.
 12. Wave-scan DOI, The new generation for understanding the appearance of coatings, 9th BYK-Gardner European User Meeting, 2010.
 13. W.S. Torgerson, Theory and methods of scaling, *John Wiley & Sons*, New York, 1958.
 14. J. Ma, H. Xu, M. R. Luo, G. Cui, Color appearance and visual measurements for color samples with gloss effect. *Chin. Opt Letter.* 7(2009), 860-872.
 15. S. H. Sadeghi, S. Moradian, F. Ameri, F. Mirjalili, Quantifying visual perception of gloss, distinctness of image and orange peel of automotive finishes utilizing a visually spaced grey scale. *J. Color. Sci. Tech.* 6(2013), 377-384.