



ساخت، تعیین محدوده پایداری و بررسی خواص نوری لعاب‌های ویژه پایه شیشه‌ای Nb_2O_5 , La_2O_3 , PbO - B_2O_3

حسن احمدی مقدم

استادیار، گروه پژوهشی رنگدانه‌های معدنی و لعاب، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۰-۶۵۴
تاریخ دریافت: ۹۲/۲/۲۸
تاریخ پذیرش: ۹۲/۸/۲۹
در دسترس به صورت الکترونیکی از: ۱۳۹۳/۳/۲۰

چکیده

شیشه‌های پایه بوراتی Nb_2O_5 - PbO - B_2O_3 و La_2O_3 - PbO - B_2O_3 در ساخت ابزار فوتونیک، اوپتوالکترونیک، نیمه آینه‌ها، انامل، پوشش‌ها یا لعاب‌های براق و آویزهای شیشه‌ای با خواص انعکاسی بالا برای تزیینات خانگی و غیره، کاربرد فراوان دارند. هدف از به کارگیری این نوع شیشه‌ها به عنوان لعاب پایه، نیل به خواص نوری ویژه نظیر ضریب شکست بالا و خواص تجزیه نوری پایین می‌باشد. در این تحقیق ابتدا، شیشه‌ساز قزوی B_2O_3 ، با مقادیر بالا و مختلفی از اکسیدهای عناصر سنگین مانند: PbO , Nb_2O_5 و La_2O_3 مخلوط و ذوب شدن. این شیشه‌ها ظاهری شفاف، بدون رنگ یا کم رنگ داشتند. چالش قابل توجه در این تحقیق، دستیابی به شیشه‌های پایدار و یکنواخت با خواص نوری بالا بود. به منظور تعیین محدوده‌های حرارتی مانند: ذوب، بلوری شدن، دگرگونی و میزان پایداری، آنالیز حرارتی (DTA) از نمونه‌های پایدار انجام گرفت. از نتایج حاصله، محدوده شیشه‌ای پایدار در نمودارهای سیستم شیشه‌ای PbO - Nb_2O_5 و B_2O_3 - PbO - Nb_2O_5 ، در نواحی PbO بالا، مشخص شد. برای اندازه‌گیری خصوصیات نوری از قبیل: ضریب شکست و خواص تجزیه نوری دقیق، از نمونه‌های پایدار شکل‌های مختلف مانند: قطعات نازک، میله و منشورهای مناسب، طراحی، تراشیده و صیقل شدن. نتایج و منحنی‌های حاصله در این تحقیق بیانگر خواص تجزیه پایین ("عبد آبه" > 10) و انعکاس نسبی بالا (14 - 8) بود.

واژه‌های کلیدی: لعاب پایه، ضریب شکست و انعکاس بالا، تجزیه نور، اکسیدهای عناصر سنگین، ساختار شیشه‌ای پایدار.

Fabricating, Determining Stability and Study of Optical Properties of Novel Glazes Based on Nb_2O_5 , La_2O_3 and PbO - B_2O_3 Glass Systems

H. Ahmadi Moghaddam

Department of Inorganic Pigments and Glaze, Institute for Color Science and Technology, P.O. Box: 654-16765, Tehran, Iran

Received: 18-05-2013

Accepted: 20-11-2013

Available online: 10-06-2014

Abstract

B_2O_3 - PbO , La_2O_3 , Nb_2O_5 base glasses have uses in electro-optics, special reflective glazes and semi-mirror glasses. The aim of utilising of these glass systems as glaze bases is to attain special optical properties, for example, ultra high refractive index and low dispersion. In this research, B_2O_3 , as a strong glass-former, hosted great amounts of PbO , La_2O_3 and Nb_2O_5 . They were mostly colourless, or had low colour shades. The challenge was to achieve ultra-high optical properties stable glasses. Thermal Differential Analysis, DTA, experiments were carried out to determinate the glass stability. From the stable glasses, accurate slabs, circular bars and prisms were prepared for measuring optical properties. High refractive index and light dispersion were measured by minimum angle of deviation in prism. Results indicated that the stable glasses were limited. The light dispersion was low i.e. Abbe No.>10, and the relative reflection was 8-14. J. Color Sci. Tech. 8(2014), 47-57©. Institute for Color Science and Technology.

Keywords: Glaze base, High refractive index and glazes, Heavy element oxides, Stable glassy structures.

کیفیت قطبی بودن و یا شدن یون‌ها در اثر تغییر شکل در ساختار مولکولی می‌شود. بالبودن خواص انکسار در ساختار مواد، بستگی به ساختار الکترونی، عدد همسایگی^۳ بالا در یون‌ها، وجود اکسیژن‌های غیرپلی یا متصل^۴ زیاد و غیره، دارد. جدول ۱ عدد همسایگی عنانصر را نشان می‌دهد [۱۲].

حضور اکسیدهای مانند Nb_2O_5 در فرمولاسیون شیشه، احتمال و تعداد اکسیژن‌های غیرپلی در ساختار مولکولی را بالا برده و در افزایش خواص نوری، مؤثر خواهند بود. در زیر رابطه خواص انکسار مولی اکسید [۸]، با حجم مولی V_m و ضریب شکست^۵ 'ارایه می‌شود [۱۲]

$$R_m/V_m = (n^2 - 1)/(n^2 + 2) = 1 - 3/(n^2 + 2)$$

به عنوان مثال؛ محاسبه R_m برای سیلیس (SiO_2) از معادله نسبی ۱ به دست می‌آید.

$$R_m = R_{\text{Si}} + 2R_O \quad (1)$$

خواص انکسار یونی سیلیسیم R_{Si} و اکسیژن^۶ R_O که در ساختارهای مختلف می‌تواند، متفاوت باشند، از طریق اندازه‌گیری ضریب شکست و V_m از اندازه‌گیری وزن مخصوص دقیق محاسبه می‌شوند.

- 1- Molar volume
- 2- Refractivity
- 3- Coordination number
- 4- Non-bridging oxygen


۱- مقدمه

در اجسام شفاف چون شیشه‌ها، خواص نوری مانند: ضریب شکست، پراکندگی، جذب، انعکاس، تجزیه، نشر و غیره، وابسته به عناصر تشکیل‌دهنده و ساختار مولکولی شان می‌باشد. اتم‌ها براساس ساختار الکترونی‌شان به دو دسته گازهای نجیب که دارای مدارهای اشباع و اتم‌ها با مدارهای غیراشباع تقسیم می‌شوند. سنگینی و حجم بودن اتم‌ها، به ویژه آنهایی که تجمع الکترونی در مدارهای بیرونی دارند، تأثیر زیادی بر خواص یا تغییر خواص نوری مواد می‌گذارند. این دسته از اتم‌ها، در اثر جذب و نشر پرتو الکترومنعاتیسی (نور)، به آسانی تغییر‌شکل داده و جایه‌جایی الکtron در مدارهایشان رخ داده و قطبی می‌شوند [۱۳]. برای مثال اتم‌های I , Pb و Bi هم سنگین و حجمی هستند. این اتم‌ها به دلیل داشتن مدارهای بیرونی غیراشباع p و d و مدار اشباع پر^۷، که دارای سطح انرژی بالا هستند، باعث افزایش ضریب شکست و تجزیه نور بالا، در اجسام شفاف می‌شوند [۱۴-۱۵]. از طرفی اتم‌هایی چون Ba , Sr , La , Nb و غیره، که دارای حجم زیاد و ساختار الکترونی فشرده در سطوح بالای انرژی هستند، در حالت یونی کاهش حجم قابل توجه، پیدا می‌کنند و عامل افزایش ضریب شکست خواهند شد [۱۱-۱۵]. عوامل دیگری که باعث بالا رفتن خواص نوری خواهند شد، فشردگی ساختار شیشه براساس میزان حجم مولی (V_m)^۸ و خواص انکساری (R_m)^۹ بالا در ساختار مولکولی مواد می‌باشند. خواص انکساری ملکول‌های تشکیل‌دهنده لعاب پایه شیشه، مربوط به میزان و

جدول ۱: خواص یون‌های عنانصر مختلف در ساختار مولکولی اکسیدها [۵].

ردیف	نام یون	شعاع یونی برای عدد همسایگی ۶ (nm)	عدد همسایگی یون (تعداد اکسیژن)	ضریب شکست یون (cm^3)	R_i (cm ³)
۱	Li^+	.۰۰۶۸	۶	۰.۲	
۲	Na^+	.۰۰۹۸	۸ و ۶	۰.۴۷	
۳	K^+	.۰۱۳۳	۱۲ و ۱۰ و ۶	۲.۲۴	
۴	Rb^+	.۰۱۴۹	۱۲ و ۱۰	۳.۷۵	
۵	Cs^+	.۰۱۳۳	۱۲	۶.۴۲	
۶	Tl^+	.۰۱۴۹	-	۱۰.۰	
۷	Sr^{2+}	.۰۰۱۲	۱۲ و ۸ و ۶	۲.۵۶	
۸	Ba^{2+}	.۰۱۳۸	۱۲ و ۸	۴.۶۷	
۹	Cd^{2+}	.۰۰۹۹	۸ و ۶	۲.۸	
۱۰	Pb^{2+}	.۰۱۲۶	۸ و ۶	۱۱.۶۵	
۱۱	B^{3+}	.۰۰۲۰	۴ و ۳	.۰۰۵	
۱۲	Ga^{3+}	.۰۰۶۲	۶ و ۴	.۰۱۷	
۱۳	Si^{4+}	.۰۰۳۹	۴	۲.۸	
۱۴	Ge^{4+}	.۰۰۴۴	۶ و ۴	.۰۴	
۱۵	Ti^{4+}	.۰۰۶۴	۶ و ۴	.۰۶	
۱۶	Nb^{5+}	.۰۰۶۶	۶ و ۴	.۰۹	
۱۷	Ta^{5+}	.۰۰۶۶	۶ و ۴	.۰۸	

محاسبه شدند:



مواد اولیه فرمول در ظرف استوانه‌ای با تغییر زاویه گردشی برای حداقل ۳ دقیقه مخلوط شدند. در مخلوطهای طولانی جداش دانه‌های مواد اولیه مشاهده خواهد شد. برای حفظ محیط زیست و بهداشت از کلیه تجهیزات ایمنی بهره گرفتند.

۲-۲- روش کار

مناسب‌ترین روش برای ذوب و تهیه شیشه‌ها به شرح زیر انجام گرفت: مخلوطهای ۵۰ گرمی در بوتهای آلومینیمی ۹۰cc داغ (حدود ۸۰۰ °C)، ریخته شدند. ذوب بهنوبت در کوره عمودی در دمای ۱۳۰۰-۱۴۰۰ در برای مدت ۱ ساعت زیر هوکاکش انجام پذیرفت. میزان تبخیر مذاب و خوردگی در بوتهای آلومینیمی اندازه‌گیری شدند، که بسیار ناچیز و غیر مؤثر بودند. ریخته‌گری در حالت گرانزوی (نzedیک به آب) و به سرعت بر روی صفحه فولادی انجام گرفت و نمونه‌هایی با ضخامت حدود ۲-۳ mm ابعاد مختلف تهیه شدند. آبلینگ در کوره‌های عملیات حرارتی قابل برنامه‌ریزی، در دمای ثابت ۴۵۰ °C به مدت یک ساعت انجام گرفت و سپس با سرعت سردکردن ۳۰ °C در ساعت تا زیر ۵۰ °C ادامه یافت. قطعات شیشه‌ها پس از برش و سایش‌های متواتی با پودر کاربید سیلیسیم (۳۰۰-۸۰۰ mesh) و پولیش در محیط پارافین با استفاده از اکسید سریم با اندازه بندی ۰,۳ μm بر روی صفحه نمدی مرطوب، انجام شد. به دلیل ضربی انبساط بالا و بلوری شدن آسان، قطعات شیشه‌های تهیه شده، کوچک بودند. از این‌رو ساخت نمونه‌های آزمایشی برای اندازه‌گیری ضربی شکست، مانند منشور و صفحات باریک با سطوح کاملاً موazu و ضخامت حداقل ۱ mm، به سختی انجام پذیرفت. به علاوه، شکنندگی و ضعیفی شیشه‌های نمونه، به دلیل وجود نسبتاً بالای اکسید سریم بور، مزید بر علت بودند.

آنالیز حرارتی (DTA)^۱ در بوتهای پلاتینی انجام گرفت، دماهای دگرگونی (T_g)^۲ و بلوری (T_x)^۳ مشخص و پایداری (T_g-T_x)^۴ محاسبه شدند.

اندازه‌گیرهای ضربی شکست و تجزیه طیف‌های نورهای ترکیبی برای مثال سفید به ترتیب به وسیله میکروسکوپ نوری برای لایه‌های نازک و دستگاه اسپکترومتر به روش حداقل زاویه انحراف نور (D_m)^۵ در

خواص نوری ویژه نظری ضربی شکست و انعکاس بالا، تجزیه و جذب نور پایین در لعاب‌های خاص به خصوص تزیینی جذابیت منحصر به فردی برای زمینه‌های مختلف کاربردی ایجاد می‌نمایند. بنابراین می‌توان از شیشه‌های پایه $PbO-B_2O_3$ و Nb_2O_5 - La_2O_3 در صورت دارا بودن حداقل مقادیر ممکن عنصر سنگین و اکسیژن یا به عبارتی حداقل شیشه‌ساز B_2O_3 ، در طراحی و ساخت ابزار فوتونیک، اوپتوالکترونیک، نیمه آینه‌ها، انامل، پوشش‌ها یا لعاب‌های براق و آویزهای شیشه‌ای با خواص انعکاسی بالا برای تزیینات خانگی و غیره، استفاده نمود [۱۵، ۱۶، ۱۷]. شیشه‌های پایه سیلیسیم و یا جایگزینی SiO_2 با B_2O_3 به عنوان شیشه‌ساز، عامل افزایش خواص نوری و کاهش تجزیه نور می‌شود. این گونه لعاب‌ها دارای دمای انتقال و گران روی بالاتری نسبت به لعاب‌های پایه B_2O_3 می‌باشند. در اینجا می‌توان موضوع میزان تأثیر نقش اکسیژن نسبت به کاتیون در شیشه‌ساز SiO_2 را مورد بحث قرار داد [۱۶].

در این تحقیق هدف بررسی میزان نقش B_2O_3 به عنوان شیشه‌ساز قوی و تأثیر افزایش درصد یون‌های حجیم به ویژه Nb_2O_5 و La_2O_3 در بالابردن خواص نوری (اپتیکی) بود. در شروع، با انجام ذوب مقادیر بالای اکسیدهای سنگین PbO و Nb_2O_5 در فرمولاسیون‌های مختلف، که بیش از ۳۰ ذوب انجام پذیرفت، دامنه ساختار شیشه‌ای در نمودارهای مربوط به سیستم‌های مزبور، تعیین شدند [۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹]. سپس در نمونه‌های پایدار (بدون فاز بلوری) ساخته شده، خواص نوری با استفاده از آزمون‌های مناسب برای ضربی شکست فوق العاده بالا (۱,۷)، تجزیه نور سفید و انعکاس، اندازه‌گیری و محاسبه شدند. پنجه ره انتقال نور در محدوده طیف‌های نزدیک به نور مرئی به روش اندازه‌لبه‌های جذب به وسیله دستگاه‌های اسپکتروفوتومتر مشخص شدند. نتایج به دست آمده در خصوص شیشه‌های سیستم BP با مراجع قدیمی به دست آمده در [۲۰-۲۲] همانگی نزدیکی داشتند. در مورد سیستم‌های شیشه‌ای BPL و BPN منابع معتبری برای مقایسه و بررسی به دست نیامد. نتایج بیانگر تمایل این سیستم‌ها به طرف خواص تجزیه نور پائین‌تر بود. ضربی شکست حاصله بالا، باعث انعکاس آینه‌ای بیشتر شدند و از این‌رو می‌توان به لعاب‌هایی با انعکاس بالاتر برای زمینه‌های سرامیکی و فلزی دست یافت. با توجه به حرکت لبه جذب نور به سمت نور مرئی در طول موج‌های بالاتر، انتظار بیشتری از انعکاس نور در طول موج‌های بالاتر از لعاب‌های ساخته شده خواهد بود.

۲- بخش تجربی

۲-۱- مواد


مواد اولیه در فرمولاسیون شیشه با خلوص بالاتر از ۹۹,۹٪ از شرکت آلدrijc تهیه شدند. ابتدا در هاون عقیق خرد، دانه‌بندی (۱۵۰ mesh) و سپس در دمای ۱۴۰-۱۲۰ °C برای ۲۴ ساعت خشک شدند. فرمول کلی شیشه‌ها براساس درصد وزنی و به صورت فرمول‌های کلی زیر

- 1- Differential Thermal Analysis
- 2- Glass Transition Temperature
- 3- Crystallization Temperature
- 4- Stability
- 5- Minimum Angle of Deviation

ورود اکسید آلومینیم به میزان محدود به داخل ذوب می‌تواند به عنوان یک کمک شیشه‌ساز و تقلیل دهنده دمای ذوب در مذاب مفید واقع شود. این تأثیر را می‌توان در نمودار فازی $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-PbO}$ یا $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-B}_2\text{O}_3$ ملاحظه نمود [۲۷]. بوتهای پلاتینی ممکن است بهترین گزینه برای ذوب شیشه‌های نوری باشند. ولی خورندگی نسبتاً شدید در شیشه‌های سربی و اثر آن بر پلاتین، هزینه‌های ذوب را بالا می‌برد.

با افزایش La_2O_3 و Nb_2O_5 در فرمول، گرانزوی مذاب نسبت به دما، افزایش یافت. بنابراین، ذوب شیشه به محدوده $1300\text{--}1400^\circ\text{C}$ انجام پذیرفت، تا گرانزوی مطلوب در موقع ریختن و تخلیه کامل بوته نزدیک به 10^{-3} Pa s برسد. به لحاظ وجود اکسید سرب با درصد بسیار بالا در مذاب، گرانزوی در این شیشه‌ها پایین و واپستگی آن به دما بیشتر بود. به اینگونه شیشه‌ها که در اثر کاهش یا افزایش دما، تعییر ناگهانی شدید در گرانزوی مذاب‌شان مشاهده می‌شود،^۳ می‌نامند [۲۸]. از این‌رو سعی شد برای جلوگیری از تأثیر نرخ سرد کردن بروی خواص حرارتی شیشه‌ها، مانند دمای دگرگونی یا تحول (T_g)، در حین ریختن مذاب، یکنواختی رعایت نمود.

مشاهدات نشان می‌دهند که با افزایش اکسید بور میزان حلایت هر دو اکسید لانتانیم (La) و نیابیم (Nb ، بالا می‌رود. برخلاف رنگ زرد شیشه‌های سربی، وجود کاتیون‌های La^{3+} و Nb^{5+} ، باعث بی‌رنگ شدن شیشه‌ها شدند. خواص برآقیت در این شیشه‌ها در مقایسه با شیشه‌های سربی پایه سیلیکاتی و بوراتی که درصد مشابه‌ای از اکسید سرب (۴۰٪ مولی) را در فرمول‌اسسون خود داشتند، بیشتر بود. در شکل ۱ ملاحظه می‌شود که در حضور ۷۰٪ مولی اکسید سرب، فقط می‌توان حداقل ۲۰٪ مولی La_2O_3 را جایگزین B_2O_3 نمود. در مقادیر بیشتر شیشه‌ها در بعضی نواحی شروع به کریستال‌شدن درونی کردند که به عنوان شیشه‌های نیمه‌پایدار شناخته می‌شوند.



شکل ۱: دامنه شیشه‌های پایدار در سیستم: $\text{La}_2\text{O}_3\text{-PbO-B}_2\text{O}_3$:
● شیشه پایدار ● ناپایدار ● نیمه پایدار

2- Short glasses

منشور با دقت تقریباً ۳ رقم اعشار انجام گرفتند [۱۱]. با بهره‌گیری از لامپ Cd/Hg المنتزی که طیف‌های ناپیوسته نور مرئی را تابش می‌نماید، میزان قدرت تجزیه شیشه‌ها بر حسب تفاصل ضرایب شکست نور آبی (n_F) و نور قرمز (n_C) و عدد "آبه" (v_D) از رابطه ۲ تعیین گردیدند [۲۳، ۵].


$$v_D = (n_D - 1) / (n_F - n_C) \quad (2)$$

^{D, C} و ^F به ترتیب بیانگر طیف‌های میزان و $589,3, 566,3$ و $486,1$ نانومتر هستند. ضریب شکست نور زرد می‌باشد [۲۴-۲۶]. میزان و لبه جذب شیشه‌ها در محدوده زیر قرمز و فرابنفش/مرئی Perkin Elmer (UV/VIS/IR) به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر مشخص و محاسبه شدند. بنابراین منحنی‌های جذب و کاهش عبور نور برای شیشه‌ها رسم و مقایسه شدند.

۳- نتایج و بحث

۱- ذوب

وجود شیشه‌ساز قوی چون اکسید بور (B_2O_3) و درصد بالای اکسید سرب به عنوان کمک شیشه‌ساز، مقدار حل شدن اکسیدهای لانتانیم (La_2O_3) و نایوبیم (Nb_2O_5) را در مذاب افزایش می‌دهند و باعث پایداری شیشه‌های حاصله می‌شوند. در غیاب دو اکسید مذکور یعنی در سیستم شیشه‌ای (BP) $\text{B}_2\text{O}_3\text{-PbO}$ ، حداقل اکسید سرب که عامل ارتقا خواص نوری می‌باشد، برای شیشه‌های پایدار، فراتر از ۷۵٪ مولی در فرمول‌اسسیون نرفت. حتی برای دستیابی به شیشه‌های پایدار کمتر از ۷۵٪ مولی اکسید سرب، اجراً از مواد اولیه اکسیدی مانند: اکسید سرب قرمز (سرنج) Pb_3O_4 و نیترات سرب $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ استفاده شد تا محیط مذاب اکسیدی شود و از احیا سرب و خروج آن از ساختار شیشه جلوگیری بعمل آید. این فاز در سراسر مذاب با ابعاد تقریباً ۵-۷ میلی‌متر پراکنده بود. برای جلوگیری از این مشاهدات در اکثر شیشه‌های سرب‌دار بالا، از مواد اولیه اکسید کننده بهره‌گیری شد (رابطه ۳).




استفاده از اسید بوریک به جای اکسید بور، رطوبت محیط و تبخیر را افزایش می‌دهد و ناهمگنی در شیشه به وجود می‌آورد (رابطه ۴). [۱۲]



استفاده از درب نسوز آلومینایی بر روی بوتهای ذوب، تبخیر مواد را به حداقل رساند. خورندگی بوتهای آلومینایی در حضور بور و سرب با شکستن بوته و مشاهده عمق خورده ۱٪ وزنی تخمین‌زده شد.

1- Abbe Number




شکل ۲: دامنه شیشه‌های پایدار در سیستم .Nb₂O₅-PbO-B₂O₃
● - شیشه پایدار ○ - ناپایدار ● - نیمه پایدار

در خصوص سیستم سه‌تایی شیشه‌ای شکل ۲، این مورد حدакثر ۱۰٪ مولی بود. در مقادیر بیشتر پایداری در شیشه‌ها تقلیل یافته و تشکیل فازهای بلوری در آنها به طور پراکنده شکل گرفتند. در آزمایش‌های آنالیز حرارتی (DTA) به منظور بررسی خواص حرارتی و میزان پایداری (T_x-T_g)، شیشه‌های پایه (BP) B_2O_3 -PbO و دو نمونه شیشه با حدکثر مقدار ممکن Nb_2O_5 و La_2O_3 که جایگزین PbO در فرمول شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله از اندازه‌گیری و محاسبه خواص حرارتی در جدول ۲، نشانگر تأثیر قابل توجه و بیشتر Nb_2O_5 و La_2O_3 بر T_x و T_g ، حتی در مقادیر کمتر PbO یعنی ۶۸ wt% در سیستم شیشه‌ای (BP) B_2O_3 -PbO، می‌باشد (شکل ۳). ولی پایداری (T_x-T_g) چندان تغییری نمی‌کند.


به طور کلی ضریب شکست نور در شیشه‌ها با افزودن عناصر سنگین و حجیم در ساختارشان افزایش می‌یابد زیرا این عناصر به لحاظ الکترون‌های ناپایدار در مدارهایشان و مدارهای غیراشباع به آسانی در ساختار تغییرشکل دائمی یا موقت می‌دهند. مانند: Tl , Pb , Bi , La , Ba , Nb و غیره. از عوامل دیگر در بالابردن خواص نوری وجود اکسیژن O به صورت غیر متعلق می‌باشد [۳۰، ۳۱].

جدول ۲: آنالیز حرارتی و پایداری نمونه‌های آزمایشی.

T_x-T_g (°C)	T_x (°C)	T_{g2} (°C)	T_{g1} (°C)	فرمولاسیون (mol%) (wt%)				کد نمونه	ردیف
				B_2O_3	PbO	La_2O_3	Nb_2O_5		
-	-	-	-	۴۴,۱ (۷۱,۵)	۵۵,۹ (۲۸,۵)	.	.	B56P	۱
۱۰۷	۵۴۹	-	۴۴۲	۳۲,۰ (۶۰,۰)	۶۸,۰ (۴۰,۰)	.	.	B68P	۲
۱۱۶	۵۲۶	۴۸۶	۴۱۰	۲۷,۰ (۵۳,۶)	۷۳,۰ (۴۶,۴)	.	.	B73P	۳
-	-	۴۰۱	۳۴۹	۲۱,۳ (۴۶,۳)	۷۸,۷ (۵۳,۷)	.	.	B79P	۴
-	-	۴۱۴	۳۶۰	۲۰,۴ (۴۴,۹)	۷۹,۶ (۵۵,۱)	.	.	B80P	۵
-	-	۳۷۰	۳۱۶	۱۶,۱ (۳۷,۹)	۸۳,۹ (۶۲,۱)	.	.	B84P	۶
-	-	-	۲۴۷	۹,۷ (۲۵,۴)	۹۰,۳ (۷۴,۶)	.	.	B90P	۷
۱۰۰	۶۲۱	-	۵۲۱	۱۳,۱ (۳۴,۵)	۶۵,۲ (۵۳,۳)	۲۱,۷ (۱۲,۲)	.	B60P20L	۸
۷۳	۵۱۴	-	۴۴۱	۱۳,۱ (۳۳)	۷۶,۰ (۵۹,۸)	.	۱۰,۹ (۷,۲)	B70P10N	۹



شکل ۳: تغییرات حرارتی لعاب‌های شیشه‌ای پایه $\text{B}_2\text{O}_5\text{-PbO-La}_2\text{O}_3$ و $\text{Nb}_2\text{O}_5\text{-PbO-La}_2\text{O}_3$ با مقادیر اکسیدهای سنگین.



شکل ۴: مقایسه منحنی‌های تغییر ضریب شکست نور در محدوده نور مرئی در سیستم شیشه‌ای $\text{B}_2\text{O}_5\text{-PbO}$ که اکسیدهای Nb_2O_5 و La_2O_3 به آن اضافه شده است.

این تغییرات در خصوص میزان تجزیه نور (n_F-n_C) و ضریب تجزیه نور ($(n_D - 1)/(n_F - 1)$) که وابستگی میزان تجزیه نور را با ضریب شکست ارایه می‌دهد، در شکل‌های ۶ و ۷ مشاهده می‌شوند. لانتانیم به لحاظ بزرگی حجم و تراکم الکترونی، موجب افزایش ضریب شکست نور در سیستم می‌شود. ولی به دلیل داشتن ساختار الکترونی گاز نجیب (Xe) و عدد همسایگی اتمی بالا، یعنی ۸، اثر تجزیه نور پایین‌تری را در مقایسه با سرب به شیشه می‌دهد. در نتیجه این گونه شیشه‌ها دارای خواص ضریب شکست نوری بالا ولی تجزیه پایین هستند. اگر مقادیر انعکاس نور (R) را براساس رابطه ۵ محاسبه نماییم، می‌توان افزایش انعکاس نور با ضریب تجزیه نور در شکل ۸ را نشان داد [۱۴، ۳۳].


$$R = (n-1)^2/(n+1)^2 = [1-2/(n+1)]^2 \quad (5)$$

- ضریب شکست نور است که تابع طول موج می‌باشد.


نتایج حاصله در خصوص اکسیدهای La که دارای حجم اتمی بالا و اکسید Nb، که دارای غلظت اکسیژن زیاد یعنی ۵، می‌باشند، افزایش و تغییر قابل ملاحظه ضریب شکست با طول موج در محدوده طیف‌های مرئی ۴۰۰-۷۰۰ نانومتر را نشان می‌دهند [۳۱]. در منحنی‌های شکل ۴ ملاحظه می‌شود که تغییرات شکست نور با جایگزینی اکسیدهای La و Nb با Pb کمتر است. این مشاهدات بیانگر وجود الکترون‌های بسیار در مدارهای آخر و قابلیت تغییر شکل اتم Pb در ساختار شیشه می‌باشد [۳۲].

۲-۳- ضریب شکست و تجزیه نور سیستم شیشه‌ای $\text{B}_2\text{O}_3\text{-PbO}$


در شکل ۵ مشاهده می‌شود که تأثیر افزایش PbO بر افزایش ضریب شکست سیر صعودی دارد و این اثر اگرچه رابطه خطی با ضریب شکست دارد، ولی در مقادیر بالای سرب کمتر می‌شود.




شکل ۵: افزایش ضرب پرشکست با مقدار و نوع عناصر سنگین .Nb و La و Pb.




شکل ۶: تغییر تجزیه نوری با جایگزین عناصر سنگین و حجیم با B₂O₃ در ساختار.



شکل ۷: منحنی افزایشی تجزیه نور در شیشه‌های BP، و تأثیر کاهشی تجزیه نور با جایگزینی .Pb با Nb₂O₅ و La₂O₃.



شکل ۸: افزایش انعکاس نور با ضریب تجزیه نور در شیشه‌های BP، BPL و BPN.



شکل ۹: روند افزایشی ضریب شکست با تجزیه نور در شیشه‌های تجاری [۲۶-۲۴] و جایگاه شیشه‌های پایه La_2O_3 و BaO با تجزیه نوری کمتر.

نتایج جدول ۳ و شکل‌های ۵-۹ نشان می‌دهند که اثر Nb_2O_5 بر افزایش خواص نوری اشاره شده بیشتر است. از جنبه‌های مختلف مانند: حجم یا جرم اتمی، عدد همسایگی در حالت کاتیونی، وزن مخصوص در حالت اکسیدی و غیره، نایوبیم Nb به تنهایی در مقایسه با La در ساختار شیشه، اثر افزایشی بر ضریب شکست و تجزیه نور را ندارد، بلکه هدف از بکارگیری اکسید نایوبیم Nb_2O_5 در شیشه، بررسی و بهره‌گیری از اثر افزایش اکسیژن در ساختار شیشه و میزان تأثیر مثبت آن بر ضریب شکست و تجزیه نور، در رابطه با خواص انکسار بالای آن، بود [۳۳].

۳-۳-۳- میزان عبور زیر قرمز

به لحاظ وجود رطوبت، جذب نور در طول موج $2,86 \mu\text{m}$ مشاهده شد. میزان جذب بستگی به مقدار اکسید بور در شیشه، که جاذب رطوبت

بنابراین منشور ساخته شده از این شیشه‌ها، نور سفید تابشی (چند طیفی) را با میزان تجزیه نور کمتر، انتشار می‌دهد. در شیشه‌های بلوری معمولی، شکست نور همراه با تجزیه نور افزایش می‌یابد. حضور اتم باریم در فرمولاسیون شیشه با ساختار الکترونی مانند لانتانیم خواص مشابه‌ای را به شیشه می‌دهد [۳۳]. بنابراین این نوع شیشه‌ها، از منحنی معروف شیشه‌های تجاری [۳۱-۲۶] مبنی بر افزایش ضریب شکست با تجزیه نور، به طرف نواحی کم تجزیه منحرف، می‌شوند. شکل ۹، تغییرات ضرایب شکست نور در محدوده طیف‌های مرئی را نشان می‌دهد [۳۴]. این منحنی‌های بیانگر خصوصیات تجزیه نور در شیشه‌هایی که اکسیدهای La_2O_3 و Nb_2O_5 جایگزین B_2O_3 شده‌اند، هستند. تجزیه نور در شیشه‌هایی که حاوی La_2O_3 می‌باشند، تجزیه نور به نسبت کمتر است.

نمونه‌ها بی‌رنگ بودند. نتایج حاصله در شکل ۱۱ نشانگر کاهش جذب و لبه جذب با افزایش La^{3+} و B^{3+} در فرمولاسیون می‌شود. کاهش لبه جذب در محدوده پائین نور مرئی، باعث پهن شدن پنجره عبور نور می‌شود. شکل ۱۲ در خصوص شیشه‌های که دارای Nb_2O_5 هستند، نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. در این مورد با مراجعت به بخش مقدمه، علت آن بالارفتن غلظت اکسیژن در ساختار شیشه در اثر جایگزینی Nb_2O_5 با B_2O_3 می‌باشد. ادامه منحنی‌های خطی لگاریتم در شکل‌های ۱۱ و ۱۲، نسبت شدت طیف عبوری I/I_0 به اولیه I_0 ، یعنی $\log_{10}(I/I_0)$ در دو طرف محدوده نور مرئی را نشان می‌دهد [۳۴]. افزایش شیب منحنی‌ها در شکل‌های ۱۱ و ۱۲ که اغلب خطی هستند، جذب کمتری در طول موج‌های پائین و جذب بیشتر در طول موج‌های بالاتر، یعنی به طرف زیر قرمز، نشان می‌دهند. از نتایج به نظر می‌رسد که تغییر شیب متأثر از افزایش B_2O_3 در فرمولاسیون می‌باشد. در غیر این صورت لازم است تحقیقات بیشتری به عمل آیند.

می‌باشد، دارد. لبه دوم جذب عبور در جدول ۴ نشان داده می‌شود. با جایگزینی La^{3+} با B^{2+} لبه جذب به طول موج‌های بالاتر می‌رود. زیرا، La^{3+} حجمی و سنگین‌تر از B^{2+} می‌باشد. بنابراین پیوند ضعیف‌تری با اکسیژن برقرار می‌کند و نوسان اتمی در سطح انرژی پایین‌تری انجام می‌گیرد [۱۱]. شکل ۱۰ تأثیر افزایش La_2O_3 و PbO در عاب می‌باشد. چرا که وجود یون سنتگین Pb^{++} با الکترون‌های فراوان در مدارهای سطوح انرژی بالاتر در تابش برابر طیف‌های IR کمتر عکس العمل نشان می‌دهند.

۴-۳- جذب در محدوده فرابنفش / مرئی

با توجه به اندازه یونی کوچکتر و فشرده‌گی کمتر در ساختار الکترونی La^{3+} در مقایسه با Pb^{2+} ، جذب در این محدوده به طول موج‌های کوتاه‌تر کشانده می‌شود. رنگ زرد در این نمونه‌ها کاهش یافت و اغلب


جدول ۳: مقایسه ضرایب شکست نوری شیشه‌های آزمایشی با شیشه‌های مرجع تجاری.

ردیف	کد نمونه	ضوییب شکست (n_D)	میزان انعکاس (%)	R	(n_F-n_C)	درجه تجزیه (v_D)
۱	B56P	۱,۷۱۴	۶,۹	۰,۰۱۹	۳۶,۹۲	
۲	B68P	۱,۸۱۱۳	۸,۳	۰,۰۲۸	۲۹,۴۵	
۳	B73P	۱,۸۶۹	۹,۲	۰,۰۳۴	۲۵,۵۶	
۴	B80P	*۱,۹۳، ۱,۹۲۶	۱۰,۰	۰,۰۴۲	۲۲,۰۵	
۵	B84P	۲,۰۰۰	۱۱,۱	۰,۰۵۲	۱۹,۱۱	
۶	B90P	*۲,۰۶، ۲,۱۳۲	۱۳,۱	۰,۰۷۸	۱۴,۶۰	
۷	B60P20L	۱,۷۸۰	۷,۹	۰,۰۲۷	۲۸,۸۹	
۸	B70P10N	*۱,۹۷، ۱,۸۵۵	۹,۰	۰,۰۳۶	۲۳,۷۵	
۹	Schott SF59 [۴]	۱,۹۵۲۵	۱۰,۴	۰,۰۴۷	۲۰,۳۶	
۱۰	Prism [۱۲]Reference	۱,۷۴۶	۷,۴	۰,۰۲۴	۳۱,۶۲	


*- اندازه‌گیری بهوسیله میکروسکوپ نوری (اندازه‌گیری ضریب شکست از روش ساخت منشور و حداقل زاویه انحراف بهوسیله اسپکترومتر با دقیق ۳ الی ۴ رقم اعشار و از روش اختلاف عمق قطعه شیشه‌های نازک، بهوسیله میکروسکوپ نوری با دقیق دو رقم اعشار انجام شد).

جدول ۴: جذب در محدوده طیف فرابنفش / مرئی.


ردیف	کد نمونه	فرمولاسیون (wt%)			ضخامت (mm)	لبه جذب اول (cm^{-1})	لبه جذب (cm^{-1})	ضریب جذب α	لبه جذب کامل دوم (cm^{-1})
		B_2O_3	PbO	La_2O_3					
۱	B73P0L	۷۳,۰	۷۳,۰	-	۲,۳	۳۳۵۵	۴,۴۹	۲۸۵۴	
۲	B70P5L	۵,۶	۷۷,۷	۱۶,۷	۱,۴	۳۳۴۲	۲,۴۲	۲۸۳۲	
۳	B70P15P	۱۶,۰	۷۴,۴	۹,۶	۳,۶	۳۳۶۰	۲,۵۴	۲۷۳۰	
۴	B70P20L	۲۰,۸	۷۲,۹	۶,۳	۲,۴	۳۴۰۰	۲,۰۲	۲۷۲۰	
۵	B68P0L	-	۶۸,۰	۳۲,۰	۲,۹	۳۴۴۶	۸,۳۲	۲۸۷۱	
۶	B60P10L	۱۱,۴	۶۸,۰	۲۰,۶	۰,۹	۳۴۱۰	۳,۵۲	۲۸۲۰	
۷	B60P20L	۲۱,۷	۶۵,۲	۱۳,۱	۱,۲	۳۴۵۰	۱,۱۱	۲۶۶۰	



شکل ۱۰: کاهش ضریب جذب در زیر قرمز با افزایش اکسید لانتانیم.



شکل ۱۱: منحنی تغییرات طول موج نسبت به ضریب شکست در نمونه‌های مختلف شیشه‌های BP و BPL.



شکل ۱۲: منحنی تغییرات طول موج نسبت به ضریب شکست در نمونه‌های مختلف شیشه‌های BP و BPN.

(غیرمتصل) در ساختار مولکولی شیشه باشد. به لحاظ ضریب شکست بالاتر، خواص انعکاسی و به عبارتی برآقیت لعاب، افزایش می‌یابد. از این‌رو لعاب نور را کمتر تجزیه یا پراکنده می‌کند و بازتاب رنگین‌کمانی در آن کاهش یافته و در نتیجه لعاب برآقیت آینه‌ایی از خود نشان می‌دهد. نمونه‌هایی لعاب پایه BPL و BPN در مقایسه با BP، بی‌رنگ و شفاف بودند. جایگزینی La_2O_3 و Nb_2O_5 با B_2O_3 دامنه طول موج (پنجره) عبور نور را گسترده‌تر و جذب آن را کمتر نمود، بنابراین خواص انعکاسی در لعاب افزایش می‌یابد.

۴- نتیجه‌گیری

دامنه شیشه‌ای شدن و پایداری در هردو سیستم BPL و BPN محدود به نواحی یوتکنیک بودند. در مقایسه، سیستم شیشه‌های BPL پایداری بیشتری نسبت به BPN نشان دادند. ضرایب شکست و تجزیه نور در هر دو سیستم بالا بودند. در مقایسه با سیستم BP، بر خلاف انتظار، جایگزینی La_2O_3 و Nb_2O_5 باعث کاهش ضریب شکست و تجزیه نور شدند. خواص نوری بالاتری در شیشه‌های حاوی Nb_2O_5 نسبت به شیشه‌های که دارای La_2O_3 بودند، مشاهده شد. این مشاهدات می‌تواند بیانگر تأثیر افزایش اکسیژن و احتمال بیشتر اکسیژن غیرپلی

۵- مراجع

- R. Tilley, Colour and optical properties of materials, Ch. 2&3, 2nd Ed. Wiley&Sons (2011).
- E. M. Levin and R. S. Roth, Polymorphism of bismuth sesquioxide, I. Pure. Bi_2O_3 , *Nat. Bur. Stnds. Sec. A*. 68A 200 (1964), 189-95.
- H. Ahmadi Moghaddam, Preparation of ultra dispersive glasses for designing novel coating. *Prog. Color Colorants and Coat.* (2009), 7-21.
- Schott, Optical glass. *Glasses Catalogue* (1980).
- I. Fenderlik, Optical property of glass Ch. 4&5, 1st ed., Elsevier (1983).
- M. Das, K. Annapurna, P. Kundu, R. N. Dwivedi, S. Buddhudu optical spectra of Nd^{3+} : $\text{CaO-La}_2\text{O}_3\text{-B}_2\text{O}_3$ glasses. *Mater. Lett.* 60 (2006), 222-229.
- I. Dyamant, E. Korin, J. Hormadaly, Thermal and some physical properties of glasses in the $\text{La}_2\text{O}_3\text{-CaO-B}_2\text{O}_3$ ternary system. *J. non-cryst. Solids.* 354(2008), 3135-3141.
- W. D. Fragoso, C. M. Donega, R. L. Longo, A structural model of $\text{La}_2\text{O}_3\text{-Nb}_2\text{O}_5\text{-B}_2\text{O}_3$ glasses based upon infrared and luminescence spectroscopy and quantum chemical calculation. *J. non-cryst. Solids.* 351(2005), 3121-3126.
- P. Dararuana, S. Pongkrapan, N. Sirikulrat, M. Thawormmongolkij, P. Wathanakil, Raman spectroscopic investigation on high refractive index glasses prepared from local quartz sand. *Spectrochem. acta part A*. 73(2009), 440-442.
- J. N. Hodgson, Optical absorption and dispersion in solids, Chapman and Hall, (1970).
- Q. Guanning, A study on high refractive index and low dispersion glasses, XIV Intl. Cong. on Glass, New Delhi, Collected Papers, 21(1986), 133-138.
- H. Ahmadi Moghaddam, Fabrication of oxide glasses of high optical for non-linearity, School of Materials, University of Sheffield, (1991).
- H. Rawson, Properties and Applications of Glass, Glass Science and Technology 3, 2nd imp. Elsevier (1984).
- H. Doweidar, Yasser, B. Saddeek, Effect of La_2O_3 on structure of lead borate glasses. *J. non-cryst. Solids.* 356 (2010), 1452-1457.
- L. Aleksandrov, R. Iordanova, Y. Dimitriev, Glass formation in the $\text{MoO}_3\text{-Nd}_2\text{O}_3\text{-La}_2\text{O}_3\text{-B}_2\text{O}_3$ system. *J. non-crystalline solids.* 355(2009), 2023-2026.
- I. Fenderlik, Silica Glass and Its Application, Ch. 2&3, 1st Ed. Elsevier (1991).
- E. Le Bourhis, Glass, Ch. 5, 1st ed. Wiley-VCH (2008).
- N. Syam Prasad, K. B. R. Varma, Y. Takahashi, Y. Benino, T. Fujiwara, Evolution and characterization of fluorite like nano- $\text{SrBi}_2\text{Nb}_2\text{O}_9$ phase in the $\text{SrO-Bi}_2\text{O}_3\text{-Nb}_2\text{O}_5\text{-Li}_2\text{B}_4\text{O}_7$ glass system. *J. solid state chemistry.* 173(2003), 209-213.
- Ftoxic-Oxide Phase Diagrams, Fact Sage 6.2 - List of Stored Phase Diagrams (2634), (2010).
- M. B. Streltsina, Properties of glasses and glass forming melts, O. V. Mazurin, M. V. Streltsina and T. P. Shavailkovskaya, 2, Leningradlt Nauka. Publishing House. (1975), 287
- E. Kordes, Zs. Anorg. Allgem. Chem. 241(1), 1, (1939), a
- E. Kordes, Zs. Phys. Chem., 43(3), 173, (1939), b
- J. Lumeau, L. Glebova, V. Golubkov, D. Edgar, Z. Leonid, B. Glebov Origin of crystallization – induced refractive index changes in photo-thermo-refractive glass. *Optical materials.* 32(2009), 139-146.
- OHARA GmbH, Optical glass, Technical Information, (2013)
- SCHOTT, Glass made of ideas, Optical glass, Description of properties, (2011).
- SCHOTT, Glass made of ideas, Optical glass, Data Sheets, (2013).
- H. Doweidar, K. El-Egili, G. El-Damrawi, R. M. Ramadan, Sites distribution and properties of $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-PbO-B}_2\text{O}_3$ glasses, Physics and chemistry of glasses. *Eur. J. Glass Sci. Tech.* 49(2008), 271-277.
- A. Karamanov, R. Di Gioacchino, P. Pisciella, M. Pelino, A. Hreglich, Viscosity of iron rich glasses obtained from industrial wastes. *Glass Technology.* 43(2002), 34-38.
- R. E. Geller and E. N. Bunting, The system $\text{B}_2\text{O}_3\text{-PbO}$, *Nat. Bur. Stnds.* 18(1937), 585-589.
- G. Wulfsberg, Inorganic chemistry, Ch. 5, University Science Books, USA (2000), 231.
- M. Bass, V. N. Mahajan, Handbook of optics, Part 1&2, 1, 3rd Ed. OSA, Mc Graw-Hill (2010).
- N. Turova, Inorganic Chemistry In Tables, Springer (2011), 52-79.
- G. W. Cleek and C. L. Babcock, Properties of Glasses in some ternary systems containing BaO and SiO_2 . *Nat. Bur. Stnds.* (1973), 9-11.
- M. Haghshenas, Z. Ghiabklou, Investigation of tinted glazing's effect in transmission of daylight and energy in the visible spectrum. *J. color Sci. Tech.* 2(2009), 213-220.