



بررسی انحلال و خواص رنگریزی یک ماده رنگزای دیسپرس در حضور مواد پراکنش کننده زیست سازگار توئین

کمال الدین قرنجیگ^{۱*}، علیرضا خسروی^۲، ولگا نیکنام^۳، آناهیتا احمدی^۳، مژگان حسین نژاد^۴

۱- دانشیار، گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۶۷۶۵-۶۵۴

۲- استادیار، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۴۴۱۳

۳- دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۴۴۱۳

۴- دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۴۴۱۳

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۹/۲۰ تاریخ پذیرش: ۹۰/۱۲/۱۰ در دسترس به صورت الکترونیکی از:

چکیده

در این تحقیق انحلال یک ماده رنگزای دیسپرس در حضور محلول‌های آبی توئین ۲۰ و توئین ۱۰ مورد بررسی قرار گرفته و اثر عوامل مختلفی مانند زمان، دما و غلظت پراکنش کننده‌ها بر روی میزان انحلال ماده رنگزرا در آب ارزیابی گردیده است. ضمن اینکه سینتیک انحلال ماده رنگزرا در دمای‌های مختلف و با حضور پراکنش کننده‌های انتخابی مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش زمان، دما و غلظت پراکنش کننده‌ها میزان انحلال ماده رنگزرا در آب افزایش می‌یابد و سینتیک انحلال از یکتابع نمایی پیروی می‌کند. همچنین، انحلال ماده رنگزرا در محیط حاوی توئین ۱۰ نسبت به توئین ۲۰ از سرعت بیشتری برخوردار است. عملکرد توئین ۲۰ و توئین ۱۰ در رنگرزی الیاف پلی‌استر با ماده رنگزای دیسپرس بررسی شده و عملکرد آن با خواص رنگرزی کالاها رنگرزی شده در حضور یک پراکنش کننده تجارتی به نام پراکنش کننده MF مقایسه گردیده است. نتایج نشان می‌دهند که ویژگی‌های توئین ۱۰ به پراکنش کننده MF بسیار نزدیک است. واژه‌های کلیدی: پراکنش کننده زیست سازگار، توئین، انحلال، سینتیک، ماده رنگزای دیسپرس.

Investigation of Dissolution and Dyeing Properties of a Disperse Dye in the Presence of Tween Environmentally Friendly Dispersing Agents

K. Gharanjig^{1*}, A. Khosravi², V. Niknam², A. Ahmadi², M. Hosseinejad²

¹ Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology, P.O.Box :16765-654, Tehran, Iran

² Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology, P.O.Box:15875-4413, Tehran, Iran

Received: 01-11-2011

Accepted: 29-02-2012

Available online: 10-12-2012

Abstract


In this research, dissolution of a disperse dye in the presence of Tween 20 and Tween 80 and the effect of various parameters such as time, temperature and concentration of dispersing agents were investigated. In addition, dissolution kinetics of disperse dye in the presence of selected dispersing agents in various temperatures were studied. Results show that dissolution kinetics of the disperse dye follows an exponential equation. The rate of dissolution of disperse dye in the presence of Tween 80 is greater than Tween 20. The performance of Tween 80 and Tween 20 in dyeing of polyester fibers with disperse dye were studied and compared with the performance dispertane MF as a commercial dispersing agent. Results show that the performance of Tween 80 is almost equal to Dispertane MF. J. Color Sci. Tech. 6(2012), 253-261 © Institute for Color Science and Technology.

Keywords: Environmentally friendly dispersing agent, Tween, Dissolution, Kinetics, Disperse dye.

رفتار متقابل غیرآبدوست بین مولکول‌های ماده رنگزا و ماده فعال سطحی به طول زنجیر آلکیل ماده فعال سطحی و تعداد یون‌های موجود در سیستم بستگی دارد. بنابراین افزایش آب‌گریزی چه در ماده رنگزا و چه در ماده فعال سطحی امکان تشکیل کمپلکس ماده رنگزا و ماده فعال سطحی را افزایش می‌دهد.

انحلال مواد رنگزای دیسپرس در آب حاوی پراکنش‌کننده‌ها، عاملی حائز اهمیت در رنگرزی محسوب می‌گردد [۸، ۹]. انحلال بیشتر مواد رنگزای دیسپرس در آب علاوه بر ایجاد یک سیستم سوسپانسیون مناسب برای رنگرزی سبب افزایش جذب ماده رنگزا بر روی الیاف می‌گردد. در ارتباط با انحلال مواد رنگزای دیسپرس در آب مقاولات متعددی منتشر شده است و در آنها اثر پراکنش‌کننده‌ها بر روی انحلال و سینیتیک آن بررسی شده است [۱۰، ۱۱]. در این بررسی‌ها مشخص شده است که عواملی مانند غلظت پراکنش‌کننده‌ها، دما، غلظت بحرانی تشکیل می‌سازد و زمان بر روی میزان انحلال مواد رنگزای دیسپرس در آب مؤثر هستند [۱۲].

مطابق آخرین بررسی‌های ما تاکنون اثر مواد پراکنش‌کننده مختلفی بر روی رفتار رنگرزی مواد رنگزای دیسپرس مطالعه شده است ولی اثر استرهای اسید چرب سوربیتان و مشتقات اتوکسیلات آنها که عموماً تؤین‌ها نامیده می‌شوند و یکی از متداول‌ترین مواد سطح فعال غیریونی می‌باشند در رنگرزی الیاف پلی‌استر با مواد رنگزای دیسپرس بررسی نشده است. این مواد که اولین بار توسط شرکت ICI تجاری گردیدند از واکنش سوربیتول با یک اسید چرب در دمای بالا (بیش از ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد) تولید می‌شوند. ابتدا سوربیتول آب‌گیری شده و به ۱،۴-سوربیتان تبدیل می‌شود، سپس فرآیند استری شدن انجام می‌گیرد. ساختار شیمیایی سوربیتان مونواستر در ساختار ۱ نشان داده شده است. گروه‌های OH آزاد در مولکول می‌توانند به استر تبدیل شوند و تولید دی و تری استر کنند. با توجه به نوع گروه آلکیل اسید مورد استفاده، محصولات مختلفی می‌توانند تولید شوند که شامل مونو، دی و یا تری استر می‌باشند.




ساختار ۱: سوربیتول مونواستر.


۱- مقدمه

مواد رنگزای دیسپرس خالص، جامد‌های بلوری با وزن مولکولی کم هستند که معمولاً در دمای ۱۵۰-۲۵۰ °C ذوب شده و بدون تجزیه تصفید می‌شوند [۱۳]. این گروه از مواد رنگزا در آب نامحلول بوده و نسبت به الیاف غیرآبدوست نظریه پلی‌استر، آکریلیک، نایلون و استرات‌های سلولز تمایل ذاتی جذب دارند. رنگرزی با این مواد رنگزا در محیط آبی انجام شده و ماده رنگزا به فرم سوسپانسیون در حمام رنگرزی وجود دارد. در طی مرحله ابتدایی رنگرزی، انتقال ماده رنگزا به لیف از یک محلول بسیار رقيق صورت گرفته و با حل شدن مدادوم و تدریجی ذرات ماده رنگزا در آب، ماده رنگزا جذب سطحی لیف می‌گردد [۱۴]. مواد رنگزای دیسپرس به شکل پخش و پراکنده و بسیار ریز در حمام رنگرزی به کار می‌روند. بنابراین اندازه ذره و پایداری پراکنش آن در طول فرآیند رنگرزی بسیار مهم است. به طور ایده‌آل یک ماده رنگزای دیسپرس تجاری باید به هنگام افزوده شدن به حمام رنگرزی سریعاً پخش و پراکنده شده و یک سوسپانسیون پایدار با ذرات بسیار ریز و کمتر از چهار میکرون ایجاد کند [۱۵]. سوسپانسیون تهیه شده از ماده رنگزا باید در طول فرآیند رنگرزی کالای نساجی پایدار بماند و ماده رنگزا نباید در دمایهای بالا و در حضور مواد کمکی دیگر رسوبر نماید. عدم پایداری ذرات مواد رنگزا در حمام رنگرزی باعث تجمع ذرات می‌شود و این ذرات در حمام رنگرزی بر روی سطح لیف رسوبر می‌کنند. رسوبر ماده رنگزا علاوه بر کاهش بازده رنگرزی سبب کاهش ثبات سایشی و ثبات تری کالای رنگرزی شده، می‌گردد.

برای رنگرزی آسان و حل مشکلات احتمالی در رنگرزی الیاف غیرآبدوست با مواد رنگزای دیسپرس از مواد پراکنش‌کننده استفاده می‌شود. پراکنش‌کننده‌ها مواد فعال سطحی هستند که از یک بخش غیر قطبی آبگریز شامل یک هیدروکربن خطی یا ساخه‌دار یا زنجیر فلؤون کربنی حاوی ۸ تا ۱۸ اتم کربن و یک بخش قطبی یا آبدوست تشکیل شده‌اند. بخش آب‌دوست می‌تواند غیر یونی، یونی یا یونی دوگانه باشد. امروزه پراکنش‌کننده‌ها کاربرد وسیعی در رنگرزی الیاف غیر آب‌دوست با مواد رنگزای دیسپرس دارند به طوری که امکان رنگرزی این گروه از الیاف بدون حضور این مواد تقریباً غیرممکن است. در مورد عملکرد پراکنش‌کننده‌ها و رفتار متقابل آنها با مواد رنگزا در سیستم‌های آبی مخصوصاً فرآیندهای رنگرزی مطالعات بسیاری انجام گرفته است [۱۶-۱۷]. در این فرآیندها، مواد فعال سطحی در درجه اول به عنوان عوامل خیس‌کننده، پراکنش‌کننده و همتراز کننده مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نیروهای مختلفی رفتار متقابل بین ماده رنگزا و مولکول‌های مواد فعال سطحی را کنترل می‌کنند. نیروهای کولمی بین مولکول‌های مواد فعال سطحی و ماده رنگزا و نیروهای غیر آب‌دوست غیرکولمی مانند نیروی وان دروالس تأثیر زیادی بر روی رفتار متقابل ماده رنگزا و ماده فعال سطحی می‌گذارند. قدرت و شدت



ساختار ۳: توصیف ۲۰



ساختار ۴: توصیف ۸۰

۲-۲، وش، کا

۱-۲-۳- خالص سازی، ماده، نگزای

مواد رنگزای تجاری حاوی مقدار قابل توجهی مواد پراکنش‌کننده هستند. بنابراین در این پژوهش برای حذف اثر این مواد بر روی نتایج مورد بررسی نیاز به خالص‌سازی ماده رنگزای مصرفی است. برای خالص‌سازی ماده رنگزا از روش‌های استخراج مداوم^۷ و نوبلور کردن^۸ استفاده شد. به این منظور ۳۰ گرم از ماده رنگزای دیسپرس تجاری به مخزن سوکسله اضافه شده و با ۳۰۰ میلی‌لیتر استخراج گردید. محلول به دست آمده تغليظ شد تا از حلal جدا گردد. پس از آن ماده رنگزا با اتانول نوبلور شده و پس از صاف کردن در گرمخانه خشک گردید.

۲-۲-۲ بررسی اثر غلظت پراکنش کننده‌ها بر روی انحلال ماده رنگزا در آب


برای تعیین غلظت اشباع ماده رنگزای، $g \cdot 2$ ماده رنگزای دیسپرس خالص به محلول های $1, 5, 10$ و $1/g$ پراکنش کننده ها اضافه شده و در یک شیکر انکوباتور به مدت 72 ساعت در دمای 0°C قرار داده شدند. نمونه هایی از هر محلول برداشته و پس از صاف کردن به نسبت $1:5$ با استن مخلوط شدند. در نهایت جذب هر یک از محلول ها در طول موج بیشینه به دست آمده و غلظت اشباع هر محلول به وسیله منحنی های کالیبراسیون حاصل از اسپکتروفوتومتری تعیین شدند.

مشتقات اتوکسیلات این ترکیبات از طریق واکنش اکسید اتیلن با گروههای هیدروکسیل باقیمانده در گروه سوربیتان استر، تولید می‌شوند. پلی اکسی اتیلن سوربیتان مونولارات، پلی اکسی اتیلن سوربیتان مونوپالمیتات، پلی اکسی اتیلن سوربیتان مونواستئارات و پلی اکسی اتیلن سوربیتان مونواولئات چند نمونه از این نوع مواد فعال سطحی هستند. تؤین‌ها عموماً در آب حل می‌شوند و HLB^۱ نسبتاً بالایی دارند. مزایای اصلی تؤین‌ها زیست‌سازگاری آنها و غیر سمی بودنشان است. به همین دلیل آنها به عنوان مواد افزودنی خوراکی و هم چنین در مواد آرایشی و دارویی استفاده گسترده‌ای دارند. بنابراین ما در این تحقیق در نظر داریم خواص رنگرزی الیاف پلی استر را با مواد رنگزای دیسپرس در حضور مواد پراکنش‌کننده زیست‌سازگار تؤین بررسی کرده و اثر این گروه از مواد را در رنگرزی مورد ارزیابی قرار دهیم.^[۱۲، ۱۳]

۲-بخش تجربی

٢-١- مواد

ماده رنگزای دیسپرس آبی ۷۹ (ساخтар ۲) با نام تجاری Setapers از شرکت ستابس کیمیا^۳ ترکیه شد. این ماده رنگزای دارای وزن مولکولی $639,41 \text{ g/mol}$ بوده و طول موج بیشینه جذب آن در استن $580,5$ نانومتر است. پراکنش کننده غیر یونی توئین ۲۰ با نام شیمیایی پلی اکسی اتیلن سوربیتان مونواکلورات^۴ (ساخтар ۳) و توئین ۸۰ با نام پلی اکسی اتیلن سوربیتان مونواکلورات^۵ (ساخtar ۴) از شرکت مرک تهیه شده است. پراکنش کننده تجاری MF^۶ با نام سدیم پالی نفتالین فرمالدئید سولفونات دارای فرمول مولکولی $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{Na}_2\text{O}_{10}\text{S}_2$ از شرکت Dystar تهیه شد. ضمناً از استن مرک و آب مقطر به عنوان، حلا، استفاده شد.



ساختار ۲: ماده رنگزای دیسپرس آبی

1- Hydrophilic lipophilic balance

1- Hydrophilic lip
2- Disperse Blue 79

2 Disperse Blue 75
3 SETAS KIMYA

4 Polyoxyethylene (20) Sorbitan monolaurate

5 Polyoxyethylene (20) Sorbitan monooleate

6- Dispertane MF

برای اندازه‌گیری ثبات رنگ در برابر شستشو هر بک از کالاهای رنگرزی شده از روش استاندارد ISO105B01-C2S استفاده شد. شستشوی هر یک از کالاهای رنگرزی شده در دمای 60°C و به مدت ۳۰ دقیقه به همراه ۲۵ گلوله فولادی در حمامی حاوی 1 g/l پربرات سدیم، 1 g/l شوینده و 1 g/l کربنات سدیم با L.R برابر $1:50$ انجام شد. پارچه‌های همراه عبارت بودند از نایلون، پلی‌استر و پنبه. پس از پایان شستشو، کالاهای آبکشی شده و پس از خشک شدن با معیار خاکستری (تغییر رنگ و اثر لکه‌گذاری) مورد ارزیابی قرار گرفتند.

برای اندازه‌گیری مقاومت کالاهای رنگرزی شده در برابر حرارت خشک، از روش استاندارد (E) ISO 105-P01:1993 استفاده شد. در این روش کالاهای رنگرزی شده به همراه پارچه‌ای از جنس پلی‌استر به مدت 30°C ثانیه در دمای 180°C و 210°C قرار گرفتند. تغییر رنگ پارچه‌ها و اثر لکه‌گذاری آنها بر روی پارچه همراه بر اساس معیار خاکستری ارزیابی شدند.

برای اندازه‌گیری ثبات رنگ در برابر سایش هر یک از کالاهای رنگرزی شده از روش استاندارد ISO105C06C2S استفاده شد. در این روش کالاهای رنگرزی شده در دستگاه اندازه‌گیری ثبات سایشی قرار داده و عمل سایش با یک پارچه پنبه‌ای که به یک وزنه 9 g نیوتونی متصل است، انجام شد. تعداد سایش ده بار و به فاصله 10°C متر بود. اندازه‌گیری ثبات سایشی در دو حالت خشک و تر انجام شد.

۶-۲-۲- دستگاه‌ها

برای اندازه‌گیری اتحال ماده رنگرزی دیسپرس در آب حاوی مواد پراکنش‌کننده از شیکر انکوباتور 1010 Heidolph Unimax و دستگاه اسپکتروفوتومتری UV-vis مدل Cecil 9200 اینکه دو پرتوی استفاده گردید. رنگرزی الیاف پلی‌استر در دستگاه نمونه رنگ کنی IR شرکت Rosari Lab Tech انجام شد. ثبات شستشویی کالاهای رنگرزی شده به وسیله معیار خاکستری و ثبات نوری به وسیله پارچه‌های پشمی معیار آبی تعیین شدند. برای اندازه‌گیری ثبات رنگ پارچه‌های رنگرزی شده در برابر نور از دستگاه اندازه‌گیری ثبات نوری نساج صنعت یزد استفاده گردید. ثبات سایشی کالاهای رنگرزی شده به وسیله دستگاه کراکومتر ساخت شرکت نیک تکس انجام شد. مقادیر رنگ (L^* , a^* , b^* , C, h, K/S) و مشخصات انعکاسی هر یک از کالاهای رنگرزی شده به وسیله دستگاه اسپکتروفوتومتر انعکاسی Grating Macbeth 7000A تعیین گردید.

جدول ۱: مواد مصرفی در تعیین قابلیت رنگرزی ماده رنگزا به روش دما بالا بر حسب درصد روی وزن کالا.

مواد مصرفی	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
ماده رنگزا	۰,۱	۰,۳	۰,۶	۰,۹	۱,۵	۲	۴	۶
اسید استیک	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
پراکنش‌کننده	۰,۵	۰,۵	۰,۵	۰,۵	۰,۵	۰,۵	۰,۵	۰,۵

۳-۲-۲- تعیین سرعت اتحال ماده رنگزا

برای تعیین سرعت اتحال ماده رنگزا در آب حاوی مواد پراکنش‌کننده محلول‌های تهیه شده به مدت ۷۲ ساعت در دمای 25°C ، 45°C و 65°C در شیکر انکوباتور قرار داده شدند. اندازه‌گیری میزان اتحال ماده رنگزا در آب به روش اسپکتروفوتومتری انجام شده و میزان جذب ماده رنگزا از طریق نمونه‌برداری از محلول در طی زمان‌های مختلف به دست آمدند.

۴-۲-۲- رنگرزی الیاف پلی‌استر

الیاف پلی‌استر در حمامی حاوی 1 g/l شوینده آنیونی بر پایه الکیل بنزن سولفونات در دمای 80°C به مدت ۲۰ دقیقه شستشو داده شدند. سپس کالاهای آبکشی و آبگیری شده و وارد حمام‌های رنگرزی شدند. برای تعیین قابلیت رنگرزی ماده رنگزا به کار رفته بر روی الیاف پلی‌استر هشت غلظت مختلف از ماده رنگزا تهیه شده و به همراه اسید استیک و سه پراکنش‌کننده مختلف برای رنگرزی به روش دما بالا به کار رفت. مواد مصرفی در هر یک از حمام‌ها در جدول ۱ نشان داده شده است. رنگرزی از دمای 30°C شروع شده و با شیب حرارتی 3°C/min تا دمای 90°C افزایش یافت. پس از آن دما با شیب حرارتی $1,6^{\circ}\text{C/min}$ تا دمای 130°C افزایش یافته و رنگرزی به مدت یک ساعت در این دما ادامه یافت. پس از پایان، دمای حمام رنگرزی تا 20°C سرد شد. کالاهای پس از خارج شدن از حمام‌ها آبکشی شدند. برای حذف مواد رنگزای سطحی موجود بر روی کالا از روش شستشوی احیایی استفاده شد. شستشوی احیایی در حمامی حاوی هیدروسولفیت سدیم 1 g/l ، 3 g/l هیدروکسید سدیم 2 g/l و شوینده 1 g/l انجام شد. کالاهای رنگرزی شده در دمای 20°C وارد حمام شستشوی احیایی شده و به مدت ۲۰ دقیقه در این دما عمل شدند.


۵-۲-۲- اندازه‌گیری خواص ثبات

ثبات نوری هر یک از کالاهای رنگرزی شده مطابق با استاندارد ISO105-B02:1994(E) است. برای این کار هشت کالای پشمی آبی رنگ (معیار آبی) به همراه نمونه‌ها در داخل دستگاه اندازه‌گیری ثبات رنگ در برابر نور طوری قرار داده شدند که قسمتی از پارچه‌ها در معرض نور قرار گیرند و قسمت دیگر پارچه از نور محافظت شود. کالاهای به مدت ۶۰ ساعت در معرض نور قرار گرفته و اختلاف رنگ با معیار آبی سنجش شدند.


۳- نتایج و بحث

۳-۱- بررسی اثر غلظت پراکنش‌کننده‌ها بر روی انتقال ماده رنگزا در آب

شکل ۱ نشان می‌دهد که انتقال ماده رنگزا در آب با افزایش غلظت تؤین ۲۰ و تؤین ۸۰ در محلول‌های آبی افزایش می‌یابد. ضمن اینکه در دمای محیط مقدار انتقال ماده رنگزا در آب حاوی تؤین ۸۰ نسبت به تؤین ۲۰ بیشتر است. رفتار ماده رنگزا در تؤین ۸۰ نشان می‌دهد که غلظت پراکنش‌کننده تا حد معینی بر روی انتقال ماده رنگزا در آب مؤثر است (تا 1 g/l) و این در حالی است که انتقال ماده رنگزا در آب حاوی تؤین ۲۰ با افزایش غلظت پراکنش‌کننده تا 10% همواره روند صعودی دارد.



شکل ۱: تغییرات جذب ماده رنگزا در حضور پراکنش‌کننده‌های تؤین در دمای 25°C .



شکل ۲: سینتیک انتقال ماده رنگزا در حضور پراکنش‌کننده‌های تؤین در دمای مختلف.

۳-۳- سینتیک انتقال ماده رنگزا در محلول‌های حاوی پراکنش‌کننده‌های تؤین

سينتیک انتقال مواد رنگزای دیسپرس در حضور پراکنش‌کننده‌ها توسط رابطه نمایی ۱ بیان می‌شود [۱۴]. در این رابطه k ثابت سرعت، S_0 مساحت سطح اولیه ماده حل شده، C_s غلظت اشعاع، C رنگزا در هر لحظه، κ ضریبی از ثابت سرعت انتقال است و ضریب k' متناسب با ثابت سرعت فرآیند است.

$$r = kS_0(C_s - C)\exp(-C/\kappa) = k' \exp(-C/\kappa) \quad (1)$$


۳-۲- بررسی اثر دما و زمان در انتقال ماده رنگزا در آب حاوی تؤین

نتایج حاصل از بررسی اثر دما و زمان بر انتقال ماده رنگزای انتخابی در محلول‌های حاوی تؤین ۲۰ و تؤین ۸۰ نشان می‌دهد که در یک دمای ثابت با گذشت زمان مقادیر جذب محلول‌ها افزایش می‌یابد. افزایش انتقال ماده رنگزا در آب حاوی تؤین در محدوده زمانی $50\text{--}70$ دقیقه چندان محسوس نیست. این بدان معنی است که محلول ماده رنگزا در مدت حدود 50 دقیقه به اشباع می‌رسد.


دما تأثیر بیشتری بر روی میزان انتقال ماده رنگزا در آب حاوی تؤین دارد به طوری که با افزایش دما از 25°C تا 65°C میزان انتقال ماده رنگزا در آب حاوی تؤین $20\text{--}80$ است و این در حالی است که در دمای 65°C نتیجه حاصل عکس است. به عبارتی دیگر هر چه دمای تؤین 20 بیشتر از تؤین 20 است و این در حالی است که در آب حاوی پراکنش‌کننده افزایش یابد میزان انتقال ماده رنگزا در تؤین 20 نسبت به تؤین 80 بیشتر است. این بذکر از این داشت که انتقال ماده رنگزا در آب بدون پراکنش‌کننده ناچیز است و با افزایش پراکنش‌کننده مقدار انتقال افزایش می‌یابد (جدول ۲).

جدول ۲: مقادیر جذب ماده رنگزای حل شده در آب و پراکنش‌کننده‌های مختلف.

نوع پراکنش‌کننده	بدون پراکنش‌کننده	پراکنش‌کننده MF	تؤین ۸۰	تؤین ۲۰
دمای 25°C	۰.۰۲	۰.۲۳	۰.۱۰۵	۰.۱۰۱
دمای 45°C	۰.۰۳۲	۰.۳	۰.۱۹۷	۰.۱۴۶
دمای 65°C	۰.۰۴۸	۰.۴۴۶	۰.۲۵۸	۰.۳۳۷



شکل ۳: انحلال ماده رنگزا در محلول حاوی تؤین ۲۰ بر حسب $\ln(t)$ در دماهای مختلف.



شکل ۴: انحلال ماده رنگزا در محلول حاوی تؤین ۸۰ بر حسب $\ln(t)$ در دماهای مختلف.

از طریق حل رابطه ۱ با فرض $C/\kappa > t$ و $C/\kappa < t$ رابطه ۲ به دست می‌آید.

$$C = \kappa \ln k'/\kappa + \kappa \ln(t) \quad (2)$$

اگر داده‌های حاصل از غلظت انحلال ماده رنگزا در آب حاوی پراکنش‌کننده‌های مصرفی برحسب زمان رسم شود خط مستقیمی به دست خواهد آمد که ضریب زاویه آن ک خواهد بود. بنابراین در این تحقیق غلظت ماده رنگزا انتخابی در زمان‌های مختلف رسم شد. نتایج همان‌طوری که در شکل‌های ۳ و ۴ دیده می‌شود سینتیک انحلال ماده رنگزا دیسپرس در آب حاوی تؤین ۲۰ و تؤین ۸۰ با ضریب همبستگی نسبتاً خوبی از معادله ۲ پیروی کرد.


با توجه به شبیه به دست آمده از خطوط رسم شده در شکل‌های ۳ و ۴ می‌توان مقادیر مختلف κ را برای پراکنش‌کننده‌های تؤین ۲۰ و تؤین ۸۰ در دماهای مختلف محاسبه نمود. همان‌طور که از جدول ۳ مشاهده می‌شود با افزایش دما مقدار κ افزایش یافته است. مقادیر سرعت واکنش نیز با در دست داشتن مقدار κ در هر لحظه از رابطه ۳ محاسبه می‌شود که در جدول ۴ درج شده است.

جدول ۳: مقدار κ و r^2 برای سه ماده فعال سطح در دماهای مختلف.

پراکنش‌کننده	$\kappa \times 10^{-3}$					
	۶۵°C	r^2	۴۵°C	r^2	۲۵°C	r^2
تؤین ۲۰	۵۱.۵	۰.۹۹	۱۳.۵	۰.۹۹	۹.۳	۰.۹۹
تؤین ۸۰	۲۲.۸	۰.۹۸	۲۰.۸	۰.۹۷	۱۲.۳	۰.۹۶

جدول ۴: مقادیر سرعت انحلال ماده رنگزا در آب حاوی تؤین ۲۰ و ۸۰ در دماهای مختلف.

$R \times 10^{-3}$						t (h)
تؤین ۸۰			تؤین ۲۰			
۶۵ (°C)	۴۵ (°C)	۲۵ (°C)	۶۵ (°C)	۴۵ (°C)	۲۵ (°C)	
۴۵.۶	۴۱.۶	۲۴.۶	۱۰.۳	۲۷	۱۸.۶	۰.۵
۱۱.۴	۱۰.۴	۶.۱۵	۲۵.۷۵	۶.۷۵	۴.۶۵	۲
۵.۷	۵.۲	۳.۰۷۵	۱۲.۸۷۵	۳.۳۷۵	۲.۳۲۵	۴
۲.۲۸	۲.۰۸	۱.۲۳	۵.۱۵	۱.۳۵	۰.۹۳	۱۰
۱.۱۴	۱.۰۴	۰.۶۱۵	۲.۵۷۵	۰.۶۷۵	۰.۴۶۵	۲۰
۰.۵۷	۰.۵۲	۰.۳۰۸	۱.۲۸۸	۰.۳۳۸	۰.۲۳۲	۴۰
۰.۲۸۵	۰.۲۶	۰.۱۵۴	۰.۶۴۴	۰.۱۶۹	۰.۱۱۶۳	۸۰



شکل ۵: منحنی قابلیت رنگرزی ماده رنگرا در حضور پراکنش‌کننده‌ها.

آنچه از این نتایج مشاهده می‌شود این است که سرعت اتحال ماده رنگرزی دیسپرس بلافارصله پس از افزایش آن به آب زیاد و با گذشت زمان بتدریج کاهش می‌یابد. ضمن اینکه در دماهای ۲۵ و ۴۵ درجه سانتی‌گراد سرعت اتحال ماده رنگرا در آب حاوی توئین ۸۰ بیشتر از توئین ۲۰ است. رفتار متفاوتی برای اتحال ماده رنگرزی در توئین ۶۵ در دمای ۶۵°C مشاهده می‌شود و آن هم اتحال ماده رنگرا در توئین ۲۰ نسبت به توئین ۸۰ می‌باشد. در دمای ۶۵°C سرعت اتحال ماده رنگرا در توئین ۲۰ در حدود دو برابر اتحال ماده رنگرا در توئین ۸۰ است. این موضوع ممکن است به دلیل تشکیل مایسل با اندازه بزرگ‌تر برای پراکنش‌کننده توئین ۲۰ باشد که در دماهای بالا رخ می‌دهد. اندازه بزرگ مایسل سبب افزایش اتحال ماده رنگرا در آب می‌گردد.

$$R = k/t \quad (3)$$

۳-۴- رنگرزی الیاف پلی استر به روش دما بالا

اندازه‌گیری قابلیت رنگرزی ماده رنگرزی دیسپرس بر روی الیاف پلی استر در حضور پراکنش‌کننده‌های توئین ۲۰ و توئین ۸۰ نشان داد که ماده رنگرا در حضور هر دو پراکنش‌کننده به کار رفته دارای قابلیت رنگرزی قابل قبولی است و در غلظت حدود ۱٪ به اشباع می‌رسد. به هر حال مقادیر K/S کالاهای رنگرزی شده در حضور توئین ۸۰ نسبت به توئین ۲۰ بیشتر است. به منظور بررسی عملکرد پراکنش‌کننده‌های به کار رفته، نمونه‌ای از پارچه پلی استر با ماده رنگرزی دیسپرس در حضور یک پراکنش‌کننده تجاری به نام پراکنش‌کننده MF رنگرزی گردید و قابلیت رنگرزی ماده رنگرا در حضور این پراکنش‌کننده به دست آمد. نتایج نشان داد که توئین ۸۰ و پراکنش‌کننده MF قابلیت رنگرزی تقریباً یکسانی دارند.

۳-۵- خواص ثباتی

جدول ۵ خواص ثباتی کالاهای رنگرزی شده در حضور پراکنش‌کننده‌های مختلف را نشان می‌دهد. مقادیر ثبات شستشویی، نوری و سایشی نشان می‌دهند که نوع پراکنش‌کننده مصرفی در رنگرزی الیاف پلی استر با ماده رنگرزی دیسپرس بی‌اثر است.

جدول ۵: خواص ثباتی کالاهای رنگرزی شده در حضور پراکنش‌کننده‌های مختلف.

پراکنش‌کننده	ثبات شستشویی				
	تغییر رنگ	لکه‌گذاری	تغییر رنگ	لکه‌گذاری	تغییر رنگ
توئین ۲۰	۴-۵	۴	۲-۳	۳-۴	۲-۳
توئین ۸۰	۴-۵	۴	۴	۲-۳	۴
پراکنش‌کننده MF	۴-۵	۴-۵	۴	۴	۲-۳
					۳-۴
				۵	۵
				۵	۵

جدول ۶: مشخصات رنگی کالاهای رنگرزی شده در حضور پراکنش‌کننده‌های مختلف.

h^*	c^*	b^*	a^*	L^*	غلظت ماده رنگزا (%)	پراکنش‌کننده
۲۶۲.۶۹	۲۷.۸۱	-۲۷.۵۹	-۳.۵۴	۴۳.۵۳	۰.۱	
۲۶۴.۴۵	۲۶.۳۷	-۲۶.۲۵	-۲.۵۵	۳۱.۱۶	۰.۳	
۲۶۹.۴	۲۲.۲۹	-۲۲.۲۹	-۰.۲۴	۲۴.۱۵	۰.۹	توئین ۲۰
۲۶۹.۷۴	۴۴.۱۱	-۳.۸۷	۱.۳۹	۱۷.۱۵	۴	
۲۶۷.۹۷	۲۳.۰۸	-۲۲.۰۷	-۰.۸۲	۴۴.۴۵	۰.۱	
۲۶۶.۰۴	۲۶.۲۲	-۲۶.۱۵	-۱.۸۱	۲۹.۵۷	۰.۳	توئین ۸۰
۲۷۵.۴۴	۱۸.۸	-۱۸.۷۱	۱.۷۸	۱۹.۹۵	۰.۹	
۲۸۱.۸۸	۴.۴۳	-۴.۳۴	۰.۹۱	۱۷.۷۷	۴	
۲۶۵.۱۹	۲۴.۶۲	-۲۴.۵۳	-۲.۰۶	۴۶.۲۸	۰.۱	
۲۶۶.۴۶	۲۵.۵۵	-۲۵.۵	-۱.۵۸	۲۹.۰۴	۰.۳	
۲۷۷.۰۵	۱۷.۰۴	-۱۶.۹۱	۲.۰۹	۱۸.۸۶	۰.۹	پراکنش‌کننده MF
۲۸۵.۷۷	۶.۵۲	-۶.۲۸	۱.۷۷	۱۷.۷۴	۴	

دو پراکنش‌کننده توئین ۲۰ و ۸۰ در رنگرزی الیاف پلیاستر با ماده رنگزای دیسپرس و مقایسه آن با یک پراکنش‌کننده تجاری با نام پراکنش‌کننده MF نشان می‌دهد خواص رنگرزی کالای رنگرزی شده در حضور توئین ۸۰ تقریباً معادل با خواص رنگرزی کالای رنگرزی شده در حضور پراکنش‌کننده تجاری است. اغلب پراکنش‌کننده‌ها دارای ساختار آبدوست و آب‌گریز بوده و علاوه بر خاصیت دیسپرس کنندگی سبب افزایش انحلال مواد رنگزای دیسپرس در آب می‌شوند. از آنجایی که رنگرزی الیاف پلیاستر با مواد رنگزای دیسپرس از فاز محلول آبی صورت می‌گیرد انحلال ماده رنگرا در آب از اهمیت زیادی برخوردار است. گرچه انحلال بیش از حد ماده رنگرا در آب سبب کاهش تمایل ذاتی جذب ماده رنگرا به کالا می‌گردد.

۴- نتیجه‌گیری

دو پراکنش‌کننده زیست‌سازگار به نام‌های توئین ۲۰ و توئین ۸۰ با ساختارهای شیمیایی به ترتیب پلی‌اکسی اتیلن سوربیتان مونولائورات و پلی‌اکسی اتیلن سوربیتان مونواولات در رنگرزی الیاف پلی‌استر با یک ماده رنگزای دیسپرس به کار برده شده و برخی از خواص آن از قبیل انحلال در آب، قابلیت رنگرزی و خواص ثباتی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که هر دو پراکنش‌کننده توئین باعث افزایش انحلال ماده رنگرا در آب می‌شوند و سینتیک انحلال ماده رنگزای بکار رفته در حضور هر دو پراکنش‌کننده از تابع نمایی پیروی کرده و سرعت آن با افزایش زمان کاهش می‌یابد. به هر حال انحلال ماده رنگزا در محلول حاوی توئین ۸۰ نسبت به توئین ۲۰ بیشتر است. عملکرد

۵- مراجع

1. A. T. Peters, H. S. Freeman, The dyeing and synthesis of organic dyes and pigments, Wiley-VCH publisher, New York 1996, 9-34.
2. M. Lewin, Handbook of fiber chemistry, Taylor & Francis, Parise, 2007, 45-62.
3. R. W. Moncriff, Man made fibers, Butter Worth Scientific publisher, New York, 2000, 54-69.
4. S. M. Burkinshaw, P. E. Froehling, M. Mignanelli, The effect of hyperbranched polymers on the dyeing of polypropylene fibres. *Dyes Pigm.* 53 (2002), 229-235.
5. G. V. Georgievics, C. Thomas, The chemical technology of textile fibres, Wiley-VCH publisher, New York, 2010, 78-93.
6. K. Gharanjig, M. Sadeghi-Kiakhani, Investigation of dissolution of an azo naphthalimide disperse dye containing carboxylic acid group in the presence of anionic and nonionic dispersing agents. *J. Color. Sci. Tech.* 4 (2010), 133-142.
7. C. L. Brird, The dyeing of unmodified fibers with disperse dyes. *JSDC.* 71 (1996), 605-613.

8. P. Rys, H. Zollinger, *The Theory of Coloration of Textile, Dyers Company Publication Trust, London*, 1998, 49-68.
9. T. K. Kim, Y. A. Son, Thermodynamic analysis of 1,4-diaminoanthraquinone adsorption on polyethylene terephthalate in alkane media. *Dyes Pigm.* 20 (2005), 179-186.
10. A. T. Peters, H. S. Freeman, Physico- Chemical principles of color chemistry, Wiley-VCH publisher, New York, 1996, 56-83.
11. L. Dean, Dye surfactant interaction in thermal dyeing, Springer Verlag, New York, 2002, 14-17.
12. R. A. Charvat, Coloration of plastics fundamentals, Wiley-VCH publisher, New York, 2004, 130-176.
13. K. Clerck, P. V. Oostvldt, H. Rahier, B. Van Male, Variation in diffusion coefficient of disperse dye in fibers. *Adv. Polym. Sci.* (2004), 12-45.
14. K. Gharanjig, M. Sadeghi Kiakhani, A. R. Tehranibagha, A. Khosravi, F. M. Menger, Solubility of two disperse dye derived from n-alkyl and n-carboxylic acid naphthalimides in the presence of gemini cationic surfactants. *J. Surfact. Deterg.* 14 (2011), 389-395.
15. A. Khosravi, K. Gharanjig, S. Moradian, M. Hosseinezhad, A kinetic study on the dissolution of two naphthalimide based synthesized disperse dyestuffs in the presence of dispersing agents. *Prog. Color Colorants Coat.* 4(2011), 107-112.